

Poliesterinis glaistas „Pattex“

Poliesterinio pluošto glaistas

Naudojimo paskirtis:

Pažeidimams gaminiuose: automobilių kėbuluose, furgonuose, valtyse, cisternose ir panašiuose gaminiuose, pagamintuose iš metalo, lakštinio metalo, plastiko, pvz., poliesterio, standžių poliuretano putų, medžio, keramikos porceliano, stiklo audinio ir pan., taisyti. Įspaudimams ar nelygumams užpildyti, išlyginti ir suvienodinti, sandarinti ir formuoti, izoliuoti. Poliesterinis glaistas „Pattex“ sustingsta be įtrūkimų, todėl suformuoja nepriekaištingą pagrindą, jam sustingus galima dažyti įvairiais dažais, apdoroti gruntiniais dažais ir laku, šlifuoti.

Naudojimas:

Nuo paviršiaus švitrinu popieriumi, šlifavimo disku ar kietu vieliniu šepetiu kruopščiai nuvalykite dažus, rūdis ir nešvarumus. Tirpikliu pašalinkite riebalus ar aliejų. Prieš pradedant darbą remontuojamos detalės turi sušilti iki kambario ar dirbtuvių temperatūros. Energingai sumaišykite atitinkamą poliesterinio glaisto kiekį su 2 % kietiklio pastos. Nemašykite daugiau poliesterinio glaisto „Pattex“, nei jo galima panaudoti per nustatytą laiką. Dėl trumpos panaudojimo trukmės glaistą galima maišyti tik nuvalius paviršių. Glaistą tepkite iš karto, kai tik jis sumaišomas. Iš pradžių, prieš tepdami reikiamą jo sluoksnį, plastikine ar plienine glaistykle užtepkite ploną kontaktinį glaisto sluoksnį. Kad apdaila būtų nepriekaištinga, užtepkite daugiau glaisto, nei būtina remontuojamai vietai apdirbti. Nedidelius nelygumus iš anksto nušlifukite švitrinu popieriumi, atsargiai išlyginkite.



Techniniai parametrai

Atsparumas:

Sustingęs glaistas ypač atsparus karščiui, atsparus vandeniui, aliejui, riebalams, benzinui, atskiestoms rūgštims ir šarmams.

Sunaudojimo trukmė (20 °C):

4 ÷ 6 min.

Darbinė temperatūra:

Darbo metu aplinkos ir medžiagos temperatūra turi būti nuo +18 °C iki +25 °C. Nenaudoti, jei temperatūra mažesnė nei +12 °C.

Maišymo santykis:

100 svorio dalių poliesterinio glaisto ir 2 svorio dalys kietiklio pastos.

Tepimo sluoksnis:

Dėl tiksotropinių savybių glaistą iki 1 cm storio sluoksniu galima tepti ir ant vertikalų paviršių.

**Stingimo trukmė:**

Po 20 ÷ 30 minučių glaistas nebelimpa ir jį galima šlifuoti. Sunaudojimo trukmė ir stingimo trukmė priklauso nuo darbinės temperatūros. Temperatūrai kylant sunaudojimo trukmė ir stingimo trukmė trumpėja. Padidinus kietiklio santykinę svorio dalį iki 3 % sutrumpės sunaudojimo, o ne stingimo trukmė. Tokiu atveju, jei sąlygos nepalankios, spalva gali pakisti net ir būsimuose lako sluoksniuose.

Konsistencija:

Geras glaisto tirštumas / tiksotropinė.

Pakuotės dydis:

300 g pakuotė (įsk. 15 g tūbelę su kietikliu).

750 g pakuotė (įsk. 30 g tūbelę su kietikliu).

Specialūs nurodymai**Šlifavimas:**

Nušlifuokite sausa P80 ÷ 280 švitrinio popieriumi be vandens, nes visos poliesterinės medžiagos jautrios vandeniui.

Laikymas:

Laikant sausoje ir vėsioje vietoje gerai uždarytoje originalioje pakuotėje glaisto „Pattex“ galiojimo laikas – apie 1 metus. Saugoti nuo karščio.

Pavojingumo klasė pagal Degių skysčių reglamentą (VbF):

Sudėtyje yra labai degių organinių skiediklių (stirolo). Produktui netaikomos Degių skysčių reglamento (VbF) sąlygos. Laikykites įstatymuose nustatytų saugos reikalavimų!

SVEIKATA IR SAUGA

Prieš naudodami produktą peržiūrėkite atitinkamos Medžiagos saugos duomenų lapą, kuris pateikiamas pagal pavidavimą.

„Šiame techninių duomenų lape pateikiama informacija, taip pat rekomendacijos dėl produkto taikymo ir naudojimo yra pagrįstos mūsų žiniomis ir patirtimi, turėta šio techninių duomenų lapo išleidimo metu. Produktas gali būti naudojamas įvairiose srityse, įvairiais būdais ir skirtingomis jūsų aplinkos sąlygomis, kurių mes kontroliuoti negalime. Bendrovė „Henkel“ neatsako už savo produkto tinkamumą jūsų gamybos procesams ir sąlygoms, naudojimo paskirčiai ir už gautus rezultatus. Prieš naudojant rekomenduojame patiems atlikti bandymus, kad įsitikintumėte, jog produktas yra tinkamas.

Bendrovė nepriima jokios atsakomybės, susijusios su informacija, pateikta techninių duomenų lape, ar su bet kokiomis kitomis raštu ar žodžiu suteiktomis rekomendacijomis dėl šio produkto, išskyrus atvejus, kai yra aiškiai susitarta kitaip, ir atvejus, susijusius su mirtimi ar kūno sužalojimu dėl mūsų aplaidumo, taip pat išskyrus atsakomybę už gaminius, numatomą teisės aktais.“

Henkel Balti OÜ

Sõbra 61

50106 Tartu, Estonia

Tel. (+372) 7305 800