

# Poliestera tepe Pattex

## Materiāls

### Paredzētais lietojums:

Bojājumu labošanai šādos izstrādājumos: automašīnu virsbūves, furgoni, laivas, cisternas un līdzīgi izstrādājumi, kas izgatavoti no metāla, lokšņu metāla, plastmasas, piemēram, poliestera, stingrajām poliuretāna putām, koka, keramikas, porcelāna un līdzīgiem materiāliem. Iespiedumu vai nelīdzenumu aizpildīšanai, nogludināšanai un izlīdzināšanai, blīvēšanai un modelēšanai, kā arī izolācijas veidošanai. Poliesteru tepe Pattex sacietē nesarūkot un ļauj iegūt nevainojamu pamatni, kuru pēc sacietēšanas var pārklāt ar dažādu veidu krāsām, gruntskrāsām un lakām, kā arī slīpēt.

### Lietošana:

No virsmas ar smilšpapīru, slīpriņu vai stingru stiepli suku rūpīgi notīrīt krāsu, rūsas un netīrumus. Ar šķīdinātāju noņemt taukus un eļļu. Pirms darba uzsākšanas remontējamās detaļas sasildīt līdz istabas vai darbnīcas temperatūrai. Enerģiski samaisīt atbilstošu daudzumu poliestera tepes ar 2 % cietinātāja pastas. Nesamaisīt vairāk poliestera tepes Pattex, nekā var izstrādāt paredzētajā laikā. Īsā izlietošanas laikā dēļ tepes samaisīšanu drīkst veikt tikai pēc virsmas notīrīšanas. Tepi uzklāt uzreiz pēc samaisīšanas. Pirms uzklāt visu vajadzīgo daudzumu tepes, ar plastmasas vai tērauda lāpstiņu uzklāt to plānā kārtā. Lai nodrošinātu nevainojamu apdari, uzklāt vairāk tepes, nekā nepieciešams remontējamās vietas labošanai. Lielus nelīdzenumus iepriekš noslīpēt ar smilšpapīru, saudzīgi nogludināt.



## Tehniskie parametri

### Izturība:

Sacietējusi tepe ir īpaši karstumizturīga un izturīga pret ūdeni, eļļu, taukiem, benzīnu, atšķaidītām skābēm un sāļiem.

### Izlietošanas laiks (20 °C):

4 - 6 minūtes

### Darba temperatūra:

Darba laikā apkārtējās vides un materiāla temperatūrai jābūt no +18 °C līdz +25 °C. **Nelietot, ja temperatūra ir zem +12 °C.**

### Samaisīšanas attiecības:

100 svara daļas poliestera tepes uz 2 svara daļām cietinātāja pastas.

### Uzklāšanas slānis:

Pateicoties tiksotropajām īpašībām, tepi līdz 1 cm biezā slānī var klāt arī uz vertikālām virsmām.

**Sacietēšanas laiks:**

Pēc 20 - 30 minūtēm tepe nav lipīga un to var slīpēt. Izlietošanas laiks un cietēšanas laiks ir atkarīgs no darba temperatūras. Temperatūrai paaugstinoties, izlietošanas laiks un sacietēšanas laiks samazinās. Palielinot cietinātāja īpatsvaru līdz 3 %, saīsinās izlietošanas, bet ne sacietēšanas laiks. Tādā gadījumā nelabvēlīgos apstākļos var rasties krāsas maiņa pat nākamajos lakas slāņos.

**Konsistence:**

Labs tepes sniegums / tiksotropa

**Iepakojuma lielums:**

300 g iepakojums (t.sk. 15 g tūbiņa ar cietinātāju)

750 g iepakojums (t.sk. 30 g tūbiņa ar cietinātāju)

**Īpaši norādījumi****Slīpēšana:**

Slīpēt sausu ar P80–280 smilšpapīru, jo visi poliestera materiāli ir jutīgi pret ūdeni.

**Uzglabāšana:**

Uzglabājot sausā un vēsā vietā cieši noslēgtā tvertnē, poliestera tepes Pattex derīguma termiņš ir apmēram 1 gads. Sargāt no karstuma.

**Bīstamības klase saskaņā ar Rīkojumu par uzliesmojošiem šķidrumiem (VbF, Vācija):**

Satur viegli uzliesmojošus organiskos šķīdinātājus (stirolu). Uz produktu neattiecas Rīkojuma par uzliesmojošiem šķidrumiem (VbF, Vācija) noteikumi. Ievērot likumdošanā noteiktos drošības noteikumus!

**Henkel Balti OÜ**

Sõbra 61

Tartu 50106, Estonia

Tel: (+372) 7305 800

Internets: [www.moment-limes.lv](http://www.moment-limes.lv)