



Pattex

PLINTHES & finitions

450g



COMPOSITION

Mastic de fixation sans solvant. Colle à base de polymère haute performance (technologie Flextec). Idéale pour la fixation de carrelage.

DESTINATIONS

Permet de réaliser des collages souples dans les conditions les plus extrêmes en intérieur. Idéale pour la fixation de matériaux bloqués ou non, comme le carrelage, les plinthes, le métal, le plastique*, ou le miroir**.

- Convient sur des supports poreux ou non tels que le carrelage, le plâtre, la brique, le bois et sur des supports bloqués tels que le métal, le miroir**, la pierre ou le PVC rigide.
- Permet la fixation des plinthes en carrelage.
- Permet la fixation d'éléments de décoration (moultures, rosaces, équerres, dalles, briquettes).
- Convient sur support humide en intérieur
- Permet la fixation d'objets de poids élevés (jusqu'à 25kg/cm²).

Pour les utilisations intérieures.

*Ne convient pas pour le PE, le PP, le PTFE et le Teflon™

** Utiliser les miroirs conformément à DIN 1238-5-1 et DIN EN 1036

MISE EN ŒUVRE

Surface de préparation:

Pour assurer une bonne adhésion de la colle, les surfaces doivent être propres, dégraissées et dépourvues de poussière. La formule adhère sur supports secs ou humides.

Enlevez les polluants, par exemple: la poussière, la graisse, l'huile ou la rouille avec de l'alcool, de l'acétone ou/et du papier de verre.

Vérifier la résistance d'assemblage entre le revêtement et le substrat.

Les collages peuvent s'effectuer sur des surfaces poreuses ou bloquées (peintures, enduit, crépi et autres revêtements).

Application:

Ouvrir l'extrémité de la cartouche, visser la canule et la couper en biseau avec un cutter en fonction de la largeur du cordon ou du plot souhaité.

Placer la cartouche dans un pistolet extrudeur

Appliquer la colle en cordon régulier ou par plots sur l'une des deux surfaces

Assemblez les 2 surfaces ensemble et exercer une pression sur les deux surfaces pendant 5 secondes. Le maintien est immédiat. Le séchage et la résistance finale sont atteints après 24h. Ne pas solliciter le collage avant ces 24h.

Lisser l'excès de colle ou débords immédiatement à l'aide d'un chiffon sec.

Attention ! Un poids excessif peut engendrer la rupture du support.

CONDITIONNEMENT

PATTEX Plinthes - Carrelage est conditionnée en cartouche de 450g. Stockage 12 mois dans la cartouche d'origine fermée, au frais à l'abri du gel.

CARACTERISTIQUES

Couleur	Blanc
Consistance	Pâteux
Densité	Environ 1.60
Consommation	Une cartouche permet de réaliser un cordon de 12m linéaire environ
Solvant	Non
Temps ouvert	Environ 20mn à +20°C
Temps de prise	Résistance finale après 24h minimum
Résistance à l'humidité	Intérieur, supports mouillés
Résistance à l'eau	Oui
Résistance à la température	De -30°C à +90°C
Recouvrabilité toute peinture	Possible après séchage total

Plus d'informations:

Elimination des déchets : Restes de produit durcis = ordures ménagères ou équivalent. Restes de produit non durcis = élimination spéciale / déchetterie locale. Ne recycler que des emballages entièrement vides. Code d'élimination du Catalogue Européen des Déchets (CED) : 080410.

Fiche de sécurité disponible sur mysds.henkel.com

HENKEL France

SERVICE TECHNIQUE

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt

Tél : 01 46 84 97 87



Qualité Professionnelle

Pattex®