

# PATTEX WOOD STANDARD

## Ljepilo za drvo

### OSOBINE

- Spreman za upotrebu
- Disperzija na bazi vode
- Za sve vrste lijepljenja na EN204 / D2
- Visoka čvrstoća vezivanja
- Za spajanje, pripajanje i spajanje širokog područja
- Neograničeno korištenje i za egzotične vrste drva
- Prozirni spoj nakon stvrdnjavanja

### PODRUČJE PRIMJENE

Pattex® Wood Standard je univerzalno disperzijsko ljepilo odmah spremno za upotrebu. Ljepilo je bijele boje, a pogodno je za montažno lijepljenje drva, uključujući i vrste tvrdog drva. Pogodno je za izrađivanje naprava, montažu (završetak-tenon, spojnica, produljenje i proširenje spojnica), lijepljenje stolarije, lijepljenje masivnog drveta i površina (furnir, zidne ploče, ukrasni listovi itd.).

### PRIPREMA PODLOGE

Površine koje se lijepe trebaju biti čiste, bez prašine, masti i ulja. Površine ne bi trebale biti stalno vlažne. Jedna površina mora biti porozna da bi se osigurala čvrsta i sigurna veza jer voda mora ispariti kako bi ljepilo snažno vezalo površine. U slučaju vrlo adsorpcijskih podloga na vodi kao što su gips, MDF, iverica (ne OSB), glina-opeka, moguće je da se ljepilo osuši prebrzo po vanjskom obodu od aplikacija, a unutrašnjost aplikacije ne tvori odgovarajuću vezu. Da biste imali pravilan spoj na vrlo upijajućim površinama, navlažite ih površinom bocom u spreju ili vlažnom krpom prije lijepljenja.



### PRIMJENA

Pattex® Wood Standard koristite na sobnoj temperaturi, optimalno iznad 14°C. Podloge moraju biti suhe, čiste i bez prašine i masti. Primjenjivo jednostrano ili dvostrano lijepljenje. Može se nanositi četkom, lopaticom i valjkom ili strojno. Vrijeme primjene max.15min / 20°C. Vrijeme postavljanja za početnu čvrstoću je 3-5 sati, za daljnju obradu: 18-24 sata, a konačni snaga postiže se nakon 24 sata. Potrošnja je cca 150 g / m<sup>2</sup>, ovisno o apsorpciji tla (s jedne strane preslikavanje). Za tvrdo drvo nanosite ljepilo na obje strane. Strojeve i alate treba odmah isprati vodom, prije nego što se ljepilo osuši.

## NAPOMENA

- Zaštitne mjere: Pogledajte sigurnosno-tehničku listu na [www.pattex.hr](http://www.pattex.hr). Proizvod nije siguran u smislu važećih (EU) smjernica za pripremu.
- Ostalo: Izbjegavajte kontakt metalnih alata (zbog mogućnosti ispiranja boje)

## PAKIRANJE

Plastična tubica – 250g, 750g i 5kg.

## SKLADIŠTENJE

- Skladištenje: Osjetljivo na mraz! Treba ga čuvati i transportirati na 5 - 30°C, u zatvorenom kontejneru.
- Rok trajanja: 12 mjeseci.

## TEHNIČKI PODACI

- Otpornost na vodu: D2 (EN 204)
- Potrošnja: 100 - 200 g/m<sup>2</sup>
- Sadržaj krute tvari: 49 ± 3%
- Viskoznost: 18000-24000 mPas (Brookfield RVT, 6/20)
- Otvoreno vrijeme: 10-15 minuta
- Točka izbjeljivanja: 4 - 5°C

Ovdje dane informacije, posebno preporuke za korištenje i nanošenje naših proizvoda su temelje se na našem trenutnom znanju i iskustvu. Zbog različitih mogućih nanošenja kao i različite primjene i radnih uvjeta koji su iznad naše kontrole, mi iznimno preporučamo provesti dovoljno opsežna prethodna testiranja kako biste potvrdili prikladnost naših proizvoda za vaše relevantne procese proizvodnje.

Svaka odgovornost vezana za podatke u ovom Tehničko-sigurnosnom listu ili svaka usmena preporuka je isključena, osim u slučaju ugroze života, fizičkih ozljeda ili oštećenja zdravlja .