

# PATTEX ФЛІЗЕЛІН

## Клей для всіх видів флізелінових шпалер

### ВЛАСТИВОСТІ

- Нанесення клею просто на стіну
- Висока клеїльна здатність
- Можливість зберігання готової суміші до 10 днів у закритій тарі за кімнатної температури
- Зручне наклеювання, можливість корекції стиків
- Просте приготування, готовність через 3 хвилини
- Антигрибкові добавки
- Виготовлення за німецькою технологією
- Економічність

### ВИКОНАННЯ РОБІТ

#### Підготовка поверхні, що обклеюється:

Зняти старі шпалери, використовуючи за необхідності воду або спеціальний засіб для зняття шпалер, ретельно очистити стіни, усунути дефекти та вирівняти поверхню. Для укріплення основи та збільшення міцності приклеювання необхідно попередньо обробити поверхню ґрунтовкою або розчином клею для шпалер невеликої концентрації (див. таблицю).

- Вміст пачки поступово висипати в холодну воду та перемішувати 20–30 секунд, щоб сухий клей рівномірно розподілився у воді.
- Нанести приготований клей просто на стіну валиком або щіткою на ширину шпалерного полотна з великим запасом.
- Через 3 хвилини перемішати вдруге, щоб отримати однорідний гель. Після повторного перемішування клей для шпалер готовий до використання.
- Не розрізаючи рулон на полотна, прикласти його вільний кінець до стелі. Для правильної орієнтації користуватися рівнем або виском. Поступово розгортаючи рулон, розгладжувати шпалеру гумовим валиком або пластиковим шпателем згори донизу та від центра до країв. Полотно відріжте біля плінтуса за допомогою шпателя та шпалерного ножа. Фарбувати шпалери рекомендується не раніше ніж через 24 години.

### ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА

Продукт не є небезпечним при правильному, відповідно до інструкції, приготуванні та використанні. Уникайте утворення хмари пилу.

### УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Берегти від дітей. Зберігати в прохолодному сухому місці,



захищеному від екстремальних погодних умов. Упаковка має бути добре закритою та не пошкодженою.

### СТРОК ПРИДАТНОСТІ

24 місяців від дати виготовлення, зазначеної на упаковці.

### УТИЛІЗАЦІЯ

Упаковку із залишками клею утилізувати як побутові відходи.

### УПАКОВКА

Клей **Pattex Флізелін** фасується в упаковки 95 г та 250 г.

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Склад	модифікований крохмаль, антигрибкові добавки
Фізичний стан	пластівці
Колір	молочно-білий
Запах	специфічний
Значення рН (+20 °С, розчинений у воді 1:30)	7,0–9,0 (нейтральний)
Об'ємна густина	350–400 г/л
В'язкість динамічна (віскозиметр Брукфільда, +20 °С, водний розчин 1:30)	12000–18000 мпа*с
Розчинність у воді (+20 °С)	розчиняється, набрякає

ТУ У В.2.7-24.6-21685172-005:2006