

R 755

Εποξειδική μεμβράνη

Για κρίσιμα ψευδοδάπεδα και βαρέα φορτία

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ▶ Εξαιρετικά αποτελεσματικός φραγμός κατά της παραμένουσας υγρασίας
- ▶ Εξαιρετικά ανθεκτικό σε φορτία
- ▶ Εξαιρετική πρόσφυση
- ▶ Κατάλληλο για ανακατασκευή μολυσμένων υποστρώματων από πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες (PAHC).
- ▶ Πολύ χαμηλές εκπομπές πτητικών ουσιών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αστάρι εποξειδικής ρητίνης δύο συστατικών για ορυκτά υποστρώματα και μη απορροφητικά υποστρώματα, όπως ασφαλτοτάπητες, πέτρα, πλακίδια, μέταλλα και ιδίως για δάπεδα που υπόκεινται σε υψηλή φόρτιση. Έχει αποδειχθεί ότι είναι κατάλληλο προϊόν για προβληματικά υποστρώματα, ως φράγμα κατά της παραμένουσας υγρασίας κατασκευής σε κονίες σκυροδέματος, τσιμεντοκονίες και αμμοκονίες μέχρι κατά το μέγιστο 6% υγρασίας σκυροδέματος (CM) . Δεν αντικαθιστά τα μέτρα στεγανοποίησης που καθορίζονται στο DIN 18195, Μέρος 5 (ή εθνικά ισοδύναμα).

Εικόνα

3 φορές μεγαλύτερο αποτέλεσμα φραγμού = προστασία διαρκείας κατά της υγρασίας

Συμβατικό εποξειδικό αστάρι Ceresit R 755

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Τα υποστρώματα δαπέδου θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια δοκιμών των προτύπων ATV DIN 18 365 "Εργασίες κάλυψης δαπέδου" ή ATV DIN 18 356 "Εργασίες δαπέδων παρκέ", BS CP 8204 και 8201 ή συγκρίσιμων εθνικών προτύπων. Ειδικότερα, πρέπει να είναι καθαρά, απαλλαγμένα από δομικά ελαττώματα, σταθερά, μονίμως ξηρά και χωρίς παράγοντες αποδέσμευσης. Αφαιρέστε τυχόν παλιά υπολείμματα κόλλας, προϊόντων επιπέδωσης και επενδύσεων δαπέδων χρησιμοποιώντας μηχανικό εξοπλισμό. Βουρτσίστε και καθαρίστε με αναρρόφηση δάπεδα σκυροδέματος. Αφαιρέστε οποιαδήποτε εκγαλάτιση. Οι θειικές κονίες πρέπει πάντοτε να τρίβονται (με γυαλόχαρτο, μέγεθος κόκκου 16) και να καθαρίζονται με συσκευή αναρρόφησης σκόνης. Καθαρίστε με αμμοβολή ή τρίψτε σύνθετες κονίες μαγνησίτη. Καθαρίστε τις μεταλλικές επιφάνειες, τα δάπεδα από πέτρα ή με επίστρωση πλακιδίων με Ceresit PRO 40 και τρίψτε τα εάν είναι απαραίτητο. Όταν χρησιμοποιείτε το R 755 ως φράγμα κατά της παραμένουσας υγρασίας κατασκευής, βεβαιωθείτε ότι το υπόστρωμα δαπέδου έχει καθαρισθεί (με αμμοβολή/ τρίψιμο) από οποιαδήποτε επιφανειακή μόλυνση.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το αστάρι παρέχεται σε δοχείο συνδυασμού 2 συστατικών (ρητίνη και σκληρυντικό). Το συστατικό Α βρίσκεται στη βάση του δοχείου, το συστατικό Β στο καπάκι. Ανοίξτε αρκετές τρύπες μέσα από την πλαστική υποδοχή και το κάτω μέρος του καπακιού με ένα μακρύ κατσαβίδι ή παρόμοιο μυτερό εργαλείο. Σηκώστε ελαφρά το καπάκι και αφήστε το σκληρυντικό να ρέει εντελώς στο κάτω δοχείο. Σε ορισμένες χώρες το αστάρι παρέχεται σε δύο ξεχωριστά δοχεία. Στην περίπτωση αυτή, ρίξτε το σκληρυντικό (συστατικό Β) στη ρητίνη (συστατικό Α). Στη συνέχεια, αναμίξτε καλά τα δύο συστατικά για τουλάχιστον 2 λεπτά, χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό αναδευτήρα. Εφαρμόστε μια πλούσια στρώση του Ceresit R 755 με μάλλινο ρολό. Όταν χρησιμοποιείται ως φράγμα κατά της τριχοειδούς ανόδου της υγρασίας ή της παραμένουσας υγρασίας στα τσιμεντένια πατώματα και τις τσιμεντοκονίες, μια δεύτερη στρώση είναι πάντα απαραίτητη. Αφού η πρώτη στρώση έχει σκληρύνει, αλλά το αργότερο μετά από 48 ώρες, εφαρμόστε τη δεύτερη στρώση εγκάρσια. Πασπαλίστε τη φρέσκια στρώση ασταριού με χαλαζιακή άμμο που έχει υποστεί θερμικό ψήσιμο (μέγεθος κόκκου 0,3-0,7 χιλιοστά · τουλάχιστον 2 kg/m²). Όταν το αστάρι χρησιμοποιείται ως φράγμα κατά της υγρασίας πασπαλίστε μόνο τη δεύτερη στρώση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

- Μην τοποθετείτε επενδύσεις δαπέδου σε θερμοκρασίες δαπέδου κάτω των 15°C ή με σχετική ατμοσφαιρική υγρασία άνω του 75 %.
- Μην ξύνετε υπολείμματα προϊόντος από το δοχείο.
- Καθαρίστε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με Ceresit R 733.

Ο ανοιχτός χρόνος και ο χρόνος σκλήρυνσης του ασταριού εξαρτώνται από τη θερμοκρασία. Θα είναι μικρότεροι σε υψηλότερες θερμοκρασίες και μεγαλύτεροι σε χαμηλότερες θερμοκρασίες.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Ανατρέξτε στα ακόλουθα δελτία πληροφοριών:

1. Φύλλο δεδομένων ασφαλείας Ceresit R 755.
2. Πληροφορίες ομάδας προϊόντων για το GISCODE RE 1 που εκδόθηκαν από την Builders Trade Association
3. " Assessment and preparation of substrates Installation of resilient and textile floor coverings, laminate and woodblock - Heated and unheated floor constructions " που εκδόθηκε από το Bundesverband Estrich und Belag e.V. (BEB = Γερμανική Ομοσπονδιακή Ένωση για τα κονιάματα και τις επενδύσεις), Troisdorf.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Σε ρευστή μορφή το Ceresit R 755 θεωρείται επικίνδυνο υλικό

Μόνο για επαγγελματική χρήση!

ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Μην απορρίπτετε το προϊόν σε φυσικά υδάτινα συστήματα, αποχετεύσεις ή στο έδαφος. Κρατήστε το προϊόν για μελλοντική χρήση, ή εάν παρέλθει η διάρκεια ζωής, αναμίξτε τα συστατικά, αφήστε το να σκληρύνει και απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώστε τα άδεια δοχεία (χωρίς να στάζει υλικό). Πληροφορίες σχετικά με τους κωδικούς αποβλήτων σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (EWC) μπορούν να ληφθούν από εμάς κατόπιν αιτήματος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	Συστατικό Α	Συστατικό Β
Διατίθεται ως	Υγρό	Υγρό
Χρώμα	Ανοιχτό κίτρινο	Κίτρινο-καφέ
Πυκνότητα	Περίπου 1.1 kg/L	Περίπου 1.0 kg/L
Αναλογία ανάμιξης Α:Β	5:2 μέρη βάρους	
Κάλυψη όταν εφαρμοσθεί με μάλλινο ρολό	Περίπου 300 g/m ² ανά στρώση	
Ανοιχτός χρόνος	30-40 λεπτά	
Χρόνος σκλήρυνσης	Τουλάχιστον 12 ώρες	
Θερμοκρασιακή αντοχή -κατόπιν σκλήρυνσης -για μεταφορά και αποθήκευση	Έως κατά το μέγιστο 80 °C -20°C έως 50 °C	
Διάρκεια ζωής	12 μήνες σε δροσερό και ξηρό μέρος	
Συσκευασία	Κιτ 2 συστατικών 5l	

Οι παραπάνω χρόνοι βασίζονται στις κανονικές κλιματικές συνθήκες (23°C / 50% σχετική υγρασία). Άλλες κλιματικές συνθήκες μπορεί να οδηγήσουν σε επιμήκυνση ή μείωση των χρόνων σκλήρυνσης και ξήρανσης.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν, ιδιαίτερα συστάσεις για το χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων μας, βασίζονται στην επαγγελματική μας εμπειρία. Δεδομένου ότι τα υλικά και οι συνθήκες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με κάθε σκοπούμενη εφαρμογή, και ως εκ τούτου είναι πέρα από τη σφαίρα επιρροής μας, συνιστούμε έντονα σε κάθε περίπτωση να διεξάγονται επαρκείς δοκιμές για να ελέγξετε την καταλληλότητα των προϊόντων μας για την προβλεπόμενη χρήση τους. Δεν αποδεχόμαστε νομική ευθύνη με βάση το περιεχόμενο αυτού του φύλλου δεδομένων ή οποιαδήποτε προφορική συμβουλή που μπορεί να δοθεί, εκτός εάν υπάρχει περίπτωση δόλου ή βαριάς αμέλειας εκ μέρους μας.

Αυτό το δελτίο τεχνικών δεδομένων αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις που σχετίζονται με αυτό το προϊόν.