

R 766

Αστάρι πολλαπλών χρήσεων

Για απορροφητικά και μη διαπερατά υποστρώματα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Υψηλή συγκέντρωση-υψηλή κάλυψη
- Πολλαπλών χρήσεων
- Γρήγορο στέγνωμα
- Κατάλληλο για εφαρμογή κάτω από ξύλινο δάπεδο

ΠΕΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Συμπυκνωμένο αστάρι πολύ χαμηλής εκπομπής πτητικών ενώσεων που χρησιμοποιείται ως βελτιωτικό πρόσφυσης για προϊόντα επιπέδωσης Ceresit σε:

- τσιμεντοκονίες/κονίες θειικού ασβεστίου και δάπεδα σκυροδέματος
- προϊόντα επιπέδωσης και εξομάλυνσης
- πλάκες ξηράς δόμησης
- παλιούς, μη αμμοβολημένους ασφαλοτάπητες
- πέτρινα δάπεδα και κεραμικά πλακίδια
- ξύλινες σανίδες δαπέδου και μοριοσανίδες V 100

Επίσης για χρήση ως αστάρι πριν την άμεση συγκόλληση επενδύσεων δαπέδου και ξύλινων επενδύσεων σε κατάλληλα υποστρώματα με τις κόλλες διασποράς Ceresit. Δεν είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε υποστρώματα με υπολείμματα υδατοδιαλυτών καταλοίπων συγκολλητικών ουσιών, όπως η κόλλα θειώδους διαλύματος, καθώς και μαλακές ασφαλτικές κόλλες.

Το Ceresit R 766 δεν λειτουργεί ως φράγμα υδρατμών.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Τα υποστρώματα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των προτύπων ATV DIN 18 365 "Εργασίες δαπέδων" ή ATV DIN 18 356 "Εργασίες ξύλινων δαπέδων", BS CP 8204 και 8201 ή συγκρίσιμων εθνικών προτύπων. Ειδικότερα, πρέπει να είναι καθαρά, απαλλαγμένα από δομικές αστοχίες, σταθερά, μονίμως στεγνά και χωρίς παράγοντες αποδέσμευσης. Σε περίπτωση υποστρωμάτων με βάση το τσιμέντο, κάθε εκγαλάτιση πρέπει να αφαιρείται με τη χρήση κατάλληλων μηχανών. Οι θειικές κονίες πρέπει πάντοτε να λειαίνονται και να καθαρίζονται με συσκευή αναρρόφησης της σκόνης. Ξύστε τα πυκνά, λεία υποστρώματα, όπως πλακίδια και φυσική πέτρα ή επενδύσεις δαπέδου από μωσαϊκό και τρίψτε, αν είναι απαραίτητο. Για τα ξύλινα υποστρώματα δαπέδου π.χ. πλάκες ή σανίδες, τρίψτε την επιφάνεια και, στη συνέχεια, σφίξτε όλες τις βίδες.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση. Σε απορροφητικά υποστρώματα, αραιώστε το Ceresit R 766 με νερό σε αναλογία 1:4 και εφαρμόστε ομοιόμορφα χρησιμοποιώντας μάλλινο ρολό. Σε πορώδη, πολύ απορροφητικά υποστρώματα μπορεί να χρειαστεί και δεύτερη στρώση αφού στεγνώσει η πρώτη. Σε τιμεντένια δάπεδα και μη διαπερατά υποστρώματα, αραιώστε το Ceresit R 766 με νερό σε αναλογία 1:1 και στη συνέχεια εφαρμόστε σε λεπτή στρώση χρησιμοποιώντας μάλλινο ρολό. Χρησιμοποιήστε το Ceresit R 766 αδιάλυτο σε στρώσεις αντιδραστικών ρητινών. Μην αφήνετε το αστάρι να σχηματίσει τοπικές συγκεντρώσεις (λακκούβες), διαφορετικά θα υπάρξει μεγαλύτερος χρόνος στεγνώματος. Πάντοτε να τηρείται ο χρόνος στεγνώματος πριν την τοποθέτηση του ξύλινου δαπέδου με άμεση συγκόλληση. Δεν είναι κατάλληλο για άμεση συγκόλληση με ξυλόκολλες βάσης νερού σε κονίες θειικού ασβεστίου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

- Προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή ποιότητα αέρα στους εσωτερικούς χώρους μετά την τοποθέτηση δαπέδου απαιτείται η συμμόρφωση με τις πρότυπες συνθήκες εργασίας, ενώ τα υποστρώματα, τα αστάρια και τα προϊόντα επιπέδωσης πρέπει να είναι εντελώς στεγνά
- Οι εργασίες τοποθέτησης δαπέδου να εκτελούνται μόνο εφόσον η θερμοκρασία δαπέδου είναι πάνω από 15 °C, η θερμοκρασία αέρα άνω των 18 °C και η σχετική υγρασία κάτω από 75 %.
- Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό και σαπούνι αμέσως μετά τη χρήση.
- Χρησιμοποιείτε μόνο καθαρό νερό για να αραιώσετε το προϊόν.
- Αφαιρέστε αμέσως τους φρέσκους λεκέδες του προϊόντος με υγρό πανί.
- Κλείστε καλά τα ανοιγμένα δοχεία και χρησιμοποιήστε τα το συντομότερο δυνατό.
- Μην το χρησιμοποιείτε κάτω από ελαστικές κόλλες ξύλινων δαπέδων.

Ο χρόνος ξήρανσης εξαρτάται από τη σχετική υγρασία και απορροφητικότητα του υποστρώματος. Αυτοί οι χρόνοι θα είναι συντομότεροι σε υψηλότερες θερμοκρασίες και χαμηλότερη υγρασία, αλλά μεγαλύτεροι σε χαμηλότερες θερμοκρασίες, υψηλότερη ατμοσφαιρική υγρασία και μη απορροφητικό υπόστρωμα.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Το Ceresit R 766 δεν περιέχει διαλύτες και αποτελεί κατάλληλη εναλλακτική λύση έναντι προϊόντων που περιέχουν διαλύτες.

Δεν απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις ασφαλείας κατά την εργασία με το προϊόν.

Ο κίνδυνος μεσοπρόθεσμης ή μακροπρόθεσμης έκλυσης αισθητών συγκεντρώσεων πτητικών οργανικών χημικών ουσιών (VOC) στον ατμοσφαιρικό αέρα είναι αμελητέος. Ωστόσο εξασφαλίστε καλό εξαερισμό κατά τη διάρκεια και μετά την εφαρμογή και την ξήρανση.

Αποφύγετε το φαγητό, το ποτό ή το κάπνισμα κατά την διάρκεια χρήσης του προϊόντος.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ή το δέρμα ξεπλύνετε με αρκετή ποσότητα νερού.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Πληροφορίες για τους πάσχοντες από αλλεργίες σχετικά με: +49 (0)211 797-0

Κρατήστε το προϊόν μακριά από τα παιδιά.

Για επαγγελματίες χρήστες.

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας διαθέσιμο στην ιστοσελίδα www.ceresit.com/.gr

Συστατικά: διασπορά ακρυλικού συμπολυμερούς, διαβρέκτης, αντιαφριστικός παράγοντας συντηρητικά (ισοθειαζολινόνες, BNPD), χρωστικές ουσίες

GISCODE D 1

χωρίς διαλύτη σύμφωνα με το TRGS 610

EMICODE EC 1^{PLUS}

πολύ χαμηλή εκπομπή πτητικών ουσιών σύμφωνα με GEV

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Παρακαλείσθε επίσης να ακολουθήσετε τις οδηγίες που παρέχονται στα ακόλουθα δελτία πληροφοριών:

1. Ενημερωτικά σημειώματα του Technische Kommission Bauklebstoffe (www.klebstoffe.com, βλέπε "Εκδόσεις")
2. Οδηγίες τοποθέτησης, καθαρισμού και φροντίδας των κατασκευαστών δαπέδων.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Μην απορρίπτετε το προϊόν στο αποχετευτικό σύστημα ή στο σύστημα ύδρευσης.

Μην αφήνετε να διεισδύσει στο έδαφος/ χώμα. Ανακυκλώνετε τις συσκευασίες μόνο όταν αδειάζουν τελείως. Απορρίψτε τα σκληρά κατάλοιπα του προϊόντος ως βιομηχανικά απόβλητα παρόμοια με τα οικιακά απορρίμματα ή στους κάδους που προορίζονται για εμπορικά/ απόβλητα εργοταξίων. Απορρίψτε τα μαλακά υπολείμματα του προϊόντος ως επικίνδυνα απόβλητα. Ευρωπαϊκός κωδικός αριθμός αποβλήτων (EWC): 08 04 10

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διατίθεται ως	Υγρό χρώματος πορτοκαλί
Συσκευασία	Πλαστικό δοχείο, 10 kg
Μονάδα αποστολής	60 δοχεία ανά παλέτα
Χρόνος στεγνώματος πριν την έναρξη εργασιών κονίας Ceresit AS 1/AS 2 σε CSE Υποστρώματα βάσης τσιμέντου Μη διαπερατά υποστρώματα Υποστρώματα θειικού ασβεστίου, ξύλινα, πλάκες ξηράς δόμησης, κονίες μαγνησίτη	Ουδείς Ουδείς Περίπου 30 λεπτά Τουλάχιστον 2 ώρες
Χρόνος στεγνώματος πριν την άμεση συγκόλληση με κόλλες βάσης διαλύτη και διασποράς σε απορροφητικά υποστρώματα κόλλες πολυουρεθάνης (PUR)	Περίπου 2 ώρες Περίπου 12 ώρες
Θερμοκρασιακή αντοχή Μετά την σκλήρυνση Για μεταφορά Για αποθήκευση	Έως 50°C, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κατασκευές ενδοδαπέδιας θέρμανσης +5°C έως +50°C , προφυλάξτε από παγετό +10°C έως +30°C
Διάρκεια ζωής	12 μήνες, σε δροσερές ξηρές συνθήκες

Οι ανωτέρω χρόνοι μετρήθηκαν υπό κανονικές κλιματικές συνθήκες (23 °C/50 % σχετική ατμοσφαιρική υγρασία). Σημειωτέον ότι υπό άλλες κλιματικές συνθήκες η σκλήρυνση μπορεί να επιταχυνθεί ή να καθυστερήσει.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Απορροφητικά υποστρώματα: Π.χ. τσιμεντοκονίες, προϊόντα επιπέδωσης, πλάκες ξηράς δόμησης	150 – 200 g/m ² , αραιωμένο 1 : 4 = 30 – 40 g/m ² R 766 κάλυψη/δοχείο: περίπου 300 m ²
Απορροφητικά υποστρώματα: Δάπεδα σκυροδέματος	περίπου 300 g/m ² , αραιωμένο 1 : 1 = περίπου 150 g/m ² R 766 κάλυψη/δοχείο: περίπου 70 m ²
Μη διαπερατά υποστρώματα: Π.χ. πέτρινα, κεραμικά δάπεδα , ασφαλτοτάπητες, δάπεδα από ξύλινα μαδέρια	50 – 200 g/m ² , αραιωμένο 1 : 1 = 25 – 50 g/m ² R 766 κάλυψη/δοχείο: περίπου 300 m ²
Επάνω σε Ceresit R 740/ R 755 /R 756	περίπου 80 g/m ² , αδιάλυτο κάλυψη/δοχείο: περίπου 125 m ²

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν, ιδιαίτερα συστάσεις για το χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων μας, βασίζονται στην επαγγελματική μας εμπειρία. Δεδομένου ότι τα υλικά και οι συνθήκες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με κάθε σκοπούμενη εφαρμογή, και ως εκ τούτου είναι πέρα από τη σφαίρα επιρροής μας, συνιστούμε έντονα σε κάθε περίπτωση να διεξάγονται επαρκείς δοκιμές για να ελέγξετε την καταλληλότητα των προϊόντων μας για την προβλεπόμενη χρήση τους. Δεν αποδεχόμαστε νομική ευθύνη με βάση το περιεχόμενο αυτού του φύλλου δεδομένων ή οποιαδήποτε προφορική συμβουλή που μπορεί να δοθεί, εκτός εάν υπάρχει περίπτωση δόλου ή βαριάς αμέλειας εκ μέρους μας. Αυτό το δελτίο τεχνικών δεδομένων αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις που σχετίζονται με αυτό το προϊόν.