

## Adesivo PVA

# Cascola Cascorez Artesanato

- Secagem transparente;
- Excelente plasticidade;
- Excelente consistência e textura.

### 1. Composição

Adesivo em dispersão aquosa à base de poliacetato de vinila (PVAc).

### 2. Campo de Aplicação

Adesivo indicado para colagem de excelente desempenho sobre diversas superfícies, como: tecido de algodão, madeira, MDF, cortiça, tela, isopor®, papel, couro, papelão e materiais porosos em geral. Seca transparente com alto brilho e flexibilidade.

Também utilizado em artesanatos, como: Fuxico, Carton Mousse, E.V.A, Arte Francesa, Cartonagem, Patchwork, Patch-décor, Mosaico, Decoupage, Scrapbook, Origami, Papercraft, Biscuit\*, entre outros.

### 3. IMPORTANTE:

- Não adere a materiais à base de Polietileno; Polipropileno; Silicone e PTFE ( Resina antiaderente).
- \*A receita da massa de biscuit poderá ser produzida conforme a preferência de cada artesão.



### 4. Características Técnicas

Aspecto do produto	Líquido branco, viscoso, livre de grumos.
Aspecto filme seco	Transparente
Teor de sólidos (%)	38,0 – 40,0
Viscosidade (25 °C)	5000 - 7000
pH	4,0 – 5,0
Validade (meses)	24

### 5. Precauções

A aplicação deve ocorrer em local arejado.

Conserve fora do alcance das crianças e dos animais domésticos.

Para maiores informações de manuseio e segurança deste produto, consulte a Ficha de Informações de Segurança do Produto Químico (FISPQ).

### 6. Modo de aplicação

- Prepare as superfícies a serem coladas, as quais devem estar limpas, livres de poeira, óleos, graxa e secas;
- Agite o frasco antes de usar;
- Aplique uma camada fina de **CASCOLA CASCOREZ ARTESANATO** em uma das superfícies e junte as partes imediatamente;
- Mantenha as partes sob pressão, ou seja, prensadas de algum modo que as peças fiquem unidas até a secagem completa;
- Para evitar contaminação do produto, não retorne as sobras para a embalagem.

### 7. Recomendações

- Evite fazer a aplicação do produto sobre superfícies molhadas ou úmidas, pois poderá haver comprometimento da qualidade da colagem ou tempo de secagem.
- Não ultrapassar o período de aproximadamente 5 minutos, entre a montagem e prensagem. Este procedimento evita a secagem precoce do adesivo.
- O contato do adesivo úmido com materiais ferrosos faz com que ocorra um escurecimento posterior no local.
- A receita de Biscuit trata-se de uma sugestão, pode sofrer alterações conforme a preferência de cada artesão.

### 8. Embalagens

Adesivo Cascola Cascorez Artesanato está disponível nas embalagens de: 100g, 250g, 500 g e 1 Kg.

### 9. Armazenamento

**Produto não inflamável.** CASCOLA CASCOREZ ARTESANATO deve ser armazenado em local coberto e ventilado, protegido de intempéries, sob temperatura entre a 5 °C e não superior a 30 °C. Faça rotação de estoque.

### 10. Classificação de Transporte

CASCOLA CASCOREZ ARTESANATO não está classificado como perigoso para o transporte conforme a legislação em vigor.

### 11. Ficha de Informação de Segurança

A Henkel dispõe da “FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS” (FISPQ), para fornecimento, com detalhes de segurança e proteção individual, relativos à sua linha de produtos, favor entrar em contato com o nosso SAC – Serviço de Atendimento ao Cliente.

**Para outras informações, entre em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Cliente:**  
**0800-704-2334**

As informações contidas nesta Folha de Dados Técnicos (FDT) incluindo as recomendações de uso e de aplicações são baseadas em nosso conhecimento e experiência sobre este produto na data de criação deste documento. O produto pode ter uma variedade diferente de aplicações de acordo com as condições de seu ambiente de trabalho, as quais estão além do controle da Henkel. A Henkel, portanto, não é responsável pela adequação do produto em referência aos seus processos produtivos e condições no que diz respeito a forma como você o usa, assim como as aplicações pretendidas e resultados. Recomenda-se fortemente que você realize previamente testes para confirmar a adequação deste produto.

A Henkel se exime de qualquer responsabilidade a respeito das informações contidas nesta Folha de Dados Técnicos ou de quaisquer outras recomendações escritas ou orais em relação ao referido produto, exceto se de outra for expressamente acordado e exceto em relação à morte ou lesões causadas por negligência ou qualquer responsabilidade atribuída à Henkel por força de lei.