



Scheda Tecnica

Data: agosto 2018

Pattex AC403

Descrizione: Sigillante superacrilico in dispersione acquosa

CARATTERISTICHE

Pattex AC 403 è un sigillante acrilico monocomponente in dispersione acquosa, bianco durante la fase di applicazione diventa trasparente una volta asciutto, con grande elasticità e resistenza. Non contiene solventi. Resiste agli agenti chimici, atmosferici, ad acidi e basi diluite, alle soluzioni dei comuni detergenti. Resiste ai raggi UV.

CAMPI D'IMPIEGO

Il prodotto è ideale per sigillature trasparenti e verniciabili (previa prova) sia in interni che in esterni su materiali quali legno, metalli, ceramica, muratura, cartongesso, calcestruzzo, vetro e plastiche (tranne PE, PP e PTFE).

DATI TECNICI

| Prodotto non indurito | |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Tipo di sigillante</i> | Acrilico in dispersione acquosa |
| <i>Aspetto</i> | Pasta tissotropica |
| <i>Densità</i> | ~ 1,07 g/cm ³ |
| <i>Temperature di applicazione</i> | Da +5 a +40°C |
| <i>Tempo pelle (+23 °C / 50% RH)</i> | ~ 30 - 40 minuti* |
| <i>Indurimento (+23 °C / 50% RH)</i> | ~ 1 - 1,5 mm / giorno* |
| *(a seconda della temperatura e umidità dell'aria) | |

| Prodotto indurito | |
|------------------------------------|---------------|
| <i>Resistenza alla temperatura</i> | - 30 a + 80°C |
| <i>Allungamento a rottura</i> | ~ 400% |
| <i>Movimento di lavoro</i> | 20% |

ISTRUZIONI PER L'USO

Pattex AC 403 viene fornito pronto all'uso e può essere applicato direttamente dalla cartuccia senza pretrattamenti speciali.

Preparazione della superficie:

Tutte le superfici devono essere pulite e asciutte, prive di polvere, grasso o qualsiasi elemento possa influire sull'adesione del sigillante.



Residui di vecchio sigillante o altri materiali, nonché la muffa sul substrato devono essere rimossi completamente.

La polvere può essere rimossa con aria compressa. Per ottenere i migliori risultati estetici e di tenuta si consiglia di mascherare i bordi del giunto con un nastro prima dell'applicazione del sigillante.

Dimensionamento del giunto:

È necessario tenere conto del movimento di lavoro del sigillante, così come delle regolamentazioni locali. Il giunto deve avere una larghezza minima 6x6 mm, massima 25x20 mm.

Applicazione:

Tagliare la punta della cartuccia e avvitare il beccuccio. La punta del beccuccio può essere tagliata di sbieco (a 45 gradi) a seconda della larghezza del giunto. Estrudere con un'apposita pistola direttamente dalla cartuccia. In caso di giunti di movimento, prima della sigillatura, inserire a pressione un cordolo antiaderente espanso, per delimitare la profondità del sigillante ed impedirne l'adesione sul fondo. Lisciare il cordolo con una spatola bagnata con acqua saponata, prima della formazione della pelle.

Pulizia:

Utensili sporchi con sigillante fresco possono essere puliti con un panno asciutto o imbevuto di solvente. Qualsiasi sigillante polimerizzato può essere rimosso meccanicamente mediante raschiatura.

Altre informazioni

La sigillatura deve essere mantenuta pulita. Tenere conto della circolazione dell'aria nella stanza in cui viene applicato il sigillante. La velocità di indurimento dipende dalla temperatura, dall'umidità e dalle dimensioni del giunto. Il prodotto applicato a bassa temperatura, a bassa umidità o applicato in grande quantità, ha bisogno di un maggior tempo per reticolare.

STOCCAGGIO

Pattex AC 403 deve essere conservato in luogo fresco e asciutto ad una temperatura compresa tra +10°C e +25°C. Se ben conservato, il prodotto è stabile per 18 mesi.

LIMITAZIONI

Non adatto per acquari, specchi, superfici metalliche ferrose grezze. Non idoneo per immersione prolungata in acidi, alcali, acqua o in zone con ristagno d'acqua. Non adatto per sigillature calpestabili o esposte ad acqua battente o stagnante.

NOTE

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della Scheda di Sicurezza, dove prevista, e delle indicazioni riportate in etichetta.

Per ulteriori informazioni visitare i siti:

www.henkel.it

www.portalehenkel.it

HENKEL ITALIA

Via Amoretti, 78

20157 – Milano

Tel. 02 357921

“Le presenti informazioni hanno esclusivamente valore informativo. A causa della diversità dei materiali presenti sul mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo è responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità del prodotto per i suoi scopi e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza delle cose e delle persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Le responsabilità di Henkel Italia si limitano alla garanzia della costante qualità del prodotto; si declinano in particolare le responsabilità per danni derivanti da incidenti di qualsiasi genere, inclusa la perdita di profitto. Le informazioni qui contenute relative a processi o formulazioni non devono essere intese libere da brevetti o licenze. Per assistenza o suggerimenti sull'uso appropriato del prodotto: Henkel Italia – via Madrid, 21 – 24040 Zingonia (BG)