



Stap-voor-stap instructies

TEROSON MS 222

*Anti-vibratie
bv. bij zijpanelen/dakspanten*

1 Oppervlak reinigen en voorbehandelen

De lijmoppervlakken moeten vrij zijn van olie, vet, stof en andere verontreinigen. Reinig de lijmoppervlakken met **TEROSON VR 10** en een pluivrije doek.



2 Koker voorbereiden

Gebruik de kokeropener om de koker te openen. De koker moet aan de boven- en onderkant worden geopend!

3 Spuitmond voorbereiden

Snijd de **STANDAARD TEROSON SPUITMOND** met een breekmes op de gewenste maat.





4 Verwerkingspistool voorbereiden

Schuif de voorste bevestigingsring van de huls naar achter. Trek de zuigerstang naar achter en plaats de koker in de huls. Schuif de bevestigingsring terug naar voor. Het aanbrengen kan nu starten. Het product kan worden aangebracht met een handpistool (**TEROSON ET HAND GUN STAKU**) of een pistool met batterij (**TEROSON ET BATTERY GUN**).

5 Lijm aanbrengen

Breng **TEROSON MS 222** aan op alle zones waar zich sterke trillingen kunnen voordoen tijdens het rijden en waar anti-vibratie nodig is.





6 Uitharding

De velvormings- en uithardingstijd hangen af van de luchtvochtigheid en temperatuur. De uithardingstijd hangt bovendien af van de laagdikte van het product. Door de temperatuur en vochtigheid te verhogen, kan de reactietijd worden verlaagd; lage temperaturen en lage vochtigheid vertragen het proces.

TEROSON MS 222 is een beige, één-component, oplosmiddelvrij, geurloos, thixotroop afdichtingsmiddel op basis van silaan-gemodificeerd polymeer dat uithardt onder invloed van vocht. Het hardt uit tot een zacht elastisch product. Kan als anti-vibratie worden gebruikt. De velvormings- en uithardingstijd zijn afhankelijk van vochtigheid en temperatuur; de uithardingstijd is ook afhankelijk van de diepte van de afdichtingsnaad. Het product is vrij van isocyanaten, siliconen en pvc.

- **Bevat geen isocyanaten, siliconen of pvc**
- **Oplosmiddelvrij**



Scan de QR-code voor meer productinformatie, technische informatiebladen en veiligheidsinformatiebladen.



**Henkel Belgium nv
Adhesive Technologies**

Esplanade 1, PO box 101
BE-1020 Brussel

Tel.: +32 (0)2 421 25 55

Tel. tech. info: +32 (0)2 421 26 11

www.henkel-adhesives.be

**Henkel Nederland bv
Adhesive Technologies**

Postbus 2100

NL-3430 CM Nieuwegein

Tel.: +31 (0)30 607 38 50

Tel. tech. info: +31 (0)30 607 38 52

www.henkel-adhesives.nl

De gegevens in deze brochure zijn alleen bedoeld als referentie.

Gelieve de technische serviceafdeling van Henkel in uw regio te contacteren voor ondersteuning en aanbevelingen omtrent specifieke producten.

Tenzij anders aangegeven, zijn alle merken vermeld in deze gedrukte communicatie handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van Henkel en/of haar dochterondernemingen in de VS, Duitsland en elders.

© Henkel AG & Co. KGaA, 2022