

Henkel

Лист Технической Информации

Момент Классик

Клей для всех видов обоев



Пачка 100 г
Пачка 200 г
Пачка 300 г
Пачка 500 г
Мешок 25 кг

I. Продукт:

Состав:

Высококачественный, быстрорастворимый клей на основе модифицированного крахмала.

Область применения:

Предназначен для наклеивания всех видов бумажных обоев: гладких, структурных, гофрированных, дуплекс, тяжелых, а также виниловых и других специальных обоев

II. Технические характеристики:

- Легкое нанесение
- Короткое время приготовления
- Отличная противогрибковая защита
- Не образует комков
- Готовый клей не теряет свойств в течение 14 дней

Состав:

Модифицированный крахмал, химически внедренные противогрибковые добавки

Внешний вид:

Хлопья от белого до светло-кремового цвета

pH:

9,0-11,5

Вязкость (3 % раствор при 20°C):

Через 30 минут 5 000 – 25 000 мПа·с

Расход: 150- 250 мл/м²

Растворимость:

Через 3-7 минут после смешивания с холодной водой готов к применению

Внешний вид раствора:

Вязкая гомогенная гладкая паста

Температура применения:

От плюс 15°C до плюс 25°C.

Производитель:
Филиал ООО «Хенкель Рус»
187000, Россия, г. Тосно, Ленинградская область,
Московское шоссе, д. 1
+7 812 326 16 63
www.moment.ru

ООО «Хенкель Рус»
107045, Россия, г. Москва,
Колокольников переулок, д. 11
+7 495 745 22 34

III. Указания по использованию

Подготовка поверхности:

Снять старые обои, тщательно очистить стены, зашпаклевать трещины и дыры. Очистить стену от загрязнений (пыли, жиров, масел и т.п.). Непрочные участки основания, ослабленный поверхностный слой, цементное молоко следует удалить.

Сильно впитывающие поверхности обработать (загрунтовать) слабым раствором клея, приготовленным в пропорциях клей-вода (1:40), либо грунтовой на акриловой основе.

Способ применения:

Содержимое пачки постепенно засыпать в холодную воду при интенсивном непрерывном (около 20с) перемешивании. Через 3 мин. после повторного перемешивания обойный клей готов к применению.

Использовать только чистую воду, посуду и инструменты.

Обязательно обращать внимание на рекомендации изготовителей обоев.

IV. Пропорции для приготовления клея

Пачка 100г

Назначение	Площадь оклеиваемой поверхности, м ²	Количество воды на пачку клея, л	Количество рулонов*
Обработка оклеиваемой поверхности	50-62	5,5	-
Наклеивание обоев			
Легкие бумажные обои-однослойные (симплекс)	20-22	3,5	4-4,5
Нормальные бумажные обои-дуплекс: гладкие и с тинением; гофрированные, моющиеся, потолочные	16-20	3,0	3-4
Тяжелые бумажные обои: структурные, грубоволокнистые, пенообои	14-17	2,5	3-4

Пачка 200г

Назначение	Площадь оклеиваемой поверхности, м ²	Количество воды на пачку клея, л	Количество рулонов*
Обработка оклеиваемой поверхности	100-125	11,0	-
Наклеивание обоев			
Легкие бумажные обои-однослойные (симплекс)	40-44	7,0	8-9
Нормальные бумажные обои-дуплекс: гладкие и с тинением; гофрированные, моющиеся, потолочные	32-40	6,0	7-8
Тяжелые бумажные обои: структурные, грубоволокнистые, пенообои	28-34	5,0	6-7

Стандартный рулон обоев 10,5 □ 0,53м

Пачка 300г

Назначение	Площадь оклеиваемой поверхности, м ²	Количество воды на пачку клея, л	Количество рулонов*
Обработка оклеиваемой поверхности	150-185	16	-
Наклеивание обоев			
Легкие бумажные обои-однослойные (симплекс)	60-66	10,5	12-15
Нормальные бумажные обои-дуплекс: гладкие и с тинением; гофрированные, моющиеся, потолочные	48-60	9,0	9-12
Тяжелые бумажные обои: структурные, грубоволокнистые, пенообои	42-51	7,5	8-10

* Стандартный рулон обоев 10,05 x 0,53 м

Пачка 500г

Назначение	Площадь оклеиваемой поверхности, м ²	Количество воды на пачку клея, л	Количество рулонов*
Обработка оклеиваемой поверхности	250-310	27,5	-
Наклеивание обоев			
Легкие бумажные обои-однослойные (симплекс)	100-110	17,5	19-20
Нормальные бумажные обои-дуплекс: гладкие и с тинением; гофрированные, моющиеся, потолочные	80-100	15,0	16-18
Тяжелые бумажные обои: структурные, грубоволокнистые, пенообои	70-85	12,5	14-15

* Стандартный рулон обоев 10,05 x 0,53 м

Мешок 25 кг

Назначение	Площадь оклеиваемой поверхности, м ²	Количество воды на пачку клея, л	Количество рулонов*
Обработка оклеиваемой поверхности	12500-15500	1375	-
Наклеивание обоев			
Легкие бумажные обои-однослойные (симплекс)	5000-5500	875	19-20
Нормальные бумажные обои-дуплекс: гладкие и с тинением; гофрированные, моющиеся, потолочные	4000-5000	750	16-18
Тяжелые бумажные обои: структурные, грубоволокнистые, пенообои	3500-4250	625	14-15

* Стандартный рулон обоев 10,05 x 0,53 м

Условия безопасного использования и хранения:

При попадании на кожу рук или в глаза тщательно промыть водой.

Хранить в сухом прохладном помещении.

Готовый раствор хранить в закрытой таре при комнатной температуре.

По истечении срока годности высохшие остатки клея утилизировать как бытовой отход.

Очистка инструментов:

Очистить инструменты после использования с помощью воды.

Срок годности 48 месяцев со дня производства

Дополнительные сведения о продукте находятся в Паспорте Безопасности

Данный лист технической информации основан на информации, полученной на основе испытаний и огромного опыта в области клеев. Поскольку невозможно исследовать все способы применения и в виду того, что существует множество различных условий использования клея мы не можем заявить, что информация является полной. Мы рекомендуем провести тестирование продукта перед применением, чтобы удостовериться в успехе.

Мы гарантируем неизменное качество продукции.

