



Лист Технической Информации

Двусторонняя клеящая лента Момент 120 кг

I. Продукт:

Двусторонняя клеящая лента с высокой адгезией.

Лента имеет хорошую начальную липкость, разработана для внутренних и наружных работ

хорошая адгезия к стеклу, плитке, дереву, металлу, кирпичу, камню, различным видам пластмасс.*

Преимущества:

Лёгкое применение – не требует специальных инструментов.
Избавляет от необходимости сверления стен.
Обеспечивает чистое применение без грязи и пыли

Область применения:

Монтаж и установка декоративных элементов (фризы, картины, барельефы и т.п.) на вертикальные и горизонтальные поверхности**
Соединение изделий и материалов друг с другом

Особенности:

При удалении/отрывании ленты возможно повреждение верхнего слоя непрочных и слоистых поверхностей, таких как обои, гипсокартон и т.п.

Не рекомендуется для:

- Тефлоновых поверхностей
- Силиконовых поверхностей
- Водостойких обоев.

В случае сомнения рекомендуется проверить адгезию ленты на незаметном участке.
Не рекомендуется применять в местах, подверженных постоянному воздействию влаги и воды.

*кроме полиэтилена, полипропилена, тефлона и материалов на их основе

**один рулон ленты выдерживает вес до 80 кг при условии полного контакта всего рулона с обеими поверхностями



Упаковка:

Рулон 1,5 метра на блистер-карте

Цвет: красный

II. Технические характеристики*:

Основа	Синтетический каучук на подложке из вспененного полиэтилена
Цвет защитной плёнки	Красный
Максимальная нагрузка на один рулон ленты (1,5 метра)	До 120 кг
Длина в одном рулоне	1500 см
Ширина ленты	19 мм
Сила на отслаивание 180° (DIN EN 19390)	20Н/25мм
Время удержания груза (2 кг на 6,5 кв.см, нерж сталь, DIN EN 1943)	Не менее 14 дней
Температура применения	от +15 до +35°C
Температура эксплуатации клеевого шва	От -40 до +90°C
Водостойкость	Низкая
Усадка	0 %

*Указанные значения получены в лабораторных условиях при 23°C и отн. влажности 50 %. Реальные характеристики зависят от материалов, способа нанесения и условий применения и могут отличаться от указанных в таблице.

III. Указания по использованию

Подготовка материалов:

Склеиваемые поверхности должны быть сухими и чистыми. Чтобы увеличить прочность склеивания поверхности рекомендуется обезжирить бензином или ацетоном.

Плотно приклеить ленту на одну из поверхностей, избегая воздушных пузырей, затем снять защитную ленту и сразу сильно прижать приклеиваемый предмет. Не допускать контакта пальцев, грязи, пыли и иных материалов с клеящим слоем.

Условия хранения:

Хранить в сухих помещениях при температуре от плюс 10°C до плюс 30°C

Дополнительные сведения о продукте находятся в Паспорте Безопасности

Данный лист технической информации основан на информации, полученной на основе испытаний и огромного опыта в области клеящих лент. Поскольку невозможно исследовать все способы применения и в виду того, что существует множество различных условий использования клеящих лент мы не можем заявить, что информация является полной. Мы рекомендуем провести тестирование продукта перед применением, чтобы удостовериться в успехе.

Мы гарантируем неизменное качество продукции.



Распространитель и уполномоченная организация в РФ:
ООО «Хенкель Рус»
107045, Россия, г. Москва
Колокольников переулок, д.11
+7 495 745 22 34
www.moment.ru