



Лист Технической Информации

Клеящая лента Момент Хозлента Металлизированная

I. Продукт:

Описание:

Лента на основе двуслоноориентированного полипропилена с алюминиевым напылением; Клеевой слой на основе акриловой эмульсии

Преимущества:

- Высокая степень отражения УФ лучей и теплового излучения
- Устойчивость к колебанию температуры
- Высокая прочность на разрыв
- Износостойкость

Область применения:

- Монтаж и соединение стыков теплоизоляционных материалов из вспененного полиэтилена (полипропилена), в том числе, дублированных металлизированной лавсановой пленкой, а так же фольгой;
- Защита частей оборудования от проникновения грязи, пыли, влаги;

- для герметизации соединительных швов воздуховодов, труб, монтажа вентиляционных систем и систем кондиционирования.
- Декоративные и отделочные работы.

Особенности:

При удалении/отрывании ленты возможно повреждение верхнего слоя непрочных и слоистых поверхностей.

Не рекомендуется для:

- Тефлоновых поверхностей
- Силиконовых поверхностей

В случае сомнения рекомендуется проверить адгезию ленты на незаметном участке. Не рекомендуется применять в местах, подверженных постоянному воздействию влаги и воды.



Упаковка:

Рулон 50 м

Цвет: серебристый

II. Технические характеристики*:

Основа	Двуосноориентированный полипропилен, алюминиевое напыление, клеевой слой
Цвет	Серебристый
Длина в одном рулоне	50 метров
Ширина ленты	48 мм
Общая толщина	50 ± 2 мкм
Толщина плёнки	25 ± 1 мкм
Толщина клеевого слоя	25 ± 1 мкм
Сила на отслаивание 180° (PSTC-1)	> 10Н/25мм
Сила на разрыв (PSTC-31)	> 40 Н/см
Растяжение	110 ± 10 %
Температура применения	от +10 до +30°C
Температура эксплуатации	От -20 до +80°C
Водостойкость	Не рекомендуется для использования в местах, подверженных постоянному воздействию воды
Усадка	0 %

*Указанные значения получены в лабораторных условиях при 23°C и отн. влажности 50 %. Реальные характеристики зависят от материалов, способа нанесения и условий применения и могут отличаться от указанных в таблице.

III. Указания по использованию

Подготовка материалов:

Склеиваемые поверхности должны быть сухими и чистыми. Чтобы увеличить прочность склеивания поверхности рекомендуется обезжирить бензином или ацетоном.

Плотно приклеить ленту на одну из поверхностей, избегая воздушных пузырей, затем снять защитную ленту и сразу сильно прижать приклеиваемый предмет. Не допускать контакта пальцев, грязи, пыли и иных материалов с клеящим слоем.

Условия хранения:

Хранить в сухих помещениях при температуре от плюс 10°C до плюс 30°C

Срок годности 24 месяца.



Дополнительные сведения о продукте находятся в Паспорте Безопасности
Данный лист технической информации основан на информации, полученной на основе испытаний и огромного опыта в области клеящих лент. Поскольку невозможно исследовать все способы применения и в виду того, что существует множество различных условий использования клеящих лент мы не можем заявить, что информация является полной. Мы рекомендуем провести тестирование продукта перед применением, чтобы удостовериться в успехе.
Мы гарантируем неизменное качество продукции.

Распространитель и уполномоченная организация в РФ:
ООО «Хенкель Рус»
107045, Россия, г. Москва
Колокольников переулок, д.11
+7 495 745 22 34
www.moment.ru