

Pattex Nural 29

Sellador de tubos de escape



1. TIPO DE PRODUCTO

Pattex Nural 29 es una masilla adhesiva monocomponente a base de silicatos, formulada en especial para el sellado rígido de uniones, grietas o fisuras que tengan que soportar altas temperaturas.

2. CAMPO DE APLICACIÓN

- Montaje de tubos de escape.

3. PROPIEDADES

Color	Beige
Densidad	1,90 g/mL (Aprox.)
Resistencia a la temperatura	Hasta +1.200°C
Tixotropía	Elevada
Capacidad de relleno	Elevada

- Tras secado total, no exponer el producto al agua directa.
- Desmontable.

Todas las medidas han sido realizadas a 23°C y 50% humedad relativa a menos de que se haya especificado lo contrario. Estos valores pueden variar en función de factores ambientales como la humedad, la temperatura y el tipo de sustrato.

4. MODO DE EMPLEO

1. Las superficies deben estar limpias de polvo, grasa, óxido o arenilla.
2. Humedecer con agua las partes a reparar.
3. Extender el producto sobre la superficie apretando con una espátula para conseguir la máxima adherencia.
4. Poner el motor en marcha (el calor acelera el endurecimiento del producto).

5. CONSEJOS PRÁCTICOS

- En la reparación de grandes agujeros, se recomienda aplicar un vendaje de malla metálica sobre el agujero y aplicar el producto sobre la malla metálica.
- Mantener el tubo bien cerrado después de su uso.

6. PRESENTACIÓN

Tubo de 140g.

7. PLAZO DE VALIDEZ Y ALMACENAMIENTO

El plazo de validez de este producto, conservado dentro de su envase original cerrado y en correctas condiciones de almacenamiento, entre +10°C y +25°C, es de 15 meses. Pasado este plazo, el producto aún puede encontrarse en buen estado; se recomienda comprobarlo mediante un ensayo previo o consultando a nuestro Servicio de Asistencia al Cliente.

8. INDICACIONES DE SEGURIDAD

Hoja de Datos de Seguridad del producto disponible en <http://mysds.henkel.com>, o a través de nuestro Servicio de Asistencia Técnica (900 180 406).

La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido a la gran diversidad de materiales existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta. Nuestra garantía se extiende únicamente a la uniforme calidad de los lotes suministrados, que son sometidos a estrictos controles analíticos, no pudiendo exigirse otras responsabilidades. Esta hoja técnica sustituye y anula a todas las emitidas con anterioridad para el producto.

HENKEL IBÉRICA S.A.
C/Bilbao 72-84 08005, Barcelona
Teléfono (+34)93 290 4201, (+34)93 290 4100
Pattex