



# PATTEX SL650 Solyplast

Hoja de Datos Técnicos  
Versión: 04/2020

## VENTANAS Y JUNTAS

### NATURALEZA DEL PRODUCTO

Silicona neutra oxímica

### DESCRIPCIÓN

Sellador de silicona neutra de un solo componente, que polimeriza en contacto con la humedad ambiental, transformándose en un caucho de silicona con máximas propiedades mecánicas y duraderas a través del tiempo.

Especialmente formulado para la aplicación en el sellado de juntas de dilatación y conexión en Construcción, Industria y todo tipo de Carpinterías.

La reticulación se produce rápidamente a temperatura ambiente y en presencia de humedad, formando una junta flexible y duradera.

Adhiere sin necesidad de imprimación sobre la mayoría de los soportes utilizados en construcción.

### PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Máxima Elasticidad y Adhesión
- Multimateriales
- Máxima Resistencia a los UV
- Silicona neutra. No daña los soportes.
- Gran adhesión sin imprimación en numerosos soportes como: hormigón, cemento, granito, piedra y soportes porosos en general, vidrio, vidrio laminar, vitrificados, aluminio anodizado o lacado, hierro, acero, acero inoxidable, PVC rígido, policarbonato, metacrilato, etc.

- Aplicación en exteriores. Resistencia duradera a la exposición al sol y los agentes atmosféricos. Excelente resistencia de envejecimiento.
- Gran elasticidad. Se adapta perfectamente a los movimientos de la junta.
- Ensayo ISO11600 F&G 25LM.
- Certificación SNJF (Clase 25E).

### CAMPOS DE APLICACIÓN

Está recomendado para la realización de todo tipo de sellados en el campo de la construcción y del acristalamiento, como por ejemplo:

- Sellados de vidrio y vidrio laminar.
- Juntas entre prefabricados y modulares.
- Juntas de dilatación y conexión.
- Juntas verticales en edificaciones.
- Juntas entre tabiques.
- Sellados perimetrales para carpintería de aluminio, madera o PVC.
- Sellados de conducciones y tuberías

### DIMENSIONAMIENTO DE JUNTA

Para dimensionar correctamente la junta se debe tener en cuenta la capacidad de movimiento de la silicona. La junta se deberá diseñar de forma que los movimientos de la misma sean inferiores a la capacidad de movimiento de la silicona.

En general, la anchura de junta recomendada deberá estar comprendida entre 10mm y 35mm, y deberá ser el doble que la profundidad de la junta.

La anchura de junta no debe ser inferior a 6mm y no debe sobrepasar los 35mm. Para juntas cuya anchura oscile entre 6mm y 10mm, se recomienda una relación Anchura / Profundidad de 1.

A continuación, se especifican las dimensiones estándar recomendadas para el sellado de elementos de fachada exterior según DIN18540.

Anchura de Junta	[10 - 15]mm	[15 - 20]mm	[20 - 25]mm	[25 - 30]mm	[30 - 35]mm
Profundidad de Junta	8mm	10mm	12mm	15mm	15mm

#### Notas:

- La silicona aplicada debe estar expuesta a la humedad ambiental para favorecer el proceso de curado. No se recomienda la aplicación de la silicona en una junta totalmente oculta.
- La silicona debe adherirse únicamente a los dos sustratos que delimitan la junta. Se debe evitar la adhesión de la silicona a tres caras, de lo contrario no es posible el libre movimiento y pueden producirse roturas de adhesión y/o cohesión. Para ello se puede recurrir a la utilización de materiales de apoyo antiadherentes (fondos de juntas o cintas).

#### RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

- Todas las superficies deben estar limpias y secas, libres de polvo y grasa, o de cualquier resto de contaminantes que puedan afectar negativamente la adhesión de la silicona.
- Las superficies se pueden desengrasar con un paño humedecido en un disolvente adecuado al soporte (generalmente alcohol o acetona), y secadas inmediatamente con un paño limpio.
- El polvo puede eliminarse a través de aire comprimido, un pincel o paño limpio.
- Los residuos de sellantes antiguos u otros materiales deberán eliminarse.
- No se requiere de imprimación en los soportes más comunes, excepto si las

juntas van a estar sumergidas en agua. Consúltenos para mayor información.

- Cortar la boquilla a la medida del grosor del cordón que se quiera conseguir.
- Se recomienda al finalizar la operación del sellado, cubrir con una lámina plástica el cartucho a efectos de polimerización y conservación del producto.
- En caso necesario alisar la silicona con agua jabonosa antes de la formación de película. Limpiar los útiles con disolvente antes de polimerizar.

#### DATOS TÉCNICOS

##### Características del producto sin polimerizar:

Base	Caucho de silicona
Reticulación	Neutra oxímica
Consistencia	Pasta tixotrópica
Densidad	Aprox. 1,0 g/cm <sup>3</sup> ó 1,4 g/cm <sup>3</sup> según color (ISO 2811-1)
Deslizamiento	Aprox. 0mm (ISO 7390)
Velocidad de polimerización	2-3 mm/24 h.(23°C, 50%H.R.)
Formación de piel	Aprox. 10-15 minutos (23°C, 50% H.R.)
Temp. Aplicación	Entre +5°C y +40°C

##### Características del producto polimerizado:

Olor	Sin olor
Dureza Shore A	Aprox. 23 (DIN 53505)
Módulo al 100%	Aprox. 0,3 N/mm <sup>2</sup> (ISO 8339-A)

Elongación a ruptura	Aprox. $\leq 300\%$ (ISO 8339-A)
Recuperación elástica	Aprox. 90% (ISO 7389, 100%)
Capacidad de movimiento	$\pm 25\%$

### **Resistencia a:**

Agua / agua jabonosa	Excelente
Intemperie (ozono)	Excelente
Intemperie (agua)	Excelente
Intemperie (oxígeno)	Excelente
Gasolinas / petróleo / aceites	Muy buena
Ácido sulfúrico (10%)	Muy buena
Amoníaco (50%)	Buena
Sosa cáustica (20%)	Regular

### **ENSAYOS / CERTIFICACIONES**

Ensayo ISO11600 F&G 25LM

Ensayo DIN18545-2 Grupo E.

Certificación SNJF (Clase 25E).

### **LIMITACIONES**

El producto no está recomendado para juntas que están en contacto directo con alimentos y bebidas.

El producto no está recomendado para aplicaciones de acristalamiento estructural.

El producto no está recomendado para juntas en piscinas, juntas en acuarios o aplicaciones debajo del agua.

El producto no puede ser pintado (existe una mala cobertura y adhesión de la pintura).

Antes de utilizar la silicona sobre sustratos pintados, la pintura debe estar completamente seca y curada. Previamente se recomienda efectuar pruebas de compatibilidad, debido a la gran diversidad de pinturas existentes en el mercado. En caso de aplicación sobre pinturas

alquídicas, puede aparecer un ligero amarillamiento.

El producto no está recomendado para utilizar sobre materiales que puedan dar lugar a migraciones de componentes químicos o plastificantes a lo largo del tiempo (selladores butilo, cauchos EPDM, policloroprenos, bitumen...). Pueden suceder cambios de color en la silicona o una disminución de las propiedades de adhesión.

En algunas situaciones de poca irradiación de UV, existe riesgo de ligero amarillamiento.

El producto no está recomendado para utilizar sobre piedra natural (por ejemplo, mármol o granito). El producto puede manchar los soportes de muy elevada porosidad, sobre todo cuando se utiliza en grandes cantidades. Para aplicaciones sobre piedra natural se recomienda utilizar una silicona especial aprobada para tal uso.

El sellado de vidrio laminar debe ser sujeto a aprobación previa del fabricante.

El producto no está recomendado para aplicaciones con sustratos basados en cobre.

El producto no está recomendado para aplicaciones sobre PTFE (Teflon®), polipropileno y polietileno.

El producto no está aprobado para espejos. Para la fijación de espejos se recomienda utilizar una silicona especial aprobada para tal aplicación.

## **PRESENTACIÓN**

Cartucho de 300 mL

## **ALMACENAMIENTO**

18 meses en envase original, en interior seco y fresco. Temperatura entre 5°C y 25°C

## **INDICACIONES DE SEGURIDAD**

Hoja de Datos de Seguridad del producto disponible en <http://mysds.henkel.com> , o a través de nuestro Servicio de Asistencia Técnica (900 180 406).

La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido a la gran diversidad de materiales existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta. Nuestra garantía se extiende únicamente a la uniforme calidad de los lotes suministrados, que son sometidos a estrictos controles analíticos, no pudiendo exigirse otras responsabilidades.



HENKEL IBÉRICA S.A.  
C/Bilbao 72-84 08005, Barcelona  
Teléfono (+34)93 290 4201, (+34)93 290 4100

