



# PATTEX NURAL 46

Hoja de Datos Técnicos Versión: 01/2023

## ADHESIVO EPOXI BICOMPONENTE

## 1. TIPO DE PRODUCTO

Pattex Nural 46 es un adhesivo bicomponente reparador universal en formato jeringa, que permite hacer uniones muy rápidas, extremas y duraderas en una gran diversidad de materiales.

## 2. CAMPO DE APLICACIÓN

- Pega, repara y rellena de forma permanente.
- Adhiere sobre cristal, vidrio, fibra de vidrio, madera, aglomerados, porcelana, cerámica, mármol, piedra, metales, corcho, cartón, tejidos, fieltro y plásticos (PVC, metacrilato, baquelita, policarbonato, poliamida, formica, poliuretano y poliestireno expandido).
- No apto para polietileno, polipropileno ni teflón®.

#### 3. PROPIEDADES

- Color: Translúcido.
- Peso específico: Componente A: Aprox. 1,15 g/mL.

Componente B: Aprox. 1,14 g/mL.

- Resistencia térmica: de -30°C a +150°C. En uniones sometidas a grandes esfuerzos se recomienda no sobrepasar los +70°C.
- Resistencia a tracción por cizalla (según norma EN 1465): 120 kg/cm2 (24 horas, 23°C, cobre), 120 kg/cm2 (24 horas, 23°C, acero), 140 kg/cm2 (24 horas, 23°C, madera). La resistencia final varía en función de la naturaleza del sustrato.



- No contiene disolventes y no altera su volumen al endurecer.
- Resistente al agua, al aceite y a los disolventes usuales.
- Resiste los ácidos y álcalis diluidos.
- Una vez endurecido puede ser lijado, pulido, mecanizado, taladrado y pintado.

#### 4. MODO DE EMPLEO

- 1. Las superficies a unir deben estar secas y limpias de polvo y grasa. Para ello pueden limpiarse con alcohol o acetona.
- 2. Lijar las superficies siempre que sea posible. La adherencia sobre superficies rugosas es mayor que sobre superficies lisas.
- 3. Desenroscar el tapón e insertar la cánula mezcladora, girar la cánula 90º. El producto se aplica directamente desde la jeringa con la ayuda del émbolo.
- 4. Aplicar la mezcla del adhesivo en una de las superficies a pegar.
- 5. Unir las piezas entre sí manteniéndolas presionadas hasta la fijación del adhesivo.
- 6. Cerrar la jeringa con el tapón después de usarla y guardar en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños.

#### 5. TIEMPOS

- Tiempo abierto: Se dispone de un tiempo máximo de aprox. 40 segundos para aplicar el producto y unir los materiales. Tras 1 minuto la mezcla empieza a endurecer.
- Tiempo de manipulación: El tiempo de manipulación es de 30 minutos. No se recomienda mover ni someter a tensiones hasta pasado este tiempo. El producto alcanza su máxima resistencia al cabo de 24 horas.

Estos valores son válidos para temperaturas entre 20 y 25°C. Para acelerar el endurecimiento se puede someter la unión o la reparación a una temperatura de unos 70°C; por el contrario, temperaturas bajas retrasan el endurecimiento. Mientras endurece, se recomienda mantener la pieza unida o reparada por encima de 15°C.



## 6. PRESENTACIÓN

Jeringa de 11mL (Parte A + Parte B) con dos cánulas mezcladoras.

### 7. PLAZO DE VALIDEZ Y ALMACENAMIENTO

El plazo de validez de este producto, conservado dentro de su envase original cerrado y en correctas condiciones de almacenamiento, entre 10°C y 30°C, es de 2 años. Pasado este plazo, el producto aún puede encontrarse en buen estado; se recomienda comprobarlo mediante un ensayo previo o consultando a nuestro Servicio de Asistencia al Cliente.

#### 8. INDICACIONES DE SEGURIDAD

Hoja de Datos de Seguridad del producto disponible en <a href="http://mysds.henkel.com">http://mysds.henkel.com</a> o a través de nuestro Servicio de Asistencia Técnica (900 180 406).

La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido a la gran diversidad de materiales existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta. Nuestra garantía se extiende únicamente a la uniforme calidad de los lotes suministrados, que son sometidos a estrictos controles analíticos, no pudiendo exigirse otras responsabilidades.



HENKEL IBÉRICA S.A. C/Bilbao 72-84 08005, Barcelona Teléfono (+34)93 290 4201, (+34)93 290 4100