



Pattex Super3

Izdano: 01.07.2003.

Vodootporno ljepilo za drvo

- Spremno za upotrebu
- Disperzija na bazi vode
- Velika snaga lijepljenja
- Toplinska stabilnost testirana metodom Watt 91 >7 N/mm²
- Jednokomponentno ljepilo za učvršćivanje u skladu sa standardom EN204/D3
- Vrijeme nanošenja: D3 – 12 min

PRIMJENA

Vodootporno bijelo disperzivno ljepilo, spremno za upotrebu, za lijepljenje drva i sličnih materijala izloženih visokoj razini vlage ili kratkim razdobljima pokrivenosti vodom (zatvoreni i otvoreni prostori, npr.: vrata, prozor, kuhinjski stol, itd.). Pogodno za izrađivanje naprava, sastavljanje (spojevi rukavcem, klinom, produžujući i proširujući spoj), lijepljenje spojeva, lijepljenje masivnog drva i površina (furnir, zidne ploče, dekorativne ploče, itd.). Nije pogodno za lijepljenje brodova.

NANOŠENJE LJEPILA:

Koristiti na sobnoj temperaturi, optimalno iznad 14°C. Površine moraju biti suhe, čiste te bez prašine i masnoće. Pogodno za lijepljenje s jedne ili obje strane.

Može se nanositi kistom, lopaticom, valjkom ili strojem. Maksimalno vrijeme nanošenja je 12 min/20°C. Vrijeme stvrdnjavanja do postizanja početne snage: 3-5 sati, za daljnju obradu: 24 sata. Konačna snaga: nakon 24 sata.

Potrošnja: oko 150-200 g/m², ovisno o sposobnosti apsorpcije podloge (nanošenje na jednu stranu). Ako se radi tvrdom drvu, ljepilo nanijeti s obje strane.

Strojeve i alate odmah isprati vodom prije nego se ljepilo osuši.

TEHNIČKI PODACI

| | |
|----------------------|----------------------------------------|
| Vodootpornost: | D3 (EN 204) |
| Potrošnja: | 150-200g/m ² |
| Udio čvrste tvari: | 50 ± 2% |
| Viskoznost: | 8000-18000 mPas (Brookfield RVT, 6/20) |
| Otvoreno vrijeme: | 10-12 minuta |
| Točka izbjeljivanja: | 6°C |

Tip ambalaže

Plastična boca: 250g, 750g

VRIJEME STEZANJA:

| | | |
|-------------------------------------------|---------|-------------------|
| Lijepljenje drva | na 10°C | 25 min. – 30 min. |
| | na 20°C | 15 min. – 20 min. |
| Lijepljenje visokotlačnog laminata (HPL): | na 20°C | 40 min. |
| | na 40°C | 25 min. |
| | na 60°C | 15 min. |

VAŽNE NAPOMENE

Skladištenje: Osjetljivo na smrzavanje! Skladištiti i transportirati na 5 -30°C, u zatvorenom spremniku.

Rok trajanja: 12 mjeseci. Datum proizvodnje: vidi pakiranje.

Mjere zaštite: Vidi list sa sigurnosnim podacima. Proizvod nije opasan u smislu važećih (EU) smjernica za tvari.

Zbrinjavanje: Vidi list sa sigurnosnim podacima.

Ostale napomene: Izbjegavati kontakt s metalnim alatima (zbog obezbojenja).

Ovi podaci, osobito preporuke za rukovanje našim proizvodima i njihovo korištenje, temelje se na našem stručnom znanju i praktičnom iskustvu. Budući da materijali i uvjeti mogu varirati kod nanošenja te mi na njih ne možemo utjecati, preporučujemo provođenje dodatnih ispitivanja kod svake primjene kako bi se provjerila prikladnost naših proizvoda za tu namjenu. Naša tvrtka ne može biti pravno odgovorna samo na temelju sadržaja ovog lista s podacima niti na temelju usmenih savjeta, a pravna se odgovornost mora pouzdano potkrijepiti dokazima o nemaru ili gruboj napažnji od strane proizvođača.

Proizvođač:

Henkel Magyarország Kft.

Tvornica ljepila

H-2600 Vác, Derecske dűlő 1., Mađarska

Tel.: +36 27 317-088

Fax: +36 27 317-087

Uvoznik za Hrvatsku:

Henkel Croatia d.o.o.

Budmanijeva 1, 10000 Zagreb

Tel.: 01 6008 222

Fax: 01 6008 242