

Таблица 1

Основа	Изисквания към основата	Последващо покритие	Необходимо количество CN 94 (прибл. g/m ²)
Замазки на база калциев сулфат (AE, AFE)	съдържание на влага $\leq 0,5$ тегл. %, шлифование, почистване с прахосмукачка	Лепило за плочки Изравняваща подова замазка Алтернативна хидроизолация	40
Бетон Готови сглобяеми стоманобетонни елементи	на възраст най-малко 3 месеца, грапави, да се отстранят прахът, замърсяванията, кофражното масло, циментова паста и т.н.	Лепило за плочки (грундиране е необходимо само при много силно абсорбираща основа) Изравняваща подова замазка	40
Изравняващи подови замаски	почистване с прахосмукачка	Лепило за плочки Изравняваща подова замазка	40
Дисперсионни бои	само в жилищни помещения, неподходящо за участъци с постоянна влага, само на закрито; почистване, нагряване и отстраняване на праха с прахосмукачка	Лепило за плочки Алтернативна хидроизолация	20
Твърди покрития от епоксидни бои	само в жилищни помещения, неподходящо за участъци с постоянна влага, само на закрито; почистване, нагряване и отстраняване на праха с прахосмукачка	Лепило за плочки Изравняваща подова замазка Алтернативна хидроизолация	20
Замаски с остатъци от лепило	тънък слой, добра адхезия, без остатъци от други покрития и разделителни субстанции, почистване с прахосмукачка	Лепило за плочки Изравняваща подова замазка	30
Плочки, естествен и синтетичен камък, на закрито	основно почистване, отстраняване на остатъци от продукти за поддържане и почистване	Лепило за плочки Изравняваща подова замазка	30
Гипсофазер / гипскартон (стени)	устойчиви на огъване; отстраняване на праха	Лепило за плочки Алтернативна хидроизолация	30
Гипсова мазилка, гипсова облицовка (PIVa/b, PV)	положена най-малко преди 28 дни, само в жилищни помещения, съдържание на влага $\leq 1,0$ тегл. %, да няма влага на задната ѝ страна, да се отстрани прахът	Лепило за плочки Алтернативна хидроизолация	50
Лята асфалтова замазка (GE 10; GE 15; GE 40)	нагрята с пясък, положена най-малко преди 3 дни, само на закрито, само в жилища, в търговски обекти по заявка, почистена с прахосмукачка	Лепило за плочки Изравняваща подова замазка	30 100

Подово отопление	информирайте се от съответните информационни материали на производителите на подово отопление	Лепило за плочки Изравняваща подова замазка	50
Дървени подови плочи	$d \geq 24 \text{ mm}$, съединение нут и перо, закрепване с винтове, твърдо; шлифование и почистване с прахосмукачка	Изравняваща подова замазка	120
Дървени плоскости	V 100, под $d \geq 25 \text{ mm}$, стена $d \geq 19 \text{ mm}$, шахматно разположените челни повърхности трябва да се залепят, твърдо закрепване с винтове, почистване и отстраняване на праха с прахосмукачка	Лепило за плочки Изравняваща подова замазка Алтернативна хидроизолация	30 80 30
Варови мазилки, варо-циментови мазилки, циментови мазилки(PIc, PII, PIII)	положени най-малко преди 28 дни, грундиране е необходимо само ако основата е силно абсорбираща	Лепило за плочки	50
Елементи от порест бетон	само на закрито, да се отстрани прахът	Лепило за плочки	50
Сухи мазилки, например гипсофазер	почистване с прахосмукачка, челно залепване, $d \geq 25 \text{ mm}$, да се спазват инструкциите на производителя	Лепило за плочки Изравняваща подова замазка	40
Циментови замазки	нанесени най-малко преди 28 дни, съдържание на влага ≤ 2 тегл. %, почистване с прахосмукачка	Лепило за плочки (грундирането необходимо само при много силно абсорбираща основа) Изравняваща подова замазка	50 50