

# СТ 85

## Строителен разтвор за топлоизолация

**Строителен разтвор за лепене и шпакловане  
на топлоизолационни площи от полистирен (EPS, XPS)**

### Свойства

- висока устойчивост на механични повреди
- водоустойчив
- устойчив на напукване
- висока якост
- отлично сцепление с основата и стиропора
- подсилен с 3 вида фибри


### Област на приложение

За залепване на площи от експандиран полистирен.  
За изработка на армирана с мрежа от фибростъкло  
шпакловка върху полистиренови площи. За подобряване на  
топлоизолацията на външни стени. За ремонт на стари и  
изграждане на нови фасади. Елемент от система за външна  
фасадна топлоизолация Ceresit Ceretherm. Благодарение  
на съдържанието на фибри и модификатори, Ceresit CT  
85 повишава устойчивост на наранявания и пукнатини на  
изолационната система.

### Подготовка на основата

#### 1. Фиксиране на полистиренови площи

Ceresit CT 85 има високо сцепление към всички  
стандартно изпълнени основи на закрито и открито,  
които са устойчиви, здрави, чисти и суhi, без  
разделителни субстанции. Да се провери сцеплението на  
съществуващите мазилки и бояджийски покрития. Същест-  
вуващи мазилки, които при удар издават кух звук са ком-  
преметирани и трябва да се отстранят механично. Всички  
неравности над 20 mm да се запъват с варо-циментови  
разтвори. Замърсявания, остатъци от разделителни  
субстанции, паронепропускливи бояджийски покрития  
и слоеве с лошо сцепление към основата трябва да  
се отстраняват напълно, например с помощта на  
пароструйка с високо налягане. Всички участъци, покрити  
с плесен, се почистват с телени четки и се обработват  
с течен концентрат за премахване на мухъл и плесени



Ceresit CT 99. Стари стени без покрития или с достатъчно  
здрави мазилки или бои се почистват от праха с четка,  
след което се измиват с вода под налягане и се оставят  
да изсъхнат напълно. Основите с висока абсорбираща  
способност, като стени от газобетон или гипсови  
блокчета, се грундират с дълбокопроникващ grund Ceresit  
CT 17 и се оставят да съхнат в продължение най-малко на  
4 часа. Сцеплението на CT 85 към подготвената основа  
се проверява чрез залепване на парчета полистирен  
с размери 10x10 cm в няколко участъка и ръчното  
им отлепяне след 4-7 дни. Адхезията към основата се  
счита за задоволителна, когато се разрушава целостта  
на полистирена, без да се засяга лепилния слой или  
целостта на основата.

#### 2. Изработка на армирана шпакловка

След втвърдяване на лепилния разтвор, цялата  
повърхност на залепените площи трябва да се заглади с  
груба шкурка. Това е особено важно, ако полистиренът е  
бил изложен на въздействието на слънцето по-дълго от две  
седмици и е покълтял. Трябва да се прецени дали това не  
е довело до нарушаване на неговото качество. След това  
плочите се укрепят допълнително с дюбели с пирони.

## Употреба

СТ 85 се изсипва в предварително измереното количество чиста студена вода и се разбърква с механична бъркалка до получаване на хомогенна смес. Разтворът се оставя да узреет 10 минути и се разбърква отново.

### За лепене

Контактната повърхност на плочите трябва да е най-малко 40%. За да се предотврати появата на термични мостове, материалът не се нанася по кантовете на полистиреновите плочки. При наличието на фуги между плочите, те се запълват с ПУ пяна-лепило Ceresit CT 84.

#### 1. Точкив метод на лепене:

- подходящ за лошо нивелирани повърхности
- приготвеният разтвор се нанася по периметъра на приготвеният разтвор се нанася по периметъра на няколко „топки“ с приблизителен диаметър 8 см

#### 2. Пълноповърхностен метод на лепене:

- подходящ за равни повърхности
- материалът се нанася по цялата повърхност на плочата с помощта на мистрия със зъбци от 10–12 mm

### За шпакловане

За да се направи армирана шпакловка с мрежа от фибростъкло, материалът се нанася по повърхността с помощта на гребен с 8 миллиметрови зъбци. Към така направената основа се прибавя мрежата по следния начин: мрежата се застъпва 10 см в областите на снаждане; зъбците на гребена се прекарват по мрежата, така че тя да влезе в материала; заглажда се с правата страна. За правилна изработка се счита тази, при която повърхността е гладка и не се забелязва мрежата. Ако е необходимо, след като изсъхне, се заглажда с шкурка или се нанася още един пласт за изглаждане. В никакъв случай върху полистирена да не се полага първо мрежата и след това да се шпаклова, защото ще се наруши устойчивостта и степента на залепване на материала! Свежи петна от разтвора се почистват с вода, втвърдените остатъци могат да се отстраняват само механично.

## Внимание

СТ 85 се използва в сухи условия при температури от +5°C до +30°C. Всички данни и указания, посочени в този информационен лист, са определени при температура от +23°C и относителна влажност на въздуха 50%. При други климатични условия, времето за втвърдяване и изсъхване се скъсява или удължава. СТ 85 съдържа цимент и реагира алкално с водата. Затова кожата и очите трябва да са защитени. При контакт на материала с очите, те трябва да се изплакнат обилно с вода и да се потърси незабавно лекарска помощ.

## Препоръки

Удароустойчивостта е в съответствие с Европейското техническо одобрение (ETA) към пълната системата за фасадна топлоизолация Ceresit Ceretherm. Устойчивостта

зависи от правилното изпълнение на армирания с фибростъклена мрежа слой. Производителят гарантира качеството на продукта, но не може да въздейства на условията и начина на неговата употреба. Полагането на продукта трябва да се осъществява от квалифициран персонал/ професионални потребители. Препоръчва се консултиране с листа с технически данни и информационния лист за безопасност на продукта. Производителят не поема отговорност за компенсиране на клиента с друга стойност освен с тази на материалите. Клиентът е длъжен първо да тества или потърси информация преди полагането на продукта.

## Съхранение

12 месеца от датата на производство в оригинални неповредени опаковки на сухо и хладно място.

## Опаковка

Хартиени торби от 25 kg.

## Технически данни

Основа:	Комбинация от цимент, минерални съединения и синтетични смоли
Относително тегло:	1,43 kg/dm <sup>3</sup>
Съотношение на смесване:	5–5,5 l вода на 25 kg СТ 85
Време на употреба на готовия разтвор:	2,5–3 часа
Температура на работа:	от +5°C до +30°C
Отворено време:	около 20 мин.
Температурна устойчивост:	от -30°C до +70°C
Сцепление след 28 дни:	> 0,4 MPa
към бетон	> 0,1 MPa
към полистирен	(нарушаване на целостта на слоя от полистирен)
Ориентиран разход:	
- за лепене:	5 kg/m <sup>2</sup>
- за шпакловане:	4 kg/m <sup>2</sup>

Строителният разтвор за лепене и шпакловане Ceresit CT 85 е елемент от система за фасадна топлоизолация Ceresit Ceretherm, сертифицирана с ETA (Европейско Техническо Одобрение):



Система Ceresit Ceretherm	ETA	Сертификат
Classic	09/0014	1488-CPD-0104/W
Classic (R)	09/0095	1488-CPD-0108/W
Classic (B)	09/0097	1488-CPD-0107/W
Classic (S)	09/0096	1488-CPD-0110/W

Хенkel България ЕООД

Бизнес Парк София, сгр.2, ет.4,

Тел.: 02/806 39 00,

henkel.lepila@bg.henkel.com, www.ceresit.bg

Качество за професионалисти

