



PATTEX

Spezialkleber Porzellan

Kontaktklebstoff

EIGENSCHAFTEN

- Härtet weiß aus
- Heißwasserbeständig
- Beständig gegen verdünnte Laugen, verdünnte Säuren, Mineralöle und herkömmliche Haushaltsreiniger
- Wärmebeständig

EINSATZBEREICHE

Ideal für Reparaturen an Porzellan, Terrakotta, Steinzeug, Keramik, Steingut, Ton, Elfenbein

Nicht geeignet für: Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), Teflon® (PTFE)

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

Die Klebeflächen müssen sauber, trocken, staubfrei und tragfähig sein.

Idealerweise Klebeflächen mit handelsüblichen Lösemitteln (z. B. Waschbenzin) reinigen, lackierte Oberflächen vorher abschleifen. Bei Metallen Klebeflächen vorher aufrauen.

VERARBEITUNG

Klebstoffauftrag

Pattex Spezialkleber Porzellan auf beide Klebeflächen – besonders an den Randzonen – mit einem feinen Spachtel oder Pinsel gleichmäßig auftragen. Den Klebstoff nicht verdünnen! Klebteile sofort zusammenfügen!

Poröse und ausgebrochene Klebeflächen beidseitig dünn einstreichen und 2 bis 3 Minuten ablüften lassen. Danach nochmals jedoch nur einseitig dünn bestreichen und Teile zusammenpressen. Fixierung mit Klebeband oder Klammern.

LAGERUNG

Frostfrei, kühl und trocken lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.



VERPACKUNG

Artikel-Kurzzeichen

PXSP1

Gebindegrößen

6 Tuben á 30 g

SICHERHEITSHINWEISE

Es wird empfohlen, sich vor Beginn der Verarbeitung anhand des aktuellen Sicherheitsdatenblattes über Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsratschläge zu informieren.



Das Sicherheitsdatenblatt ist unter www.mysds.henkel.com erhältlich.
Informationen für Allergiker unter Tel. 0049 (0)211 797 0 (Stichwort Notfall)

ENTSORGUNGSHINWEIS

Eingetrocknete kleine Mengen können dem Hausmüll/Gewerbeabfall zugeführt werden.
Große Mengen gesondert entsorgen. Leere Verpackung der Wiederverwertung zuführen.
Europäische Abfallnummer kann dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

TECHNISCHE DATEN

Rohstoffbasis:	Nitrocellulose in Lösemittel
Dichte:	bei +20°C ca. 1,02 g/cm ³
Farbe:	Weiß
Verarbeitungstemperatur:	Raumtemperatur, +18°C bis +25°C
Temperaturbeständigkeit:	-50°C bis +90°C
Ablüftzeit:	2 bis 3 Minuten (23°C), Kälte verzögert die Ablüftung der Lösemittel
Durchhärtung:	Nach circa 24 Stunden
Lagerstabilität:	36 Monate (bei +20°C)

Bei Abfassung dieses technischen Merkblattes haben wir den gegenwärtigen Stand der technischen Entwicklung nach Maßgabe unserer Erfahrungen berücksichtigt. Alle vorherigen Ausgaben verlieren mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.

Henkel AG & Co. KGaA Konsumentenklebstoffe Deutschland
Henkelstr. 67 . D-40589 Düsseldorf . Postfach . D-40191 Düsseldorf
Tel. +49 (0) 211/ 797-5800
www.pattex.de

Henkel & Cie. AG
Salinenstrasse 61
CH-4133 Pratteln1
Tel.: 061 825 7000