



TEROSON BOND 480

Ohutu ärasõiduaeg: 8 h

Turvaline üleööhooldus

Autojuhi ja kaasreisijate ohutus on kõige olulisem. Kui nad pärast parandust ära sõidavad, **pole sellist asja nagu „liigne ettevaatus“**. TEROSON BOND 480 tuuleklaasiliim, mille ohutu ärasõiduaeg (SDAT) on 8 tundi. See kvaliteetne liim on hea lahendus siis, kui saab kasutada üleöö kuivamist. Liimi paigaldatakse külmalt ning seda iseloomustab hea töödeldavus ja toimivus. Kasutamine on lihtne, puhas ja kiire tänu terviklikule eeltöötlus- ja kinnitussüsteemile.

Eelised

- Ohutu ärasõiduaeg (SDAT) on 8 tundi (turvapatjadega) standardi FMVSS 212/208 kohaselt
- Lihtne ja kiire kasutamine - ei veni ega tilgu
- Fikseerib kohe klaasi positsiooni
- OEM-heakskiiduga



Teie ei pea katsetama, sest seda teeme meie

Parimal tasemel Saksa tehnoloogia. Sest lihtsalt „hea“ pole piisav. Suurendame koos OEM-partneritega oma toodete kvaliteeti ja arendame kokkupõrkekatsete standardid tööstusharu normidest rangemaks. Miks? Lihtsalt sellepärast, et **tahame pidevalt oma tooteid paremaks ja turvalisemaks teha.**



TEROSON BOND 480 on OEM-heakskiiduga ja vastab kogu maailmas autotootjatele kehtivatele standarditele. See võimaldab pärast parandust kasutada hinnangut „nagu uus“.

Millise ohutu ärasõiduaajaga peaks arvestama?

Ohutu ärasõiduaeg (SDAT) on minimaalne ooteaeg pärast väljavahetamist tavalises kliimas (23 °C, suhteline õhuniiskus 50%) enne, kui kliendid saavad töökojast ära sõita. TEROSON BOND 480 on ühekomponentne polüuretaan ja seega võib ohutu ärasõiduaeg varieeruda olenevalt niiskuse ja temperatuuri suhtest. Vaadake kindlasti allolevat tabelit, et teaksite ja järgiksite ohutut ärasõiduaega.

-10°C		0°C		10°C		20°C		30°C		40°C	
30%	8 t	30%	8 t	30%	8 t	30%	8 t	30%	7 t	30%	6 t
50%		50%		50%		50%		50%		50%	
80%		80%		80%		80%		80%		80%	

Toote lühiteave

Kasutuskohad

Esi-, taga- ja küljeklaasi liimimine ja tihendamine. Sõidukitüübid: sõidua autod, tarbe- ja erisõidukid ning rongid.

Tehnoloogia	Värvus	Paigaldus-tingimus	Klaasimise aeg	Kasutus-temperatuur	Säilitustingimused 23 °C / suhteline õhuniiskus 50%	Säilitus-temperatuur
1K polüuretaan	Must	Külmalt paigaldatav	25 min	-10 °C kuni 45 °C	18 kuud padrunis 12 kuud fooliumpakendis	15 °C kuni 25 °C

Valige pakendi suurus

Pakendi suurus	Padrun 310 ml
IDH Nr.	2671189

www.henkel-adhesives.ee/tuuleklaasiliimid