



Pattex Rýchloschnúci sanitárny silikón

Akrylátový trvalo elastický tmel

VLASTNOSTI

- vodeodolný už po 1 hodine
- odolný proti vonkajším vplyvom, ozónu a UV žiareniu
- odoláva plesniam, starnutiu, zmršťovaniu, praskaniu a blednutiu
- vysoká tepelná odolnosť
- po vytvrdnutí zostáva trvalo elastický
- bez rozpúšťadiel
- pre interiér aj exteriér

OBLASTI POUŽITIA

Pattex Rýchloschnúci sanitárny silikón je vodeodolný acetoxysanitárny silikón chránený proti plesniam. Už po 1 hodine od aplikácie môže spoj prísť do kontaktu s vodou. Na utesňovanie škár v sanitárnej oblasti, na utesňovanie sprchovacích kútov, umývadiel, kuchýň. Vynikajúca príľnavosť ku keramike, sklu, smaltu a obkladom. Nepoužívajte na miestach, kde by mohlo dôjsť ku kontaktu s potravinami a v zdravotníctve. Neodporúčame používať tmel na porézne materiály ako je betón, kameň, mramor alebo žula, na škáry ponorené pod vodou a na škáry vystavené namáhaniu a odieraniu. Nepoužívajte na bitúmenové povrchy, povrchy na báze prírodného kaučuku, chlóroprénu a EPDM a na stavebné materiály, z ktorých by mohli presakovať oleje, zmäkčovadlá alebo rozpúšťadlá. Ďalej nepoužívajte v kontakte s korodujúcimi kovovými materiálmi (meď, olovo, mosadz), na materiály ako sú betón, cement a malta, pretože počas vulkanizácie sa uvoľňuje kyselina octová. Nepoužívajte ani na lepenie a montáž zrkadiel, pretože hrozí korózia striebornej vrstvy.

PRÍPRAVA PODKLADU

Škáry musia byť čisté, suché, zbavené prachu a mastnoty. Neporézne materiály (hliník, sklo atď.) by mali byť očistené vhodným rozpúšťadlom a potom natreté penetračným náterom na zlepšenie príľnavosti.

SPRACOVANIE

Odrežte špičku kartuše nad závitom a trysku naskrutkujte na kartušu. Špičku trysky je nutné zrezať podľa šírky škáry/spoja. Kartušu zasuňte do aplikačnej pištole. Tmel nanášajte do škár rovnomerne. Do 5 až 10 minút po aplikácii vyhladte povrch silikónu vlhkým drievkom alebo škárovacou stierkou navlhčenou v mydlovej vode. Odporúčame vymedziť okraje škáry páskou. Spotreba silikónu závisí od veľkosti škáry.



NEPREHLIADNITE

Materiál spracovávajú pri teplote prostredia od +5 °C do +40 °C. Ihneď po dokončení práce s tmelom očistite pracovné náradie a znečistené plochy pomocou rozpúšťadla. Vytvrdnutý materiál je možné odstrániť iba mechanicky. Po vytvrdnutí nespotrebovaného obsahu odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu. Nevytvrdnutý obsah odložte na miesto určené obcou na ukladanie zvláštneho/nebezpečného odpadu. Uchovávajte mimo dosahu detí. Počas vytvrdzovania sa uvoľňuje kyselina octová. Bližšie informácie o produkte nájdete v karte bezpečnostných údajov.

Prvá pomoc: Pri kontakte s pokožkou ju umyte vodou a mydlom, ošetrte regeneračným krémom. Pri vniknutí do očí ich vyplachujte pod tečúcou vodou cca 15 minút a vyhľadajte lekára. Pri požití vypláchnite ústnu dutinu, vypite 1-2 poháre vody a vyhľadajte lekára.

BALENIE

Kartuša: 280 ml

SKLADOVANIE

18 mesiacov od dátumu výroby, pri skladovaní v originálnom, uzavretom balení na suchom a chladnom mieste. Chránite pred teplotami nižšími ako +5 °C a vyššími ako +25 °C.

TECHNICKÉ ÚDAJE

NEVYTVRDNUTÝ PRODUKT

Báza	acetoxysilikon
Hustota (ISO 1183)	0,98 g/cm ³
Rýchlosť pretlačania	200 g/min
Doba zavädnutia*	14-17 min
Rýchlosť vytvrdzovania*	3 mm/24 hod. (5 mm/72 hod.)

VYTVRDNUTÝ PRODUKT

Tepelná odolnosť	cca od -40 °C do +120 °C
Farba	biela
Tvrdosť (Shore A)	22
Modul pružnosti pri 100% roztiahnutí	0,45 MPa
Max. roztiahnutie	170 %
Pevnosť v ťahu	0,59 MPa

VEĽKOSŤ SPOJA ŠKÁRY

Min. šírka	6 mm
Max. hĺbka	12 mm
Pomer šírky a hĺbky na šírku škáry nad 12 mm	2:1
Odporúčaná hĺbka na šírku škáry 6-12 mm	6 mm

*Tieto údaje boli stanovené pri teplote +23 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50 %.

UPOZORNENIE:

Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzné odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

DISTRIBUTÉR:

Henkel Slovensko, spol. s r.o.
Záhradnícka 91
821 08 Bratislava
Tel.: 02/333 19 113
www.pattex.sk