

CS 8

Ceresit

Univerzalni silikon – STANDARD

Silikon za zapolnjevanje razpok na notranjih in zunanjih površinah

LASTNOSTI

- Močna oprijemljivost
- Trajno elastično
- Vodoodporen
- Za notranjo in zunanjo uporabo
- Odporen proti UV žarkom, vlagi, dežju, zmrzali in soli
- Primeren za sanitarne prostore



PODROČJE UPORABE

Eno komponentni acetatni univerzalni silikon, primeren za zapolnjevanje razpok in tesnilnih spojev na notranjih in zunanjih površinah. CS 8 je dobro oprijemljiv na steklo, keramične ploščice, glazirane in lakirane površine, emajl in eloksiran aluminij. Uporablja se lahko za steklene plošče, montažo sanitarne opreme, ladij, tovornjakov, prikolic itd. Idealen za kopalnice, kopalne kadi, kuhinjske elemente, keramične ploščice, vlažne prostore. Strjeni silikon je odporen na čistila in večino kemikalij ter ima dolgotrajno odpornost proti UV žarkom, dežju, zmrzali in vlagi. Ne uporabljajte CS 8 za lepljenje ogledali in akvarijev ter tesnjenje ploščici in naravnega kamna (npr. marmor in granit). V takšnih primerih uporabite silikon za naraven kamen. Ne uporabljajte CS 8 za polietilen in PTFE (teflon).

PRIPRAVA PODLAGE

Podlaga more biti suha, brez stvari, ki bi zmanjševale oprijemljivost. Odstranite nečistoče in vse sloje predhodnega silikona. Iz robov ploščic in fug odstranite ostanke lepila. Tesnjenje je mogoče šele, kadar je material dovolj suh in strjen. Globina fuge more biti najmanj 2/3 svoje širine, približno 5 mm. Za doseganje najboljših rezultatov priporočamo, da pred nanosom silikonske mase zaščitite robove s trakom.

V primeru poroznih materialov, priporočamo predhodni nanos predpremaza P800.

Pred uporabo je treba preskusiti združljivost z drugimi tesnili.

UPORABA

Odrežite vrh kartuše, pritrdite vijak in odrežite pod kotom, ki ustreza širini priključka. Vstavite kartušo v pištolo in iztisnite tesnilo v priključek brez mehurčkov. Takoj po nanosu, silikon rahlo navlažite z vodo in milom ali detergentom.

Nestrjen silikon lahko odstranimo z gobo, strjen pa le mehansko.

OPOMBA

Delo je potrebno izvesti pri temperaturi med +5°C do +40°C. Vsi podatki navedeni v tem tehničnem listu se nanašajo na temperaturo okolice od +23°C in relativno vlažnost 50%.

Po uporabi neuporabljeno vsebino tretirajte kot komunalni odpad. Kadar CS 8 uporabljate v zaprtih prostorih, je važno da je poskrbljeno za dobro prezračenje. Izogibajte se stiku s kožo in očmi. V primeru stika s kožo sperite z vodo in milom ter uporabite primerno kremo za okrevanje. V primeru stika z očmi, izpirajte z vodo 15 min in poiščite zdravniško pomoč. Hitrost sušenja je odvisna od temperature, vlažnosti zraka in dimenzij samih spojev. Ne priporočamo se uporaba na naravnem kamnu (granit, marmor). Za takšno uporabo uporabite poseben silikon za naravni kamen. Pri nanašanju na občutljive površine izvedite predhodno testiranje in tesnjenje.

SKLADIŠČENJE

12 mesecev od datuma proizvodnje, če je shranjeno v originalni, neodprti embalaži. Hraniti v hladne min suhem prostoru. Zaščititi pred sončno svetlobo pri temperaturah med 5 ° C in 25 ° C.

PAKIRANJE

PE kartuša, 280 ml

TEHNIČNI PODATKI

Osnova: acetat

Specifična teža: 0,95 g/cm³

Temperatura uporabe: od +5°C do +40°C

Čas nastanka kože: 15 minuta

Temperaturna odpornost: -30°C do +120°C

Trdnost (Shore A): 16

Maksimalna širina spoja: 30 mm