

TEROSON[®]



TEROSON tasoitteet – Uudenveroinen lopputulos



Ammattimainen polyesteritäyteaineden valikoima

Ammattimainen polyesteritäyteaineden valikoima täyttää korjaamojen vaatimukset aina syvien kolhujen täyttämisestä pintojen viimeistelyyn ennen maalaamista.



Käyttöalue

| Materiaali | Teräs | Alumiini | Galvanoitu pinta | Lasikuitu | Maalattavat muoviosat |
|-----------------------|-------|----------|------------------|-----------|-----------------------|
| TEROSON UP 210 | X | X | X | X | |
| TEROSON UP 230 | X | X | X | X | |
| TEROSON UP 240 | | X | X | | |
| TEROSON UP 250 | | | | | X |
| TEROSON UP 260 | X | X | X | X | |
| TEROSON UP 270 | X | X | X | X | |

TEROSON UP 210

Yleistasoite



| Ominaisuudet | Käyttötarkoitus | Pakkausko |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Ensiluokkainen yleistasoite • Käyttöaika: 3 min • Tiheys: 1,95g/cm³ • Väri: beige • Hiottavuus: 20-30 min | <ul style="list-style-type: none"> • Korjaa kolhut, naarmut ja pienet reiät • Muotoilee ja korjaa epätasaisuudet • Erinomainen rakennelaatu ja hieno viimeistely | Purkki 723G Annostelijasäiliö 2655G |

TEROSON UP 230

Kevytasoite



| Ominaisuudet | Käyttötarkoitus | Pakkausko |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Helppo hioa • Käyttöaika: 4 min • Väri: vaaleanvihreä • Hiottavuus: 25-30 min | <ul style="list-style-type: none"> • Korjaa kolhut, naarmut ja pienet reiät • Erittäin joustava, mahdollistaa täyteaineen hiottavuuden pidemmäksi aikaa • Sopii täydellisesti kevyisiin rakenteisiin | Purkki 535G Annostelijasäiliö 1950G |

TEROSON UP 240

Alumiinitasoite



| Ominaisuudet | Käyttötarkoitus | Pakkausko |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Hybriditasoite alumiinille ja galvanoituille pinnoille. • Käyttöaika: 4 min • Väri: valkoinen • Hiottavuus: 15 - 20 min | <ul style="list-style-type: none"> • Korjaa kolhut, naarmut ja pienet reiät galvanoituissa koreissa • Kehitetty erityisesti alumiinipinnoille (uuden sukupolven alumiinikoripaneelit) | Purkki 739G Annostelijasäiliö 2715G |

TEROSON UP 250

Muovitasoite



| Ominaisuudet | Käyttötarkoitus | Pakkausko |
|---|---|-------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Elastinen täyteaine maalattaville muoviosille • Käyttöaika: 3 min • Väri: tummanharmaa • Hiottavuus: 25-30 min | <ul style="list-style-type: none"> • Korjaa naarmut ja muoviosien vauriot puskureissa ja koristelistoissa • Ihanteellinen muovikorjaustuotteiden päälle • Voidaan levittää erittäin ohuina kerroksina hienokäsittelynä | Purkki 759G |

TEROSON UP 260

Viimeistelytasoite



| Ominaisuudet | Käyttötarkoitus | Pakkausko |
|---|---|-------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Erittäin sileä viimeistelevä täyteaine • Käyttöaika: 4 min • Väri: vaaleanharmaa • Hiottavuus: 15-20 min | <ul style="list-style-type: none"> • Viimeinen pintakäsittely pienille naarmuille ja epätasaisuuksille • Erittäin hieno koostumus varmistaa tasaisen ja virheettömän pinnan | Annostelijasäiliö 1950G |

TEROSON UP 270

Juokseva Täyte



| Ominaisuudet | Käyttötarkoitus | Pakkausko |
|---|--|------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Erittäin sileä, helppolevitteinen koritäyte • Käyttöaika: 4:30 min • Väri: harmaa / vihreä • Hiottavuus: 10-20 min | <ul style="list-style-type: none"> • Itsestään tasoittuva täyte, joka korjaa naarmut, viat ja pienet reiät • Erinomainen pinta ennen maalausta • Suurille korjausalueille ohuena kerroksena | Pussi 558G |

Polyesteritäyteainevalikoima teollisuuskäyttöön ja yleiseen kunnossapitoon.

Kiinnittyy moniin erilaisiin pintoihin. Hyödyllinen sekä teollisuudessa että kotona.



Käyttöalue

| Materiaali | Teräs | Alumiini | Galvanoitu pinta | Lasikuitu | Kupari | Tina | Pikakorjaus |
|-----------------------|-------|----------|------------------|-----------|--------|------|-------------|
| TEROSON UP 110 | X | X | X | X | | | |
| TEROSON UP 120 | X | X | X | X | X | X | X |
| TEROSON UP 130 | X | X | X | X | X | X | X |
| TEROSON UP 150 | X | X | X | X | | | |

TEROSON UP 110 Joustavatasoite



| Ominaisuudet | Käyttötarkoitus | Pakkausko |
|---|--|-------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Elastinen tasoteaine Erinomainen joustavuus Hyvä tarttuvuus Ei halkeile eikä kuoriudu Käyttöaika: 3 min Väri: harmaa / vihreä Hiottavuus: 20-30 min | <ul style="list-style-type: none"> Korjaa kolhut, naarmut, pienet reiät, viat ja epätasaisuudet Käyttö teräs-, alumiini-, puu-, lasikuitu-, sekä galvanoituilla pinnoilla Täydellinen tärisville ja epätasaisille pinnoille | Purkki 329G |

TEROSON UP 120 Vuodonkorjaus



| Ominaisuudet | Käyttötarkoitus | Pakkausko |
|---|---|-------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Yleiskäyttöön vuotaville osille Kestää öljyä, vettä, korkeita lämpötiloja sekä useimpia kemikaaleja. Käyttöaika: 3:30 min Väri: harmaa / vihreä / musta Hiottavuus: 15 - 20 min Kuumuudenkestävä 120 °C: seen saakka Hyvä lämpönkestävyys | <ul style="list-style-type: none"> Vuotavat putket, lämmönvaihtimet, liittokset jne. | Purkki 326G |

TEROSON UP 130 Kemiallinen metalli



| Ominaisuudet | Käyttötarkoitus | Pakkausko |
|--|---|----------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Kova yleistasoteaine Kestää vettä, öljyä, polttoainetta, useimpia heikompia happoja ja kemikaaleja Käyttöaika: 4:30 min Väri: tummanharmaa Hiottavuus: 15 - 20 min Korkea kemiallinen kestävyys | <ul style="list-style-type: none"> Täyttää, liimaa, tiivistää ja kiinnittää metallin, puun, kiven jne. Voidaan käsitellä kovettumisen jälkeen | Purkki 321G Purkki 739G |

TEROSON UP 150 Lasikuitutasoite



| Ominaisuudet | Käyttötarkoitus | Pakkausko |
|---|--|----------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Lasikuitutasoite reikien silotukseen Käyttöaika: 6 min Väri: sininen/ vihreä Hiottavuus: 20-30 min | <ul style="list-style-type: none"> Korjaa reikiä Luo kuituvahvistetun korjauksen Vedenkestävä Vetolujuutta kestävä lasikuitusäikeet reikien siloittamiseen ja täyttämiseen | Purkki 332G Purkki 743G |

Venetasoite ja geelipinnoite

Tuotteet pintakorjauksiin ja pieniin vaurioihin vedenpinnan ylä- ja alapuolella.



Käyttöalue

| Materiaali | Lasikuitu | Puu |
|-----------------------|-----------|-----|
| TEROSON UP 610 | X | X |
| TEROSON UP 620 | X | X |

TEROSON UP 610

Venetasoite



| Ominaisuudet | Käyttötarkoitus | Pakkauskoko |
|---|---|-------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Yleistasoiteaine veneily käyttöön • Käyttöaika: 4 min • Väri valkoinen • Hiottavuus: 15 - 20 min | <ul style="list-style-type: none"> • Korjaa stressihalkeamia peräpeilissä, perässä ja moottorin kiinnityksessä • Korjaa päällysrakenteessa olevat reiät • Korjaa osmoosivaurioita ja halkeilua • Käytetään vesilinjan yläpuolella | Purkki 341G |

TEROSON UP 620

Geelipinnoite



| Ominaisuudet | Käyttötarkoitus | Pakkauskoko |
|---|---|-------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Yleinen käyttö hätätilanteissa • Kestää öljyä, vettä, korkeita lämpötiloja sekä useimpia kemikaaleja. • Käyttöaika: 3:30 min • Väri: valkoinen • Hiottavuus: 15 - 20 min • Kuumuudenkestävä 120 ° C: seen saakka • Hyvä lämpötilankestävyys | <ul style="list-style-type: none"> • Pienille geelipinnoitevaurioille esimerkiksi veneissä, lainelaudoissa ja muovirunkoissa • Korjaa vauriot esimerkiksi saniteettiposiinissa jne • Vedenpitävä ja päällemaalattava • Käytetään vesilinjan ylä- ja alapuolella • Voidaan kiillottaa kiiltäväksi | Purkki 241G |

Lisätarvikkeet

TEROSON UP 190

Kovete



| Toiminto | Pakkauskoko |
|----------|---------------------------|
| Kovete | Tuubi 15G Patruuna 60G |

TEROSON ET 40/41

Annostelulaitteet



| Toiminto | Pakkauskoko |
|-------------------|---------------------------|
| Annostelulaitteet | Seinäeline Annostelija |

Henkel Finland Oy

Äyritie 12 A
01510 VANTAA

Puh: 0201 22 311

Fax: 0201 22 3541

www.loctite.fi

www.henkel.fi

