

TEROSON[®]



TEROSON spackelserie
– så gott som nytt



Spackel för fordonsverkstaden

Vårt sortiment polyesterspackel möter verkstädernas krav på fyllnadskapacitet till det sista lagret innan lackering.



Användningsområde

Produkt	Stål	Aluminium	Galvaniserad yta	Glasfiber	Övermålningsbara plastdetaljer
TEROSON UP 210	X	X	X	X	
TEROSON UP 230	X	X	X	X	
TEROSON UP 240		X	X		
TEROSON UP 250					X
TEROSON UP 260	X	X	X	X	
TEROSON UP 270	X	X	X	X	

TEROSON UP 210 Universal



Egenskaper	Applikation	Förpackningsstorlek
<ul style="list-style-type: none"> Premium universalspackel Bearbetningstid: 3 min Färg: Beige Densitet: 1,95 g/cm³ Slipbar: 20 till 30 min 	<ul style="list-style-type: none"> Reparerar bucklor, repor och småhål Omformar defekter Kvalitet som bygger utmärkt och skapar en fin yta 	<ul style="list-style-type: none"> Burk 723G Dispenser 2655G

TEROSON UP 230 Lättvikt



Egenskaper	Applikation	Förpackningsstorlek
<ul style="list-style-type: none"> Enkelt att slipa Bearbetningstid: 4 Färg: Ljusgrön Slipbar: 25 till 30 min 	<ul style="list-style-type: none"> Reparerar bucklor, repor och småhål omformar defekter Mycket flexibelt, möjliggör spacklet att slipas ner över tid Perfekt för tunnare struktur 	<ul style="list-style-type: none"> Burk 535G Dispenser 1950G

TEROSON UP 240 Aluminium



Egenskaper	Applikation	Förpackningsstorlek
<ul style="list-style-type: none"> Hybridspackel för aluminium och galvaniserade ytor. Bearbetningstid: 4 min Färg: Vit Slipbar: 15 till 20 min 	<ul style="list-style-type: none"> Reparerar bucklor, repor och småhål omformar defekter på galvaniserade karosser Speciellt framtaget för aluminiumytor (för den nya generationen av aluminiumkarosser) 	<ul style="list-style-type: none"> Burk 739G Dispenser 2715G

TEROSON UP 250 Plast



Egenskaper	Applikation	Förpackningsstorlek
<ul style="list-style-type: none"> Elastiskt spackel för övermålningsbara plastreparationer Bearbetningstid: 3 min Färg: Mörkgrå Slipbar: 25 till 30 min 	<ul style="list-style-type: none"> Reparerar bucklor, skador på stötfångare och kanter av plast Idealisk för slutfinish över plastreparationsprodukter Kan appliceras i väldigt tunna lager för finreparation 	<ul style="list-style-type: none"> Burk 759G

TEROSON UP 260 Stopper



Egenskaper	Applikation	Förpackningsstorlek
<ul style="list-style-type: none"> Extra fint ytspackel Bearbetningstid: 4 min Färg: Ljusgrå Slipbar: 15 till 20 min 	<ul style="list-style-type: none"> Sista ytbehandlingen på mindre skrämor, repor och ojämnheter Superfin textur säkerställer en len och felfri yta 	<ul style="list-style-type: none"> Dispenser 1950G

TEROSON UP 270 Flytande Spackel



Egenskaper	Applikation	Förpackningsstorlek
<ul style="list-style-type: none"> Enkelt att applicera en slät och tät filler Bearbetningstid: 4:30 minuter Färg: Grå/Grön Slipbar: 10 till 20 min 	<ul style="list-style-type: none"> Självtjämnande spackel som reparerar defekter, repor och pinhole Utmärkt finish innan lackering För stora reparationytor med tunnsocktstillämpning 	<ul style="list-style-type: none"> Påse 558G

Spackel för industri och underhåll

Fäster på många ytor, användbar både inom industri och i hemmet.



Användningsområde

Produkt	Stål	Aluminium	Galvaniserad yta	Glasfiber	Koppar	Tenn	Nödreparation
TEROSON UP 110	X	X	X	X			
TEROSON UP 120	X	X	X	X	X	X	X
TEROSON UP 130	X	X	X	X	X	X	X
TEROSON UP 150	X	X	X	X			

TEROSON UP 110

Elastisk



Egenskaper	Applikation	Förpackningsstorlek
<ul style="list-style-type: none">Elastiskt spackelEnastående flexibilitetBra vidhäftningEliminerar sprickbildning och fläckningBearbetningstid: 3 minFärg: Grå/GrönSlipbar: 20 till 30 min	<ul style="list-style-type: none">Reparerar bucklor, repor, småhål, defekter och omformarAnvänd på stål, aluminium och galvaniserade ytor, trä och glasfiberPassar utmärkt för vibrerande och flexibla ytor	Burk 329G

TEROSON UP 120

Läckätare



Egenskaper	Applikation	Förpackningsstorlek
<ul style="list-style-type: none">Generell användning i nödsituationerResistent mot olja, vatten, de flesta kemikalier och höga temperaturer.Bearbetningstid: 3:30 minFärg: Grå/Grön/SvartSlipbar: 15 till 20 minVärmetålig upp till 120°CBra temperaturbeständighet	<ul style="list-style-type: none">Nödreparationer av bränsletankar, läckande rör, element etc.	Burk 326G

TEROSON UP 130

Kemisk metall



Egenskaper	Applikation	Förpackningsstorlek
<ul style="list-style-type: none">Hårt universalspackelResistent mot vatten, olja, bränsle, de flesta svagare syror och kemikalierBearbetningstid: 4:30 minFärg: MörkgråSlipbar: 15 till 20 minHög kemisk motståndskraft	<ul style="list-style-type: none">Fyller, limmar, tätar och förenar metall, trä, sten mm.	Burk 321G Burk 739G

TEROSON UP 150

Glasfiber



Egenskaper	Applikation	Förpackningsstorlek
<ul style="list-style-type: none">Glasfiberspackel som utjämnar hålBearbetningstid: 6 minFärg: Blå/GrönSlipbar: 20 till 30 min	<ul style="list-style-type: none">Reparerar hålSkapar fiberförstärkt reparationVattenresistentHög draghållfasthet	Burk 332G Burk 743G

Marine Filler och Gelcoat

Marina produkter för ytreparationer och mindre skador ovan och under vattenytan.



Användningsområde

Produkt	Glasfiber	Trä
TEROSON UP 610	X	X
TEROSON UP 620	X	X

TEROSON UP 610 Marinspackel



Egenskaper	Applikation	Förpackningsstorlek
<ul style="list-style-type: none"> • Universalspackel för marina applikationer • Bearbetningstid: 4 min • Färg: Vit • Slipbar: 15 till 20 min 	<ul style="list-style-type: none"> • Reparerar skador på akterspegel/ akter, propeller, motorupphäng, spänningssprickor • Reparerar sprickor och hål på skrov eller överbyggnad • Skador orsakade av osmos och krackelering • För användning ovan vattenlinjen 	Burk 341G

TEROSON UP 620 Gelcoat



Egenskaper	Applikation	Förpackningsstorlek
<ul style="list-style-type: none"> • Generell användning i nödsituationer • Resistent mot olja, vatten, de flesta kemikalier och höga temperaturer. • Bearbetningstid: 3:30 min • Färg: Vit • Slipbar: 15 till 20 min • Värmetålig upp till 120°C • Bra temperaturbeständighet 	<ul style="list-style-type: none"> • För mindre skador i gelcoatskiktet på t ex båtar, surfbord, plastkarosser • Lagar skador på sanitetsporlin mm • Vattentät och kan övermålas • För användning ovan och under vattenlinjen • Kan poleras till en blank finish 	Burk 341G

Tillbehör

TEROSON UP 190 Härdare



Funktion	Förpackningsstorlek
Härdare	Tub 15G Patron 60G

TEROSON ET 40/41 Utrustning



Funktion	Förpackningsstorlek
Utrustning	Vägghållare Dispenser



Henkel Norden AB
Adhesive Technologies
Box 151 22
SE-167 15 BROMMA
Tel.: (+46) 10 480 75 00

www.henkel-adhesives.com/se