



25
Henkel Polska Operations Sp. z o.o.
02-672 Warszawa
ul. Domaniewska 41

System Ociepleniowy
Ceresit Ceretherm Elastic EPS

ICIMB-KOT-2024/0219 wydanie 1
01886
System 2+
Instytut Techniki Budowlanej

Reakcja na ogień	B-s1,d0
Stopień rozprzestrzeniania się ognia, klasyfikacja	NRO
Wodochłonność warstwy zbrojnej, kg/m ² – po 1 godzinie kg/m² – po 24 godzinach	< 0,3 < 0,5
Wodochłonność warstwy wierzchniej, kg/m ² – po 1 godzinie – po 24 godzinach	< 0,2 < 0,3
Odporność na uderzenie, kategoria	I
Opór dyfuzyjny względny, m	≤ 1,0
Przyczepność zaprawy klejącej Ceresit ZS i CT 81 do betonu, MPa – w warunkach laboratoryjnych – po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia – po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia	≥ 0,25 ≥ 0,08 ≥ 0,25
Przyczepność zaprawy klejącej Ceresit ZU i CT 82 do betonu, MPa – w warunkach laboratoryjnych – po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia – po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia	≥ 0,08 ≥ 0,03 ≥ 0,08
Przyczepność zaprawy klejącej Ceresit ZS/CT 81/ ZU/ CT 82 do styropianu (EPS), MPa: – w warunkach laboratoryjnych – po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia – po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia	≥ 0,08 ≥ 0,03 ≥ 0,08
Przyczepność zaprawy klejącej do wykonywania warstwy zbrojnej do styropianu (EPS), MPa – w warunkach laboratoryjnych – po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia – po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia	≥ 0,08 ≥ 0,03 ≥ 0,08
Przyczepność warstwy wierzchniej do styropianu (EPS), MPa: – w warunkach laboratoryjnych – po starzeniu – po cyklach mrozoodporności	≥ 0,08 ≥ 0,08 ≥ 0,08