



23
Henkel Polska Operations Sp. z o.o.
02-672 Warszawa
ul. Domaniewska 41

System Ociepleniowy
Ceresit Ceretherm Object

ITB-KOT-2023/2450 wydanie 1+Aneks nr 1
01810
System 2+
Instytut Techniki Budowlanej

Wodochłonność (podciąganie kapilarne) po 1 h, kg/m2: -warstwa zbrojona	< 0,10		
-warstwa wierzchnia z tynkiem mineralnym CT 137	< 0,10		
-warstwa wierzchnia z tynkiem silikonowym CT 74 / „Tynk silikonowy” / Ceresit Thermo Tynk silikonowy Silix	< 0,10		
-warstwa wierzchnia z tynkiem silikatowo-silikonowym CT 174	< 0,10		
Wodochłonność (podciąganie kapilarne) po 24 h, kg/m2: warstwa zbrojona	< 0,25		
warstwa wierzchnia z tynkiem mineralnym CT 137	< 0,25		
warstwa wierzchnia z tynkiem silikonowym CT 74 / „Tynk silikonowy” / Ceresit Thermo Tynk silikonowy Silix	< 0,25		
warstwa wierzchnia z tynkiem silikatowo-silikonowym CT 174	< 0,25		
Przyczepność warstwy wierzchniej do wyrobu do izolacji cieplnej, MPa, po badaniu na próbkach: – w warunkach laboratoryjnych – po starzeniu - po cyklach mrozoodporności	≥ 0,08 ≥ 0,08 ≥ 0,08		
Odporność na uderzenie ciałem twardym, po starzeniu,kategoria: warstwa wierzchnia z tynkiem mineralnym CT 137	III		
warstwa wierzchnia z tynkiem silikonowym CT 74 / „Tynk silikonowy” / Ceresit Thermo Tynk silikonowy Silix	II		
warstwa wierzchnia z tynkiem silikatowo-silikonowym CT 174	II		
Opór dyfuzyjny względny warstwy wykończeniowej			
Preparat Gruntujący	Wyprawa tynkarska	Farba	Opór dyfuzyjny względny, m
CT 16 / „Grunt kwarcowy” / Ceresit Thermo Grunt kwarcowy	CT 137	-	≤ 0,20
	CT 74 / „Tynk silikonowy” / Ceresit Thermo Tynk silikonowy Silix		≤ 0,30
	CT 174		≤ 0,30
CT 16 / „Grunt kwarcowy” / Ceresit Thermo Grunt kwarcowy	CT 137	CT 48 / Ceresit Thermo Farba elewacyjna silikonowa	≤ 0,25
	CT 74 / „Tynk silikonowy” / Ceresit Thermo Tynk silikonowy Silix		≤ 0,35
	CT 174		≤ 0,35
CT 16 / „Grunt kwarcowy” / Ceresit Thermo Grunt kwarcowy	CT 137	CT 49	≤ 0,25
	CT 74 / „Tynk silikonowy” / Ceresit Thermo Tynk silikonowy Silix		≤ 0,35
	CT 174		≤ 0,35
Przyczepność zapraw klejących ZS i ZU do betonu i wyrobu izolacji cieplnej			
Przyczepność zaprawy klejącej do betonu, MPa: - w warunkach suchych - po 48 h zanurzania w wodzie i 2h suszenia - po 48 h zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia			≥0,25 ≥0,08 ≥0,25
Przyczepność zaprawy klejącej do styropianu (EPS), MPa: - w warunkach suchych - po 48 h zanurzania w wodzie i 2h suszenia - po 48 h zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia			≥0,08 ≥0,03 ≥0,08