



25

Henkel Polska Sp. z o.o.
02-672 Warszawa
ul. Domaniewska 41

Ceresit BT 21 Flex

01906

EN 13969:2004 + A1:2006
EN 14967:2006

0761

Membrana polimerowo-bitumiczna samoprzylepna na zimno do
hydroizolacji

Reakcja na ogień	Klasa E
Odporność na uderzenia	Odporna; metoda: A: ≤ 200 mm
Elastyczność w niskiej temperaturze	$\leq -30^{\circ}\text{C}$
Wytrzymałość na ścinanie połączeń	230 ± 80 N / 50 mm
Wytrzymałość na rozciąganie: maksymalna siła rozciągająca: MD/CD	240 ± 40 N / 50 mm
wydłużenie w kierunku podłużnym	$370 \pm 100\%$
wydłużenie w kierunku poprzecznym	$320 \pm 80\%$
Odporność na obciążenie statyczne	Odporna; metoda: B: ≤ 5 kg
Wytrzymałość na rozdarcie	140 ± 40 N