



1488
16

Producent: Henkel Polska Operations Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa

Niepowtarzalny kod typu wyrobu: Ceresit Ceretherm Universal XPS

DWU nr: 00434

Specyfikacje techniczne: EAD 040083-00-0404; ETA 13/0807 z 28/06/2023

Zastosowanie: ETICS jest przeznaczony do stosowania jako zewnętrzna izolacja cieplna ścian budynków wykonanych z elementów murowych (cegły, bloczki, kamień, itp.) lub betonu (wylewanego na budowie lub w postaci płyt prefabrykowanych) z warstwą tynku lub bez.

Deklarowane Właściwości Użytkowe

Reakcja na ogień		ETICS CERESIT CERETHERM UNIVERSAL XPS: -Zaprawy klejące: Ceresit CT80 / Ceresit Thermo Universal -Płyty XPS: Klasy E według EN 13501-1 -Siatka z włókna szklanego: Ceresit CT 325 -Warstwa zbrojna: Ceresit CT80 / Ceresit Thermo Universal -Preparaty gruntujące: Ceresit CT 15, Ceresit CT 16 -Wyprawy tynkarskie: Ceresit CT35, Ceresit CT137, Ceresit CT720 -Powłoki dekoracyjne: Ceresit CT42, Ceresit CT44, Ceresit CT48, Ceresit CT49, Ceresit CT54, Ceresit CT721	B - s1, d0
		ETICS CERESIT CERETHERM UNIVERSAL XPS: -Zaprawy klejące: Ceresit CT80 / Ceresit Thermo Universal -Płyty XPS: Klasy E według EN 13501-1 -Siatka z włókna szklanego: Ceresit CT 325 -Warstwa zbrojna: Ceresit CT80 / Ceresit Thermo Universal -Preparaty gruntujące: Ceresit CT 15, Ceresit CT 16 -Wyprawy tynkarskie: Ceresit CT72, Ceresit CT73, Ceresit CT74, Ceresit CT75, Ceresit CT174, Ceresit CT175 -Powłoki dekoracyjne: Ceresit CT42, Ceresit CT48, Ceresit CT54	B – s2, d0
		ETICS CERESIT CERETHERM UNIVERSAL XPS: -Zaprawy klejące: Ceresit CT80 / Ceresit Thermo Universal -Płyty XPS: Klasy E według EN 13501-1 -Siatka z włókna szklanego: Ceresit CT 325 -Warstwa zbrojna: Ceresit CT80 / Ceresit Thermo Universal -Preparaty gruntujące: Ceresit CT 15, Ceresit CT 16 -Wyprawy tynkarskie: Ceresit CT59, Ceresit CT60, Ceresit CT63, Ceresit CT64 -Powłoki dekoracyjne: Ceresit CT42, Ceresit CT44, Ceresit CT48, Ceresit CT49	C – s2, d0
Wodochłonność		Wodochłonność po 1 godzinie Warstwa zbrojna: CT 80 / Thermo Universal	< 1,0 kg/m ²
		Wodochłonność po 24 godzinach Warstwa zbrojna: CT 80 / Thermo Universal	< 0,5 kg/m ²
		Wodochłonność po 24 godzinach Warstwa wykończeniowa: Warstwa zbrojna CT 80 / Thermo Universal (z preparatami gruntującymi) i: CT 35, CT 137, CT 60, CT 72, CT 74, CT 75, CT 174, CT 59, CT 720 + CT 721	< 0,5 kg/m ²
Odporność na uderzenie:	Warstwa zbrojna CT80 / Thermo Universal (z preparatem gruntującym) i:	CT 35, CT 137, CT 720 + CT 721, CT 60, CT 63, CT 64, CT 72, CT 73, CT 75, CT 174, CT 175, CT 59	Kategoria III
		CT 74	Kategoria II
Przepuszczalność pary wodnej:			≤ 1,0m
Przyczepność między warstwą zbrojną i wyrobem izolacji cieplnej (płyty XPS):	W warunkach suchych		≥ 80kPa
	Po cyklach cieplno-wilgotnościowych (na ścianie badawczej)		≥ 80kPa
Przyczepność między zaprawą klejącą i podłożem (beton)	W warunkach suchych		≥ 250kPa
	48h zanurzenia w wodzie + 2h suszenia w (23 ± 2)°C i (50 ± 5)% RH		≥ 80kPa
	48h zanurzenia w wodzie + 7 dni suszenia w (23 ± 2)°C i (50 ± 5)% RH		≥ 250kPa
Przyczepność między zaprawą klejącą i wyrobem izolacji cieplnej (płyty XPS)	W warunkach suchych		≥ 80kPa
	Po 48h zanurzenia w wodzie + 2h suszenia w (23 ± 2)°C i (50 ± 5)% RH		≥ 30kPa
	Po 48h zanurzenia w wodzie + 7 dni suszenia w (23 ± 2)°C i (50 ± 5)% RH		≥ 80kPa
Przyczepność po starzeniu		Ceresit CT35, Ceresit CT137, Ceresit CT720 + Ceresit CT721, Ceresit CT60, Ceresit CT63, Ceresit CT64, Ceresit CT72, Ceresit CT73, Ceresit CT74, Ceresit CT75, Ceresit CT174, Ceresit CT175, Ceresit CT59	≥ 80kPa