



1488
21

Producent: Henkel Polska Operations Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa

Niepowtarzalny kod typu wyrobu: Ceresit Ceretherm Classic Phenolic

DWU nr: 01638

Specyfikacje techniczne: EAD 040083-00-0404; ETA 18/0755

Zastosowanie: Złożony system izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi

Deklarowane Właściwości Użytkowe

Reakcja na ogień	ETICS CERESIT CERETHERM CLASSIC PHENOLIC z płytami PF (klasy C-s2,d0 reakcji na ogień) i warstwą wykończeniową: -Zaprawy klejące: CT80, CT 83, CT 85 -Warstwa zbrojna: CT80, CT 85 -Wyprawy tynkarskie: CT72, CT73, CT74, CT75 CT 79, CT 60, CT 64, CT 77, CT174, CT175, CT 177, CT 710, CT 720 -Powłoki dekoracyjne: CT42, CT44, CT48, CT49, CT54, CT 55, CT721	B – s1, d0
Wodochłonność	po 1 godzinie; Warstwa zbrojna Ceresit CT80	< 1,0 kg/m ²
	po 24 godzinach Warstwa zbrojna Ceresit CT80	< 0,5 kg/m ²
	po 24 godzinach; Warstwa zbrojna Ceresit CT80 (z preparatem gruntującym) i wyprawa tynkarska:Ceresit CT 72, Ceresit CT73, Ceresit CT74, Ceresit CT75, Ceresit CT79, Ceresit CT 60, Cereski CT 64, Ceresit CT 77, Ceresit CT 174, Ceresit CT 175, Ceresit CT 177, Ceresit CT 710, Ceresit CT 720 (+ Ceresit CT 721)	
	po 1 godzinie ; Warstwa zbrojna Ceresit CT85	< 1,0 kg/m ²
	po 24 godzinach ; Warstwa zbrojna Ceresit CT85	< 0,5 kg/m ²
	po 24 godzinach ; Warstwa zbrojna Ceresit CT85 (z preparatem gruntującym) i wyprawa tynkarska:Ceresit CT 72, Ceresit CT73, Ceresit CT74, Ceresit CT75, Ceresit CT79, Ceresit CT 60, Cereski CT 64, Ceresit CT 77, Ceresit CT 174, Ceresit CT 175, Ceresit CT 177, Ceresit CT 710, Ceresit CT 720 (+ Ceresit CT 721)	
Odporność na uderzenie:	Warstwa zbrojna Ceresit CT80 (z preparatem gruntującym) i wyprawa tynkarska, pojedyncza warstwa siatki Ceresit CT 325:	Kategoria II
		Kategoria III
	Warstwa zbrojna Ceresit CT85(z preparatem gruntującym) i wyprawa tynkarska pojedyncza warstwa siatki Ceresit CT 325:	Kategoria III
		Kategoria II
Przepuszczalność pary wodnej:	Warstwa zbrojna Ceresit CT80 (z preparatem gruntującym) i wyprawa tynkarska:Ceresit CT60, Ceresit CT 72, Ceresit CT 74, Ceresit CT 75, Ceresit CT 79, Ceresit CT 77, Ceresit CT 174, Ceresit CT710, Ceresit CT 720 (+CT 721),	≤ 1,0m
	Warstwa zbrojna Ceresit CT85 (z preparatem gruntującym) i wyprawa tynkarska:Ceresit CT60, Ceresit CT 72, Ceresit CT 74, Ceresit CT 79, Ceresit CT 77, Ceresit CT 174, Ceresit CT710, Ceresit CT 720 (+CT 721),	≤ 1,0m
Przyczepność między warstwa zbrojną i wyrobem izolacji cieplnej warstwa zbrojna Ceresit CT 85:	W warunkach suchych	≥ 0,08MPa
	Po cyklach ciepłno-wilgotnościowych (na ścianie badawczej)	≥ 0,08MPa
	W suchych warunkach	≥ 0,08MPa

Przyczepność między warstwą zbrojną i wyrobem izolacji cieplnej warstwą zbrojna Ceresit CT 80	48h zanurzenia w wodzie + 7 dni suszenia w (23 ± 2)°C i (50 ± 5)% RH	≥ 0,08MPa	
Przyczepność między zaprawą klejącą i podłożem (beton), zaprawy klejące: Ceresit CT80, Ceresit CT 83, Ceresit CT 85	W warunkach suchych	≥ 0,25MPa	
	48h zanurzenia w wodzie + 2h suszenia w (23 ± 2) °C i (50 ± 5) % RH	≥ 0,08MPa	
	48h zanurzenia w wodzie + 7 dni suszenia w (23 ± 2) °C i (50 ± 5) % RH	≥ 0,25MPa	
Przyczepność między zaprawą klejącą i wyrobem izolacji cieplnej (płyty PF),zaprawy klejące: Ceresit CT80, Ceresit CT 83, Ceresit CT 85	W warunkach suchych	≥ 0,08MPa	
	Po 48h zanurzenia w wodzie + 2h suszenia w (23 ± 2) °C i (50 ± 5) % RH	≥ 0,03MPa	
	Po 48h zanurzenia w wodzie + 7 dni suszenia w (23 ± 2) °C i (50 ± 5)% RH	≥ 0,08MPa	
Przyczepność po starzeniu Warstwa wykończeniowa: Warstwa zbrojna Ceresit CT80 (z preparatem gruntującym) i wyprawa tynkarska:	Ceresit CT72,Ceresit CT 73, Ceresit CT 74, Ceresit CT75, Ceresit CT 79, Ceresit CT 60, Ceresit CT 64, Ceresit CT 77, Ceresit CT 174, Ceresit CT175, Ceresit CT177, Ceresit CT 710 sandstone, Ceresit CT 710 granite, Ceresit CT 720 (+CT 721)	≥ 0,08MPa	
Przyczepność po starzeniu Warstwa wykończeniowa: Warstwa zbrojna Ceresit CT85 (z preparatem gruntującym) i wyprawa tynkarska:	Ceresit CT 72, Ceresit CT 73, Ceresit CT 74, Ceresit CT 75, Ceresit CT 79, Ceresit CT 60, Ceresit CT 64, Ceresit CT 77, Ceresit CT 174, Ceresit CT Ceresit CT 175, Ceresit CT 177, Ceresit CT 710 sandstone, CT Ceresit CT 710 granite, Ceresit CT 720 (+CT 721)	≥ 0,08MPa	
Wytrzymałość wyrobu izolacji cieplnej na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych.	Zaprawa klejąca: Ceresit CT 80, Ceresit CT 85	≥80 kPa	40 % adhezja
Odporność na obciążenie wiatrem	Śr. talerzyka≥ 60mm; grubość płyt PF ≥ 50mm wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych ≥ 80kPa	Siła niszcząca kN dla R panel, warunki suche	Siła niszcząca kN dla R joint, warunki suche
		Min. 680 Średnia. 710	Min. 630 Średnia. 660