

BEMEZCLA®

Revestimiento de Muros

BEMEZCLA Z PLUS

Mortero cementicio especialmente formulado para realizar recubrimientos delgados o talochados sobre ladrillos, bloques de hormigón y hormigón celular. Son impermeables en aplicaciones sobre superficies verticales expuestas a la intemperie sin presión de agua.

VENTAJAS

- Para estucar muros exteriores e interiores de albañilería de caras lisas y hormigones lisos.
- Fácil de aplicar sin necesidad de puente de adherencia.
- Óptima resistencia a la compresión (>60 kg/cm²).
- Cargas de 5 - 10 mm.



PREPARACIÓN

Mezcle el contenido del saco con 4,25 a 4,75 litros de agua en un recipiente plástico. Una vez formada una pasta trabajable, puede ser usada durante una hora, revolviéndola si fuera necesario.

COLOCACIÓN

- Remueva los restos de pinturas viejas o papel mural, luego limpie las partículas sueltas de la superficie con brocha o escobillón. Es necesario humedecer las superficies secas aplicando un poco de agua con una brocha.
- En caso de reparaciones, aplique **Bemezcla Z Plus** con plana o espátula para estucos delgados (mínimo 5mm, máximo 10mm de espesor) aplique con llana y platocho.
- El endurecimiento se produce después de 24 horas. Para un mejor fraguado, especialmente en días calurosos, se recomienda humedecer la aplicación diariamente durante 3 días.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|-----------------------------------|--|
| Agua de amasado | : 0,17 a 0,19 litros de agua por cada kilo |
| Densidad | : 1,85 kg/dm ³ |
| Resistencia a compresión | : >60 kg/cm ² |
| Espesor máx. aplicable | : 10 mm |
| Espesor mínimo recomendable | : 5 mm |
| Temperatura de trabajo | : Desde 5° hasta 23°C |
| Rendimiento | : 15 litros por saco aprox. |
| Tiempo de trabajo una vez amasado | : 1 hora aprox. |
| Tamaño de envases | : Sacos de 25 kg aprox. |
| Duración y mantención | : El producto debe ser almacenado en su envase original cerrado, en un lugar seco, protegido de la lluvia y con una buena ventilación. Se debe verificar su fecha de fabricación, el producto tiene una vida útil de 6 meses. Se deberá mantener una distancia de 1,2 m entre las sustancias peligrosas y otras sustancias o mercancías no peligrosas. |

PRECAUCIONES

- No debe usarse sobre superficies de yeso, ni aplicarse sobre madera o plástico, tampoco es recomendable usarlo en anclajes y zonas expuestas a elevadas fuerzas de compresión o tracción.
- Puede provocar una leve irritación cutánea. En caso de ocurrir, consultar al médico.
- Se debe usar ropa de trabajo normal y los elementos de protección básicos: guantes, mascarilla, casco y zapatos de seguridad. Durante la manipulación y preparación del producto se debe evitar el contacto piel, ojos y ropa. Usar el producto en un lugar ventilado.

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Cemento, arena rodada y arena de planta, aditivos indicados para la industria de la construcción.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLAMAR CITUC INTOXICACIÓN:

+562 2635 3800

Importante

Los resultados y recomendaciones aquí descritos corresponden a ensayos de laboratorio y están basados en una correcta utilización de los productos. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos que estimen convenientes. El manejo, uso y aplicación del producto por parte de los usuarios está fuera de nuestro control y es, por lo tanto, de su exclusiva responsabilidad.



Aislantes Nacionales SpA.
Carmen Gloria Quintana 220
Quilicura, Santiago

Asistencia Técnica:
Fono: 56 2 2540 3000
Email: infono@bekron.cl

www.bekron.cl

Calidad para Profesionales