

# CP 27

## Aqua Dicht Repair

### Свойства

- ▶ универсален силиконов уплътнител
- ▶ отлично сцепление към различни основи
- ▶ устойчив на UV лъчи и атмосферни условия

### Област на приложение

За запълване на малки отвори и пукнатини в керемиди, улуци, стени, водоотвеждащи системи, капандури, покривни прозорци и люкове, мансардни прозорци, балкони и тераси. Много добро сцепление към различни строителни материали. Не е подходящ за използване върху PE, PP, PTFE, черни покрития, мед и под вода. Поради различните области на приложение, преди нанасяне се препоръчва да се направят тестове.

### Характеристики

Ceresit CP 27 AquaDicht Repair е универсален силиконов уплътнител на водна основа със слаба миризма, предназначен за ремонти и уплътняване – на закрито и открито. Има добро сцепление и към влажни основи и остатъци от уплътнител. Продуктът е екологосъобразен и разтворим във вода преди втвърдяване. Крайна якост и еластичност се постигат след 3-4 седмици.

### Приложение

Основата трябва да бъде здрава, носеща, чиста, без прах или петна. Отстранете всички порести и други материали, които биха компроментирали адхезията.



Нанесете уплътнителя, потопете инструмента за изглаждане в чиста вода и загладете преди да започне образуване на повърхностна кора.

Изглаждане може да се прави в рамките на 10 минути, но винаги използвайте чиста вода. При ниска температура процесът на втвърдяване се забавя. Използвайте уплътнителя в добре проветрявани места, за да се гарантират оптимални условия за съхнене. Докато уплътнителят е все още прясно нанесен, могат лесно да се направят корекции. Разходната норма се определя от размерите на фугите. След употреба незабавно почиствайте инструментите с чиста вода и ръцете си с вода и сапун. Съхранявайте продукта в прохладно, сухо, без опасност от замръзване място. За допълнителна информация се обърнете към листа с технически данни.

## Третиране на отпадъците

Напълно втвърдени остатъци от продукта = битов отпадък/битов отпадък от индустриален тип. Невтвърдени остатъци от продукта трябва да се отнасят в общински пункт за събиране на отпадъци.

Код съгласно Европейския каталог на отпадъците (EWC): 080409

**Съдържа консервант: тиабендазол**

## Внимание

Предизвиква силно дразнене на очите.

Да се пази от достъп на деца. Ако се нуждаете от медицински съвет, носете опаковката или етикета на продукта.

**В СЛУЧАЙ НА КОНТАКТ С ОЧИТЕ:**

Изплакнете внимателно с вода в продължение на няколко минути.

Отстранете контактните лещи, ако има такива.

Продължете да изплаквате.

## Технически данни

Температурна устойчивост:	-50°C до +120°C
Температура на нанасяне:	+5° до +40°
Макс. ширина на фугата:	30 mm
Втвърдяване:	2 mm/ден
Ориентировъчен разход:	ширината на фугата (mm) X дълбочината на фугата (mm) = ml/m
Срок на съхранение:	18 месеца от датата на производство на сухо, без опасност от замръзване място

**Само за професионални потребители.**



**Хенкел България ЕООД**  
1289 Мирвяне, Завод за сухи смеси  
тел: (02) 806 39 00  
[www.ceresit.bg](http://www.ceresit.bg)

**Качество за професионалисти**