

## CE 33

# Masa za fugiranje

Masa za fugiranje za širine fuga do 8 mm

### Karakteristike

- za unutrašnje i vanjske radove
- za fino fugovanje
- nije potrebno kvasiti
- jednostavno čišćenje
- postojane boje

### Oblast primjene

Za fugiranje podnih i zidnih keramičkih pločica, staklenih i porculanskih mozaika, spolja i unutra.

### Priprema podloge

Površine i podloge poput tankoslojnih maltera, dispergovanih ljepila, kao i slojevi maltera veće debljine (stari najmanje 7 dana), moraju biti dovoljno tvrde i suhe. Sastrugane (stare) fuge prethodno treba navlažiti. Kod poroznih pločica ili pločica neotpornih na ogrebotine, prvo treba napraviti probu da bi se utvrdila pogodnost CE 33 za upotrebu.

### Način upotrebe

Dodajte CE 33 u čistu vodu i miješajte do nestanka grudica. Za miješanje 5 kg CE 33 potrebno je 1,65 l vode. Prilikom miješanja pazite da smjesa stalno ima ujednačenu boju. Pripremljenu masu nanesite standardnom tehnikom. Svježe fugovane površine očistite sa vlažnim sunđerom. Suhi film odstranite mekom krpom. Svježe fugovane površine mogu se po potrebi dodatno navlažiti, da bi se spriječio gubitak vlažnosti. Po podnim pločicama može se hodati već posle 24 sata.



### Obratite pažnju

Masa za fugiranje sadrži cement i u kontaktu sa vodom reagira alkalno. Zbog toga zaštitite kožu i oči pri radu. U slučaju dodira sa kožom, isperite sa vodom, a u slučaju kontakta sa očima potražite pomoć ljekara.

### Važne informacije

CE 33 treba koristiti prema gore navedenom načinu upotrebe. Navedene karakteristike su dobivene na osnovu ispitivanja i praktične primjene. Predloženi način primjene varira u zavisnosti od lokacije i uslova rada i shodno tome predstavlja osnovno uputstvo bez garancije na izvedene radove jer mi nemamo utjecaja na uslove i način izvođenja.

## Potrošnja

Tip pločica	Dimenzija (cm)	Širina fuge (mm)	Količina (kg/m <sup>2</sup> )
Sitni mozaik	5/5	1,5-2	oko 0,50
Srednji mozaik	5/5	3	oko 0,67
Pločice	10.8/10.8	2	oko 0,35
Pločice	15/15	3	oko 0,38
Pločice	10/20	3	oko 0,38

## Skladištenje

Do 12 mjeseci na suhom.

## Pakovanje

U papirnim vrećama od 2 do 5kg.

## Tehnički podaci

Sastav:	cement sa prirodnim mineralnim puniocima, mineralne boje i visoko kvalitetni sintetički prah
Razmjerna smjesa:	1,65 l vode za 5 kg
Vrijeme obrade:	1 sat
Mogućnost hodanja:	nakon 24 sata
Temperatura rada:	+5°C do +25°C



**Henkel BH d.o.o.**, Trg solidarnosti 2a, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina  
Tel: + 387 33 778 700 , Fax: + 387 33 778 702

[www.ceresit.ba](http://www.ceresit.ba)

**Kvaliteta za profesionalce**