

CM 11 PLUS


CERAMIC & GRES*

Tankoslojno i srednjeslojno ljeplilo za podne i zidne keramičke pločice obogaćeno snagom Power Polymera. Za unutrašnju i vanjsku upotrebu.



Karakteristike

- Za debljine sloja od 2 do 10mm
- Otporan na vlagu i smrzavanje
- Izuzetna otpornost na klizanje i kod većih pločica (anti-slip formulacija)
- Dug vijek trajanja
- Visoka čvrstoća
- Nezapaljiv



Oblast primjene

Za polaganje keramičkih pločica, kamenih mozaika i kamenih pločica. Za unutrašnje i spoljašnje prostore i sve vertikalne i horizontalne površine i podlove različitih tipova uz adekvatnu primjenu. Za upijajući keramiku na upijajućim vanjskim i unutrašnjim površinama. Za neupijajući keramiku (gres), dimenzija do 50x50cm* na upijajućim podlogama u unutrašnjim prostorima.

Priprema podlove

CM 11 PLUS se lijepi na suhe podlove, gdje je važan preduslov da podloga na koju se nanosi bude čvrsta, nosiva, očišćena od masnoća i supstanci koje mogu sprječiti ljepljenje. Postojeća udubljenja do dubine od 5 mm mogu se popuniti sa CM 11 PLUS jedan dan prije polaganja pločica. Površine sa velikom absorbacijom prethodno treba navlažiti ili premazati prajmerom CT 17 ili CN 94.

Način upotrebe

CM 11 PLUS zamiješajte u čistoj vodi bez grudica. Prije nanošenja ostavite proizvod da odstoji 10 min. Za 25 kg CM 11 PLUS potrebno je 6,51 vode. Za nanošenje CM 11 PLUS upotrijebite nazubljenu gletericu tako da je minimum 65% površine keramičke pločice pokriveno sa ljeplilom. Nanosite onoliko mase koliko može biti prekriveno pločicama u vremenu od 15-20 minuta (otvoreno vrijeme). Kod polaganja podnih pločica teških keramičkih pločica, preporučujemo dodavanje još jednog sloja ljeplila CM 11 PLUS na pločicu. Dok ne očvrsne, višak ljeplila se može ukloniti pomoću vode, a poslije očvršćivanja samo mehaničkim putem. Nakon 8 sati dozvoljeno je fugiranje zidnih obloga, a poslije 48 sati podnih. Obratite pažnju da klimatski uslovi ubrzavaju, odnosno usporavaju očvršćivanje ili sušenje.



Obratite pažnju

Radove izvoditi na temperaturama od +5°C do +30°C. CM 11 PLUS sadrži cement i u kontaktu sa vodom reagira alkalno. Zbog toga zaštite kožu i oči pri radu. U slučaju dodira sa kožom, isperite sa vodom, a u slučaju kontakta sa očima potražite pomoć ljekara. Ostale informacije o bezbjednosti proizvoda potražite na donjoj strani vreće.

Važne informacije

CM 11 PLUS treba koristiti prema gore navedenom načinu upotrebe. Navedene karakteristike su dobivene na osnovu ispitivanja i praktične primjene. Predloženi način primjene varira u zavisnosti od lokacije i uslova rada i shodno tome predstavlja osnovno uputstvo bez garancije na izvedene radove jer mi nemamo utjecaja na uslove i način izvođenja.

Potrošnja

Dubina zuba (mm)	CM 11 (kg/m ²)
4	2,0
6	2,7
8	3,3
10	4,0

Skladištenje

Do 12 mjeseci od datuma proizvodnje koji je odštampan na vreći (dan/mjesec/godina) pri pravilnom skladištenju (na paleti, suhom, u originalnom, neoštećenom pakovanju).

Pakovanje

U papirnim vrećama od 25 kg i 5 kg.

Tehnički podaci

Baza:	Cement sa mineralnim puniocima i aditivima
Omjer miješanja:	6,25-6,75 l vode za 25 kg
Gustoća:	1,64 kg/l
Otvoreno vrijeme:	20 minuta
Klizanje:	≤ 0,5 mm
Vrijeme obrade:	2 sata
Fugiranje:	- na zidu nakon 8 sati za gres pločice i nakon 12 sati za sve ostale zidne pločice - za sve podne pločice nakon 16 sati
Temperatura rada:	+5°C do +30°C
Adhezija nakon 28 dana:	≥ 0,5 MPa



Kvalitet za profesionalce