

CT 325

Mrežica za izradu armiranog sloja

OSOBI NE

- Otporna na lužine
- Ne klizi
- Otporna na trganje

PODRUČJE PRIMJENE

Mrežica za ojačavanje sloja armiranog proizvodima CT 85, Thermo Universal ili CT190.

Za fasade s većim mehaničkim opterećenjima i izolacijskim sustavima s mineralnom vunom preporuča se CT 325 mrežica sa specifičnom težinom 160 g/m².

PRIMJENA

Mrežica se postavlja horizontalno ili vertikalno na žbuku sa preklapanjima od otprilike 10 cm.

TEHNIČKI PODACI

Osnova: staklena tkanina

Boja: tamnozeleno

Potrebna količina: 1,1 m/m²

Vlačna sila: 1800 – 2600 N/5cm



CERESIT
C_CT325_TM_11_0810

NAPOMENA

Za specifičan savjet kako pripremiti podlogu ili izvršiti posao, pogledajte tehničke listove ostalih Ceresit Ceretherm proizvoda.

SKLADIŠTENJE

Na suhom mjestu, uspravno, bez tlaka.

PAKIRANJE

Role od 1 metra širine, dužine 50 metara