

Ceresit

CM 16

FLEXIBLE

Fleksibilno ljepilo

Tankoslojno ljepilo za pločice obogaćeno silikatnim vlaknima

KARAKTERISTIKE

- Maksimalna dužina najduže stranice pločice je 80cm
- C2TE ljepilo (EN12004)
- Za unutrašnju i vanjsku upotrebu, u suhim i vlažnim prostorijama
- Za obične, gres i pločice od prirodnog kamena
- Visoka fleksibilnost za vanjsku primjenu
- Sistem lijepljenja nove pločice na staru (postojeću pločicu)



za balkone i terase



za podno grijanje



pločica na pločicu



za pločice velikih formata do 80cm



za prirodni kamen



za vlažne prostorije

OBLAST PRIMJENE

Ceresit CM 16 fleksibilno ljepilo je namijenjeno za postavljanje svih vrsta mozaika uključujući staklo i keramiku, mramor, granit, pješčenjak, travertin, mješavinu svijetlog vapnenca i drugih krupnozrnastih kamenih ploča.

Također je pogodan za postavljanje keramičkih i gres pločica (s upijanjem manjim od 0,5%), glaziranih keramičkih pločica i terakote. Uzorkovanje se preporučuje svaki put prije postavljanja pločica kako bi se osiguralo da ljepilo ne uzrokuje promjenu boje na pločicama. Svojstva ljepila omogućuju postavljanje pločica na gips ploče, sisteme podnog grijanja, suhe estrihe, gips, zasićeni beton i vodonepropusne slojeve (osim crne bitumenske hidroizolacije). Može se primijeniti u vlažnim prostorijama kao što su kupatila, bazeni, terase, balkoni s odgovarajućim dilatacijskim spojevima, stepenice, podno grijanje, fasade, OSB ploče i na postojećim keramičkim oblogama. Pogodan je za mjesta s velikim prometom i opterećenjima kao što su komunikacijske zone, hodnici, škole, supermarketi, trgovine, restorani itd. CM 16 fleksibilno ljepilo ima veliku i snažnu moć prijanjanja. Sušenje i vezanje se odvija bez skupljanja. Za druge vrste pločica i druge podloge ili veća opterećenja preporučuju se odgovarajuća Ceresit ljepila.



PRIPREMA PODLOGE

Ceresit CM 16 može se nanositi na kompaktne, čvrste i nosive podloge bez ikakvih tvari koje smanjuju prijanjanje (mast, prašina, bitumenski premazi, ostaci crne izolacije, premazi boja itd.). Betoni (stari najmanje 28 dana, sa zaostalom vlagom $\leq 2\%$), cementni estri i žbuke na bazi cementa i vapna (stari najmanje 28 dana sa zaostalom vlagom $\leq 1,5\%$), anhidrit (zaostala vlaga $\leq 0,5\%$) i gipsane žbuke (zaostala vlaga $\leq 1\%$) trebaju biti mehanički ohrapavljeni i očišćeni od prašine, a zatim premazani s temeljnim premazom CT 17, CN 94 ili CT 19. Podloge ne smiju biti mokre. Sve postojeće nečistoće, labave slojeve i slabije premaze boje potrebno je mehanički ukloniti. Upijajuće podloge treba premazati sa Ceresit CT 17 i staviti da se osuše najmanje 2 sata. Neravnine do 5 mm mogu biti popunjene dan ranije pomoću CX 5. U slučaju većih neravnina i udubljenja koristiti Ceresit samoizravnavajuće mase (npr. CN 69) odnosno brzovezujući estrih CN 85. Iverice i OSB ploče treba pobrusiti i premazati s CT 19 ili CN 94. Postojeće pločice treba očistiti, odmastiti i premazati s CT 19 ili CN 94.

NAČIN UPOTREBE

Sadržaj pakiranja uliti u posudu s tačno odmjerenom količinom čiste i hladne vode i miješati bušilicom ili mikserom dok se ne dobije homogena masa bez grudvica. Ostavite 5 minuta i zatim ponovo promiješajte. Nanesite ljepilo s odgovarajućom nazubljenom gleticom. Za unutrašnju zidnu primjenu, prekrivenost kontaktne površine ljepilom na poledini upojne pločice mora biti najmanje 65%. Metoda kontaktnog lijepljenja preporučuje se za podne pločice i vanjsku upotrebu (na poledinu pločice mora se nanijeti sloj ljepila) čime se postiže kontaktna površina veća od 95%.

Pločice postavljajte samo tokom otvorenog vremena za lijepljenje. Svježi višak ljepila može se ukloniti vodom. Stvrdnuti materijal može se ukloniti samo mehanički. Fugiranje se izvodi kada se ljepilo potpuno osuši i koriste se Ceresit materijali iz CE grupe. Ne postavljajte pločice bez spojnica! Poštujte širinu spojnica ovisno o veličini pločica, uslova korištenja i preporuke proizvođača pločica. Dilatacije, spojnice u uglovima, zid-pod, zid-zid i oko sanitarija treba popuniti s Ceresit trajno elastičnim brtvilima.

NAPOMENA

Radove izvoditi u suhim uslovima na temperaturama od +5°C do +25°C. Svi podaci su dobiveni pri temperaturi od 23°C i relativnoj vlažnosti zraka od 50%. Različiti uslovi mogu uzokovati usporavanje ili ubrzanje stvrdnjavanja. U slučaju polaganja pločica od kamena koji je podložen promjenama boje obavezno je uzorkovanje kako bi se provjerilo uzorkuje li ljepilo promjene na pločicama. Osim preporuka datih u ovom dokumentu, radove treba izvoditi u skladu s građevinskim standardima i pravilima zaštite na radu. U slučaju bilo kakvih nedoumica, kontaktirajte tehničku podršku ili izvršite postupak uzorkovanja. Sadržaj otopljenog Cr(VI) u proizvodu je manji od 0,0002%, u rokovima i uslovima skladištenja koje je propisao proizvođač. Sadrži cement. Vrlo alkalno reagira s vlagom, potrebno je zaštititi kožu i oči. Nakon kontakta odmah isprati velikom količinom vode. U slučaju kontakta s očima potražite savjet ljekara.

SAVJET O ODLAGANJU OTPADA

Reciklirati samo potpuno ispraznjenu ambalažu. Ukloniti ostatke stvrdnutog proizvoda kao industrijski otpad slično kućnom otpadu ili u kontejner za komercijalni/građevinski otpad. Nestvrdnute ostatke proizvoda zbrinite kao opasan otpad. Indeksi broj otpada: 170106.

SKLADIŠTENJE

Čuvati na suhom i hladnom mjestu. Rok trajanja 12 mjeseci od datuma otisnutog na vrećici.

PAKIRANJE

Vrećica od 25kg i 5kg.

Osim ovdje navedenih informacija, važno je poštovati i odgovarajuće smjernice, propise i zajedničke standarde raznih organizacija i trgovačkih udruženja. Navedene karakteristike temelje se na praktičnom iskustvu i primijenjenim ispitivanjima. Zajamčena svojstva i moguće namjene koje nadilaze one zajamčene u ovoj informacijskoj tablici zahtijevaju našu pismenu potvrdu. Svi navedeni podaci dobiveni su pri temperaturi okoline i materijala od +23 °C i 50 % relativne vlažnosti zraka, osim ako nije drugačije određeno. Imajte na umu da u drugim klimatskim uslovima proces stvrdnjavanja može ubrzati ili odgoditi te da sam proizvod podliježe lokalnim uvjetima kao što su količina vode i stvrdnjavanje. Proizvod iz drugog mjesta proizvodnje može se razlikovati.

TEHNIČKI PODACI

Sastav:	Cement, kvarcni pijesak, mineralna punila, polimeri u praškastom stanju i aditivi
Odnos miješanja:	6,75 ± 0,25l na 25kgod
Temperatura rada:	+5°C do +25°C
Otvoreno vrijeme:	do 150 min
Prohodnost:	nakon 24 sata
Puno opterećenje:	nakon 7 dana
Temperatura postojanosti:	od -30°C do +70°C.

	Standard	Test metoda
Klasifikacija C2TE	EN12004-1:2017	
Reakcija na vatru F	EN 13501–1	
Početna čvrstoća prijanjanja ≥ 1,0 N/mm²	EN12004-1:2017	EN12004-2:2017
Čvrstoća prijanjanja nakon potapanja u vodu ≥ 1,0 N/mm²	EN12004-1:2017	EN12004-2:2017
Čvrstoća prijanjanja nakon toplinskog starenja ≥ 1,0 N/mm²	EN12004-1:2017	EN12004-2:2017
Čvrstoća prijanjanja nakon ciklusa smrzavanja/odmrzavanja ≥ 1,0 N/mm²	EN12004-1:2017	EN12004-2:2017
Otvoreno vrijeme: čvrstoća prijanjanja (nakon min. 30 minuta) ≥ 0,5 N/mm²	EN12004-1:2017	EN12004-2:2017
Klizanje ≤ 0,5 mm	EN12004-1:2017	EN12004-2:2017
Tehničke karakteristike na t = (23 ± 2)°C i R.V. = (50 ± 5)%		

POTROŠNJA

Dubina zuba (mm)	Prosječna potrošnja CM 16 (kg/m²)
4	3,0
6	4,0
8	5,0
10	6,0

Ovdje sadržane informacije, posebno preporuke za rukovanje i korištenje naših proizvoda, temelje se na našem profesionalnom iskustvu. Budući da se materijali i uslovi mogu razlikovati za svaku namjeravanu primjenu, te su stoga izvan našeg područja utjecaja, snažno preporučamo da se u svakom slučaju provede dovoljno testova kako bi se provjerila prikladnost naših proizvoda za namjeravanu upotrebu. Pravna odgovornost ne može se prihvatiti na temelju sadržaja ovog tehničkog lista ili bilo kojeg usmenog savjeta, osim ako ne postoji slučaj namjernog lošeg ponašanja ili grubog nemara s naše strane ili ako se dogodi povreda ili smrt ili slučaj odgovaranja prema primjenjivim zakonskim odredbama. Ovaj tehnički list zamjenjuje sva prijašnja izdanja relevantna za ovaj proizvod.

CE	
03	
Henkel Adhezivi BH d.o.o. Drakuljica bb 89230 Bileća, Bosna i Hercegovina	
Ceresit CM 16	
00033	
EN 12004-1:2017	
1950	
Za polaganje keramičkih pločica unutra i vani	
Reakcija na vatru	F
Snaga spoja, kao:	
Početna zatezna snaga prijanjanja	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Otpornost na:	
Zatezna snaga prijanjanja nakon potapanja u vodu	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Zatezna snaga prijanjanja nakon tretmana grijanja	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Zatezna snaga prijanjanja nakon ciklusa smrzavanja/otapanja	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Otpuštanje opasnih tvari	Vidjeti sigurnosni list
Dokument dostupan na: www.henkel-dop.com	



Henkel Adhezivi BH d.o.o.
Drakuljica bb
89230 Bileća
Telefon: +38759381802
E-mail: ljepilabh@henkel.com
www.ceresit.ba

VERZIJA: CERESIT C_CM16_TDS_1_1218