

# TS 65

## Visokoekspandirajuća PU pjena

Jednokomponentna poliuretanska pjena

### OSOBINE

- Izvrsno prianja za većinu materijala
- Velika toplinska i akustična izolacija
- Otpornost na vlagu
- Otpornost na starenje
- Zaštita od ultraljubičastih zraka
- Vrlo precizno doziranje
- Minimalni otpad zbog preciznog doziranja
- Do 35% više istisnute pjene



### PODRUČJE PRIMJENE

- Izolacija prozora i dovratnika
- Punjenje i brtyljenje velikih pukotina
- Izrada akustične izolacije
- Popunjavanje šupljina oko cijevi
- Izolacija zidnih ploča

### PRIMJENA

Okolna temperatura prilikom rada s ovim proizvodom treba biti najmanje +5°C. Poželjno je da se proizvod skladišti najmanje 12 sati na sobnoj temperaturi. Temperatura doze mora biti između +5°C do +30°C.

Skinite plastični poklopac i čvrsto zavijte dozu na pištolj. Kada koristite pištolj, neka doza uvijek bude okrenuta prema dolje. Površine na koje se sredstvo nanosi moraju biti čiste i bez prašine. Mogu biti vlažne, ali ne zaleđene. Ovlaživanje površine i pjene unapređuje prianjanje i celularnu strukturu skrtnute pjene. Ne preporučuje se vađenje doze prije nego se u potpunosti isprazni. Prilikom zamjene snažno protresite novu dozu. Odvijte praznu dozu i odmah je zamijenite da u pištolju ne zaostane zrak. Ako ne želite zamijeniti dozu odstranite pjenu iz pištolja pomoću CERESIT CLEANER-a. Stvrdnuta pjena može se odstraniti jedino mehanički.

### PRIPREMA PODLOGE

CERESIT TS 65 MEGA je jednokomponentna poliuretanska pjena koja se stvrdnjava pod utjecajem vlage iz zraka. Lako se i jednostavno koristi. Pjena je samoekspandirajuća i tijekom stvrdnjavanja ekspandira za oko dva puta. CERESIT TS 65 izvrsno prianja za drvo, beton, kamen, metal i dr. Površine mogu biti vlažne, ali bez mraza ili leda. Podloga mora biti čvrsta, čista i bez tvari koje mogu smanjiti prianjanje. Okolna područja zaštitite folijom.

### NAPOMENA

Unatoč znatno većoj otpornosti na UV zrake, preporuča se zaštita od UV zraka stvrdnute PU pjene kako bi se očuvala potpuna učinkovitost izolacije. Zaštita može biti u obliku slikanja ili primjenom sloja ljepila, žbuke ili neke druge vrste nanosa.

## **PREPORUKA**

Po mogućnosti čuvajte dozu s ventilom okrenutim prema gore. Transport doza osobnim automobilom: ostavite spremnik zamotan u prtljažniku, nikada u pretincu.

## **SKLADIŠENJE**

Najbolje do 18 mjeseci. Za dulji rok trajanja skladištenja, izbjegavajte temperature iznad +25°C i ispod +5°C (do - 20°C u kratkom razdoblju).

## **PAKIRANJE**

Plastična doza 850 ml

## **TEHNIČKI PODACI**

Fizička svojstva: viskozna mješavina koja stvrđnjava pod utjecajem vlage iz zraka

Baza: poliuretan

Najniža radna temperatura: +5°C

Temperatura skladištenja: od -5°C do +25°C (kratkoročno do -20°C)

Klasa vodootpornosti u stvrdnutom stanju: B2 (DIN 4102)

Temperaturna stabilnost pjene u stvrdnutom stanju: od - 55°C do +100°C

Apsorbiranje vode u fazi stvrđnjavanja: max. 1%

Vrijeme sušenja: 5-12 minuta (ca. 20°C / rel.vl. > 30%)

Čvrstoća rastezanja: min. 5 N/cm<sup>2</sup>

Tlačna čvrstoća: min. 5 N/cm<sup>2</sup>

Provodnost topline u stvrdnutom stanju: 0,030 W/mK

Požarni razred: F

Zvučna izolacija: 60 dB

Specifična težina: otrilike 16 kg/m<sup>3</sup>

Vrijeme rezanja: 20-30 minuta