

Pattex PL300



Monteren & afdichten Flextec polymeertechnologie

- Alle ondergronden, ook niet-poreuze en vochtige ondergronden.
- Grote bestendigheid tegen schokken, verschillende weersomstandigheden en trillingen.
- Overschilderbaar

DEFINITIE

Montagelijm op basis van hoogwaardige polymeren (Flextec-technologie).

GEBRUIK

Dankzij de Flextec-technologie kan er uitstekend worden gemonteerd onder extreme omstandigheden.

- Te gebruiken op materialen zoals beton, pleisterwerk, baksteen, hout en derivaten, hard pvc, polystyreen (piepschuim), steen, spiegels*, glas, tegels, metalen (aluminium, zink, lood, gegalvaniseerd staal, ijzer...).

* Pattex PL300 kan worden gebruikt voor het monteren van spiegels mits de beschermingslaag (verf of lak) van de achterkant voldoet aan de norm EN 1036-1. In geval van twijfel vraagt u bij de producent van de spiegel om aanbevelingen. Bij glazen decoratietegels die aan de achterkant zijn bekleed (verf, getint), moet er eerst een test worden uitgevoerd of raadpleegt u de technische dienst.

VOORDELEN VAN PRODUCT

- Ideaal op niet-poreuze ondergronden
- Geschikt voor op vochtige ondergronden
- Dankzij de hoge aanvangshechting wordt de speling van de materialen opgevangen.
- Geschikt voor het monteren van decoratieve zaken (lijstwerk, haakjes, rozetten, plafondtegels, steen).
- Geschikt voor het monteren van zaken met grote lengte: plinten, lambrisering, lijsten, metalen profielen
- Geschikt voor het monteren van isolatie- of beschermingspanelen.
- Overschilderbaar (na polymerisatie)

TOEPASSING

Voorbereiding van de oppervlakken:

De oppervlakken moeten stevig, stabiel, onvet en vrij van vuil zijn. Montage moet plaatsvinden op een poreuze of niet-poreuze ondergrond (verf, plamuurwerk, pleisterwerk of een ander type bekleding). Controleer de stevigheid van de ondergrond.

LET OP: bij een te hoog gewicht kan het materiaal of de ondergrond scheuren.

Montage:

Breng op het gewenste oppervlak **Pattex PL300** aan in dotted of strengen (met een diameter van 5 mm) met een pistool.

Het verlijmen:

Voeg de oppervlakken samen en verschuif ze indien nodig nog (binnen 5-10 minuten). Druk enkele seconden de twee oppervlakken goed samen.

De uiteindelijke weerstand wordt pas na 24-48 uur bereikt. Belast het voorwerp pas na die tijd.

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK

Verwijder lijmresten direct met een schone, droge doek.

Voor zwaar montagewerk (zaken met grote afmetingen, met een hoog gewicht) wordt het aanbevolen om te stutten.

Niet aanbrengen bij een temperatuur lager dan +5°C. Niet geschikt voor het leggen van parket
Niet geschikt voor het maken van aquaria.

Niet geschikt voor het monteren van of het sluiten van afdichtingsnaden tussen isolerende PSE-panelen (ITE) of PSE-decoratiezaken buiten.

KENMERKEN

Dichtheid	1,5 g/cm ³
Verbruik	Met één koker kunt u een rechte streng van ongeveer 12 m maken met een diameter van 5 mm.
Oplosmiddelen	Geen
Uitvlakkingstijd	Geen
Uithardingstijd	De uiteindelijke weerstand wordt na 24-28 uur behaald, afhankelijk van de dikte van de streng, de aard van de materialen en de omgevingsomstandigheden.
Afschuifsterkte	55 kg/cm ² (test uitgevoerd met aluminium op aluminium) 30 kg/cm ² (test uitgevoerd met hout op hout)
Weerstand tegen vocht	Binnen, buiten, natte ondergronden.
Weerstand tegen water	Ja
Temperatuurbestendigheid	Van de lijm: -30°C tot +90°C
Overschilderbaar met alle verfsoorten	Ja, na de polymerisatie
Gevaarsymbolen	Geen

Kleur: Wit

VERPAKKING

Pattex PL300 is beschikbaar in verpakkingen van 410 g.

OPSLAG

12 maanden in de originele, gesloten verpakking, op een koele en vorstvrije plaats.

VEILIGHEID - HYGIËNE - MILIEU

COV



*Informatie over het uitstootniveau van vluchtige middelen in de binnenlucht die een risico vormen op vergiftiging door inademing. Voor dit risico geldt klasse A+ (zeer kleine uitstoot) t/m C+ (zeer grote uitstoot).

Het blad met veiligheidsgegevens is op aanvraag beschikbaar voor professionals. Bel daarvoor naar:

België 0032 (0)2 421 29 99

Nederland 0031 (0)30 607 34 38

of breng een bezoek aan <http://mysds.henkel.com>

Dit product dient voor gebruik door professionals. Dit document bevat te goeder trouw samengestelde informatie die is gebaseerd op de huidige regelgeving en onze kennis. Gezien de diversiteit van materialen en verschillende werkmethoden is deze informatie slechts een aanbeveling. Er moet altijd eerst een test worden uitgevoerd om er zeker van te zijn dat een product geschikt is voor het beoogde gebruik. Dit betekent dat Henkel niet verantwoordelijk mag worden gehouden voor de informatie in dit document in geval van problemen bij derden als gevolg van het gebruik van onze producten. De gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze handelen volgens de lokale wet- en regelgeving. Henkel garandeert dat zijn producten voldoen aan de verkoopspecificaties. De gebruikers wordt aangeraden te controleren of ze beschikken over de nieuwste versie van dit document. Henkel staat klaar om waar nodig aanvullende informatie te bieden.

Datum van samenstelling van het technisch blad: Maart 2020

**HENKEL BELGIUM
TECHNISCHE DIENST/ SERVICE TECHNIQUE - PATTEX
ESPLANADE 1, PO BOX 101
1020 BRUSSEL/BRUXELLES**



**HENKEL NEDERLAND
TECHNISCHE DIENST - PATTEX
BRUGWAL 11
3432 NZ NIEUWEGEIN**

www.pattex.be
www.pattex.nl