

Loctite Super Bond Creative Perfect Pen

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

LOCTITE® Super Bond Creative Perfect Pen je jednozložkové gélové sekundové lepidlo v obale v tvare pera, ktoré sa pohodlne stlačí a zabezpečí presnú aplikáciu lepidla. Gélová receptúra bráni stekaniu lepidla a je vhodná taktiež na zvislé aplikácie. Lepidlo je vhodné v domácnosti, na menšie rýchle opravy všetkých materiálov vrátane plastov, kovov, dreva, keramiky, kože, papierových kartónov a papiera.

*okrem PE, PP, PTFE

Doba vytvorenia pevného spoja sa pohybuje od 5 až 30 sekúnd, v závislosti od podkladu.

Pevnosť spoja (ISO 4587) dosahuje 10 až 20 N / mm² (pevnosť v ťahu) za 12 až 24 hodín, v závislosti od podkladu. Lepidlo je vodeodolné podľa normy EN204-D3 a keramické spoje vydržia viac ako 50 cyklov umývačky riadu (za kontrolovaných laboratórnych podmienok).

NÁVOD NA POUŽITIE

1. Zaistite, aby všetky lepené povrchy boli čisté, suché a tesne priliehajúce.
2. Zabráňte kontaktu lepidla s pokožkou.
3. Otočte uzáver v smere hodinových ručičiek až na doraz a po cvaknutí otvorte viečko.
4. Mierne stlačte obe vrúbkované strany pera a aplikujte malé množstvo sekundového lepidla na jeden povrch, ktorý chcete zlepiť.
5. Lepené plochy k sebe pritisknite a držte ich stlačené po dobu 60 sekúnd.
6. Nechajte spoj v klude po dobu 10 minút alebo do druhého dňa, aby sa dosiahlo plnej pevnosti.



7. Vyvarujte sa poprskaniu okolia, chráňte odev a pracovné plochy. Vytvrdnuté zvyšky lepidla možno odstrániť prídavkom Pattex Odstraňovač lepidla.
8. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov by malo lepenie prebiehať pri izbovej teplote (15–30 °C) a minimálnej relatívnej vlhkosti 30 %.
9. Pre optimálnu životnosť produktu otrite špičku vreckovkou, aby ste odstránili prebytočné lepidlo, nasadte viečko a uložte balenie na chladnom a suchom mieste.

OBMEDZENIA

- ▶ Nepoužívajte na zaprášené, špinavé alebo mokré povrchy.
- ▶ Nevhodné na lepenie polypropylénu PP, polyetylénu PE, polytetrafluoreténu PTFE, silikónovej gumy, skla, lakovaných povrchov, veľmi jemnej kože alebo peny.
- ▶ Nikdy nepoužívajte na lepenie súčiastok používaných pre uchovávanie horúcich kvapalín.
- ▶ Optimálne lepenie sa dosahuje za sucha.

SKLADOVANIE

Skladujte na chladnom a suchom mieste, mimo dosah detí.

BEZPEČNOSŤ

Pred použitím produktu si prečítajte jeho bezpečnostný list, ktorý je k dispozícii na vyžiadanie.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Základná zložka:	Ethylkyanoakrylát
Vzhľad:	číra kvapalina
Hustota:	1,1 g/cm ³ pri 20 °C
Viskozita:	nekvapkajúci gél
Balenie:	3 g stlačiteľné pero
Bezpečnosť:	vid. bezpečnostný list
Trvanlivosť pri 2-8 °C:	27 mesiacov (neotvorený výrobok)

UPOZORNENIE:

Naše odporúčanie: Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom k rozdielnym podmienkam pri realizáciách a k množstvu používaných materiálov, slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzná odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame vykonať vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Nakoľko použitie a spracovanie výrobku nepodlieha nášmu priamemu vplyvu, nezodpovedáme za škody spôsobené chybným spracovaním. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.



Distributér:

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/333 19 111

Say
Yes
to

LOCTITE®