

CS 38

* Visokotemperaturno odporna masa za tesnjenje

LASTNOSTI

- Odpornost na ekstremne temperature (do 1200 ° C)
- Odporen proti neposrednemu ognju
- Odličen oprijem na večino gradbenih materialov
- Brez krčenja
- Lahko se barva
- Za tesnjenje togih spojev z nizkimi vibracijami

PODROČJE UPORABE

CS 38 se lahko uporablja za:

- Popravilo razpok v pečeh
- Tesnjenje spojev izpostavljenih neposrednemu ognju
- Tesnjenje in polaganje ognjevarnih opek
- Pritrditev požarnih plošč
- Dimovodne cevi
- Tesnjenje in lepljenje: peči, kotlov, peči, dimnikov in žarov
- Izpušne cevi

PRIPRAVA PODLAGE

Vse površine morajo biti trdne, suhe in čiste, brez prahu, maščob ali snovi, ki lahko povzročijo ločevanje. Za močno vpojne podlage rahlo navlažite površino, da izboljšate oprijem.

APLIKACIJA

Vrh kartuše odrežite na ustrezno velikost in nanesite s pištolo. Po potrebi gladite z lopatico, preden se površina tesnilne mase posuši. Pustite, da se tesnilna masa posuši vsaj 2 dni, preden počasi in postopoma začne z zviševanjem temperature, da ne bo nastanka mehurčkov. Delovno orodje očistite z vodo, preden se izdelek posuši. Ne dovolite, da se posušeni spoj neprekinjeno stika z vodo.



PROSIM UPOŠTEVAJTE

Dela opravljajte v prezračevanih prostorih ali uporabite zaščitno masko.

V primeru stika z očmi takoj sperite z obilo vode, saj lahko v nasprotnem primeru pride do draženja.

SKLADIŠČENJE

18 mesecev od datuma izdelave, če je shranjeno v originalni, neodprti kartuši. Shranjujte v hladnem in suhem prostoru, zaščitenem pred sončno svetlobo pri temperaturah med 5 ° C in 30 ° C.

PAKIRANJE

PE kartuša od 300 ml.

TEHNIČNI PODATKI

Osnova: anorganska
Specifična teža: 2,0 g / cm³
Temperatura nanosa: od + 10 ° C do + 35 ° C Čas nastanka kožice: približno 30 minut
Temperaturna odpornost: do + 1200 ° C (kratkotrajno do + 1500 ° C)
Barva: črna



Henkel Slovenija d.o.o.,
Industrijska ulica 23, 2506 Maribor
E-mail: lepilamb@henkel.com
Tel: +38615830900, www.ceresit.si

Kvaliteta za profesionalce