


# CT 48




## Silikonska boja

Vodonepropusna, paropropusna boja za fasade i interijere

### OSOBINE

- Sadrži BioProtect formulu koja sprječava nastanak algi, plijesni i mahovine
- U 211 nijansi boja prema ton – karti Colours of Nature
- Otporna na lužine
- Visoka paropropusnost
- Otpornost na abraziju
- Visoka vodoneupojnost
- Otporna na različite vremenske uslove
- Otporna na koroziju
- Iznimno trajna



### PODRUČJE UPOTREBE

Ceresit CT 48 koristi se za zaštitu fasada, betonskih konstrukcija, unutrašnjih površina. Može se nanositi na mineralne podloge (beton, cementne žbuke, vapnenocementne žbuke, vapnene žbuke).

Ova boja može se koristiti za bojanje mineralnih žbuka, akrilnih žbuka, silikatnih žbuka kao i silikonskih žbuka koje se nalaze na tradicionalnim podlogama unutar Ceresit ETICS sistema sa EPS pločama.

CT 48 posebno se preporučuje za primjenu na historijskim objektima, kod renovacija i zrakopropusnih žbuka kao i na svim površinama gdje je potrebna estetska kvaliteta i dugotrajnost završnog sloja.

Struktura premaza omogućuje brzo isparavanje vlage s površine i istovremeno stvara učinkovitu zaštitu od vlage. Fasade koje su premazane ovim proizvodom mogu se prati mašinski pod malim pritiskom. Izloženost zidova obloženih fasadom sunčevoj svjetlosti izaziva opasna naprezanja, zbog toga ne preporučujemo upotrebu tamnih tonova za velike površine nego samo za arhitektonске detalje.

### PRIPREMA PODLOGE

Boja CT 48 može se nanositi na nosive, glatke, suhe i čiste podloge (bez tvari koje mogu uzrokovati odvajanje kao što su masnoća, bitumen, prašina). Nejednake i oštećene površine potrebno je sanirati uz pomoć punila Ceresit CT 29.



CERESIT  
C\_CT48\_TM\_11\_0810

Postojeća nečistoća, slabo nosivi slojevi, slojevi vapna, boja i ljequila od tapeta te ostaci tapeta moraju biti u potpunosti odstranjeni. Preporučuje se primjena sredstava za pranje. Nakon ispiranja s vodom podloga se mora u potpunosti osušiti. Upijajuće površine potrebitno je premazati predpremazom CT 17.

### UPOTREBA

Prije upotrebe sadržaj spremnika promiješajte uz pomoć bušilice sa nastavkom za miješanje u trajanju od 2 minute. Obično su potrebna dva premaza. Nakon nanošenja prvog sloja pričekajte 12 do 24 sata. CT 48 se mora nanositi četkom, valjkom ili uređajem za prskanje. Boja se mora nanositi jednakomjerno. Ukoliko je potrebno, može se dodati maksimalno 5% vode te pažljivo promiješati.

Ne koristite hrđave kante ili alate. Radovi na jednoj površini moraju se izvoditi bez prekida koristeći boju iste šarže koja se nalazi otisnuta na pakiranju ili je potrebno zajedno zamiješati sadržaje više različitih šarži.

Boja Ceresit CT 48 može se nanositi mehanički. Preporučeni model uređaja npr. Wagner PS 22 ili PS 30, nastavak 517, pritisak: 160-200 bara, učinkovitost uređaja 12 l/min. Područje koje ne želite bojiti (prozori, vrata), moraju biti zaštićeni (npr. zaštitnom folijom). Također zaštite grmlje i ostale biljke koje se nalaze u blizini. Sveže mrlje moguće je ukloniti vodom. Alate pažljivo operite vodom odmah nakon upotrebe.

## NAPOMENA

Radove izvode pri temperaturi zraka i podloge od +5°C do +25°C i vlažnosti ispod 80%. Ovdje navedeni tehnički podaci odnose se na temperaturu od +20°C i relativnu vlažnost od 60%. Fasadu zaštite od kiše dok se boja u potpunosti ne osuši.

Preporučuje se primjena zaštitne zavjese za fasadu. Zaštite kožu i oči. Za vrijeme rada s bojom obavezno nosite zaštitne rukavice i zaštitne naočale. Svježe mrlje pažljivo odstranite vodom. U slučaju kontakta s očima temeljito ih isperite i potražite savjet liječnika. Više informacija potražite u tehničkom listu. Proizvođač garantuje za kvalitetu proizvoda, no ne može utjecati na uslove i način upotrebe proizvoda. U slučaju bilo kakve sumnje preporučuje se napraviti probni uzorak.

## PREPORUKA

Ovaj tehnički list predstavlja osobine i način upotrebe materijala na osnovu laboratorijskih ispitivanja i iskustva, ali ne može zamjeniti stručnost izvođača radova. Proizvođač garantuje za kvalitetu materijala, ali kako nema utjecaja na izvođenje radova, ne može preuzeti odgovornost za ugrađeni materijal. Radove izvoditi u skladu sa važećim građevinskim normama. Ovo izdanje informacija o proizvodu zamjenjuje sve prethodne informacije koje se odnose na ovaj proizvod.

## SKLADIŠTENJE

Do 12 mjeseci od datuma proizvodnje, ukoliko se skladišti na hladnom u originalnom, neoštećenom pakiranju.

**Zaštititi od smrzavanja!**

## PAKIRANJE

Plastične kante od 15 l. Plastični spremnik od 3,5 i 15 l. Prazna pakiranja trebalo bi reciklirati, a ostaci proizvoda trebali bi biti prikupljeni od strane ovlaštenih kompanija.

## TEHNIČKI PODACI

Specifična težina: otprilike 1.45 kg/dm<sup>3</sup>

Otpornost na kišu: nakon otprilike 3 h

Potrošnja: zavisno od glatkoće i upojnosti podloge, 0.3 l/m<sup>2</sup> u dva sloja

Paropropusnost: Sd < 0.025 m

Otpornost na ribanje : >2000 ciklusa

Upojnost: Wd< 0,045 (kg/m<sup>2</sup>xh0,5)

pH: otprilike 8,5

Radna temperatura: od +5°C do +25°C