


CX 15

Монтажная смесь

Для монтажа и анкеровки строительных конструкций, а также для выполнения подливок под оборудование



СВОЙСТВА

- быстротвердеющая;
- безусадочная;
- водо- и морозостойкая;
- стойка к соли;
- не содержит соединений хлора и глиноземистого цемента.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Ceresit CX 15 предназначена для заливки анкеров машин и тяжелых стальных конструкций в фундаментах. Просвет между краем анкеруемого элемента и поверхностью монтажного отверстия должен составлять 20–50 мм. При зазорах 50–100 мм к смеси необходимо добавить 25 % однофракционного наполнителя 4–8 мм.

Ceresit CX 15 также предназначена для выполнения подливок под фундаменты машин, колонн, опоры балок и мостовых подшипников, люки колодезцев. Может также использоваться для заливки соединений сборных железобетонных конструкций, перемычек и выбоин в бетонных полах. Для быстрой анкеровки небольших металлических элементов следует применять Ceresit CX 5.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Ceresit CX 15 имеет хорошую адгезию как к стали, так и к прочному бетону, предварительно очищенным от веществ, препятствующих адгезии: жира, битума, пыли. Загрязнения, малярные покрытия необходимо полностью удалить. Бетонное основание необходимо насытить водой, без образования луж. Установив монтируемый элемент, необходимо убедиться, что зазор между ним и гранью фундамента составляет минимум 20 мм.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Содержимое упаковки постепенно высыпать в 2 литра воды и перемешать с помощью дрели с насадкой-миксером до получения однородной массы без комков. Затем через 5 минут добавить около 0,9 л воды (соответственно требуемой консистенции) и заново перемешать.

Ceresit



Большое количество материала можно перемешивать с помощью растворомешалки.

Приготовленную растворную смесь необходимо использовать в течение 60 минут.

При заполнении зазоров шириной более 50 мм необходимо смешать Ceresit CX 15 с примерно 6 кг наполнителя фракцией 4–8 мм и затем затворить водой до получения требуемой консистенции. Добавка наполнителя не влияет на время твердения смеси, однако несколько снижает прочность анкеровки.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Свежему раствору следует обеспечить влажные условия твердения в течение минимум 48 часов.

ПРИМЕЧАНИЯ

Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре воздуха и основания от +5 до +25 °С. Все указанные параметры действительны при температуре воздуха +20 °С и относительной влажности 60 %. В других условиях параметры материала могут измениться. Материал содержит цемент и при гидратации имеет щелочную реакцию, поэтому во время работы следует защищать глаза и кожу. В случае попадания смеси в глаза обильно промыть их водой и обратиться к врачу.

Информация, приведенная в настоящем техническом листе, определяет область применения материала и способ проведения работ, но при этом не может заменить соответствующей подготовки исполнителя работ. Кроме изложенной информации, при работе с материалом следует руководствоваться действующими нормативами в строительстве.

При сомнении в возможности конкретного применения материала следует самостоятельно испытать его в достаточном количестве или обратиться за консультацией к производителю.

Вышеизложенная информация не может служить основанием для безусловной ответственности производителя.

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранить в фирменной закрытой упаковке в сухих, прохладных помещениях. Срок хранения 12 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке. При хранении следует избегать резких колебаний температуры и влажности. Упаковка и продукт по истечении срока хранения подлежат утилизации как бытовой мусор.

CX 15

УПАКОВКА

Мешки 25 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	смесь цементов с минеральными наполнителями и модификаторами
Насыпная плотность	1500 кг/м ³
Пропорция смешивания	около 2,9 л воды на 25 кг
Время потребления	около 60 минут
Температура применения	от +5 до +25 °С
Прочность на сжатие через 24 часа через 3 дня через 7 дней	> 40 МПа > 55 МПа > 60 МПа
Прирост объема при твердении	около 0,8 %
Ориентировочный расход	около 1,8 кг/дм ³ объема, заполняемого раствором

Монтажная смесь Ceresit CX 15.

Соответствует требованиям СТБ 1307-2012 «Смеси растворные и растворы строительные. Технические условия».

Соответствует требованиям ТР 2009/013/ВУ «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность»;

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), действующим на территории Таможенного союза.

CX 15

