

FT 101

заптивна - лепи - исполнува

Еднокомпонентна еластична заптивна маса за пополнување споеви која се стврднува во влажни услови, за внатрешна и надворешна употреба, заснована на Flextec технологија.

КАРАКТЕРИСТИКИ

- ▶ За сите материјали (освен за PE, PP, PTFE, PMMA и акрилно стакло)
- ▶ За сите временски услови
- ▶ Лепи и на мокри површини
- ▶ Отпорен на UV зраци и сончеви зраци
- ▶ Може да се бои
- ▶ Не губи волумен при стврднување
- ▶ Бела, сива и кафена боја

ОБЛАСТ НА ПРИМЕНА

- FT 101 се препорачува за еластично заптивање и лепење:
- внатре и надвор
 - споеви (вертикални и хоризонтални) пр. споеви помеѓу прозорци или врати и сид, за скали, балкони, тераси, природен камен (мермер, гранит)
 - споеви што "работат" (вертикални и хоризонтални) пр. 11 фасади
 - поставување (лепење и заптивање) прозорски окани, окапници, покривни летви, скали, плочи, фитинг и сл.
 - лепење цокле, завршни летви, покривни летви, заштитни летви, метал, дрво, камен, префарбани елементи и сл.
 - споеви во градинарство, споеви помеѓу прозорски оквири и сид.
 - брусени споеви
 - пополнување/заптивање пукнатини
 - споеви во вентилациски и климатизациски инсталации
 - споеви и шавови во метални и дрвени конструкции

ПРИПРЕМА НА ПОДЛОГАТА

Подлогата за заптивање или лепење мора да биде чиста, баз маснотии, прашина или лабави делови и сува.



ЗАПТИВАЊЕ

Ширината на споевите мора да одговара на способностите на растегнување на заптивната маса. Ширината на споевите мора да биде >10mm и <35 mm. Однос на ширина и дебелина мора да биде ~1:0,5. По подготовката на подлогата и споевите, поставете потпорен материјал (затворена шипка од PU пена) до потребна дебелина, според потребите на средството за грундирање. Кертрицот ставете го во пиштол за силикон и цврсто истиснете FT 101 во споевите, внимавајќи да биде во целосен контакт со ивиците на споевите. Избегнувајте создавање на меурчиња. FT 101 мора да се притисне цврсто на страничните ивици на споевите за да се обезбеди добра адхезија. За прецизни и уредни црти, мора да се користи заштитна леплива трака. Отстранете ја траката додека се формира површинската кожичка. Со сапуница може да се обезбеди совршено мазна површина пред стврднување на површинскиот слој.

ПОТРОШУВАЧКА

Ширина на споеви	Длабочина на споеви	Должина на споеви / 280ml
10mm	10mm	~3,0m
15mm	12-15mm	~1,5m
20mm	17mm	~0,9m
25mm	20mm	~0,6m
30mm	25mm	~0,4m

ЛЕПЕЊЕ

По подготовка на подлогата FT 101 нанесете го во пруги или точно на површината која се лепи, или на растојание од неколку сантиметри. Со притискање позиционирајте го елементот што се лепи. По потреба користете леплива трака, клин за држење на елементот за првите часови по нанесувањето. Неправилно наместен елемент може лесно да се одлепи и повторно да се залепи во првите минути по лепењето. Повторно притиснете. Оптимално лепење се постигнува по целосно стврднување на FT 101, односно после 24 до 48 часа на +23° за дебелина од 2 до 3mm.

ВНИМАНИЕ

Оставете ја заптивната маса целосно да се стврдне (најмалку 24 часа), со тоа што бојата претходно сте ја испробале. Еластични заптивни маси може да се премачкаат само ако премазот е во состојба да го следи растежувањето на заптивната маса (ако растежувањето е < 5%, во зависност од премазот) - во спротивно може да се појават површински пукнатини во бојата. Во случај на споеви со големо растежување, премазот може да ги покрие ивиците на споевите до максимум 1mm. Се препорачува проверка на компатибилноста на премазот пред употреба. Не е погоден за споеви изложени на воден притисок или споеви под постојана вода - базени. Не користете го FT 101 за заптивање кади или лавабоа. Не користете го FT 101 како заптивна маса за застаклување, на битуменски подлоги или на градежен материјал кој може да испушти масло, пластификатор или растворувач кои можат да ја уништат заптивната маса. Поради изложување на хемикалии или високи температури може да се појави разлика во боја. Сепак примена на бои нема негативно влијание врз техничките својства или трајноста. Чувајте вон дофат на деца. Ослободува метанол при стврднување.

Покрај информациите дадени во овој технички лист, важно е да се придржувате до релевантните упатства и правила на различни организации и компании, како и применливите домашни стандарди. Овие карактеристики се засноваат на нашето професионално знаење и искуство. Соодветни својства и употреби што не се наведени во овој лист, бараат наша писмена потврда. Сите информации се дадени во однос на температурата на воздухот и материјалот од +23°C и 50% релативна влажност, освен ако не е специфично одредено. Имајте во предвид дека во случај на различни климатски услови, стврднувањето може да се забрза или забави, и да самиот производ подлежи на локални услови како што се количина на вода и стврднување. Производ од друго место на производство може да се разликува.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Не стврднат производ

База:	Flextec полимер
Мирис:	алкохол
Конзистенција:	нема собирање
Работна температура:	+5°C до +40°C
Вискозност:	~ 1,4 g/ml
Отпорност на течење:	~0 mm (ISO 7390)
Време на создавање на површински слој (23°C, 50% релативна влажност):	~ 15 мин.
Време на стврднување (23°C, 50% релативна влажност, 20x10 mm):	~2,5 mm/ден
Цврстина на почетно врзување:	~10 g/cm ²

Цврст производ

Мирис:	без мирис
Модул 100%:	~0,68 N/mm ² (ISO 8339-A)
Цврстина на влакно:	~ 1,0 N/mm ² (ISO 8339-A)
Прекинато издолжување:	~ 250% (ISO 8339-A)
Прекинато издолжување:	~ 400% (ISO 8339-A)
Еластичност:	~ 85 % (ISO 7389-B)
Препорачана ширина на споеви:	10- 35 mm
Работна температура:	-40°C до +80°C

РОК НА ТРАЕЊЕ

Квалитетот на производот останува непроменет 12 месеци од датумот на производство ако се чува на ладно и суво место (помеѓу +10 °C и +25 °C) во неотворено пакување.

ПАКУВАЊЕ

Пластичен кертриџ од 280ml.

Дадените информации, особено препораките за ракување со нашите производи и нивната примена, се засноваат на нашето стручно знаење и искуство. Бидејќи материјалите и условите може да се разликуваат во секоја наменета апликација и затоа немаме влијание врз нив, препорачуваме во секој случај да се направат соодветни тестови за да се провери соодветноста на нашите производи за наменетата примена и употреба. Ниту една правна одговорност не може да се прифати врз основ на содржината на овој технички лист или усните совети, освен ако не постојат докази за нашата намера или сериозна негрижа според Законот за одговорност за производот.

CERESIT_TDS_FT101_0121



Henkel CEE
www.ceresit.mk

Квалитет за професионалци