

CS 29

VODOVZDORNÝ POLYURETÁNOVÝ TMEL VHODNÝ NA POUŽITIE V BAZÉNOCH A NÁDRŽIACH NA VODU

CS 29 je jednozložkový, vysoko pružný, polyuretánový tmel, ktorý tvrdne vplyvom vzdušnej vlhkosti. Má vynikajúcu príľnavosť ku všetkým typickým stavebným materiálom, akými sú materiály na báze cementu, tehly, keramika, sklo, drevo, pozinkované a lakované plechy, rôzne plasty. Je vodovzdorný a vhodný na použitie do bazénu.

VLASTNOSTI

- ▶ Vhodný na použitie v bazénoch a nádržiach na úžitkovú vodu
- ▶ Dokonalá príľnavosť k väčšine materiálov
- ▶ Ideálny na dilatčné škáry
- ▶ Vysoko elastický
- ▶ Preťierateľný
- ▶ Vodovzdorný, odoláva pôsobeniu morskej vody a slabých kyselín
- ▶ Odolný voči UV žiareniu
- ▶ Odolný voči ropným produktom

OBLASTI POUŽITIE

- ▶ Na použitie v interiéri a exteriéri
- ▶ Na použitie do bazénov
- ▶ Škáry medzi mnohými rôznymi stavebnými materiálmi (na báze cementu, tehly, keramika, sklo, drevo, pozinkované a lakované plechy a rôzne plasty)
- ▶ Pohyblivé spoje (dilatčné škáry) a spoje v podlahách
- ▶ Nie je vhodný na použitie na pešie či dopravné oblasti
- ▶ Na utesnenie a lepenie vetracích kanálov, žľabov a pod.
- ▶ Na dilatčné škáry medzi betónovými panelmi
- ▶ Spĺňa požiadavky ISO 11600 F 25 LM

PRÍPRAVA PODKLADU

Pred použitím sa uistite, že sú všetky povrchy čisté, suché, bez prachu a mastnoty.

SPRACOVANIE

Tmel nanášajte rovnomerne. V prípade potreby použite maskovaciu pásku a odstráňte ju, kým je materiál stále mäkký. Pomer šírky a hĺbky spojov by mal byť 2:1 (Tabuľka 1).

TABUĽKA 1

| | | | | | |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Šírka škáry | 15 mm | 20 mm | 25 mm | 30 mm | 35 mm |
| Hĺbka škáry | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 15 mm | 15 mm |
| Dĺžka škáry / 600 ml | 5 m | 3 m | 2 m | 1,3 m | 1,1 m |

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Práce vykonávajte v suchom prostredí, pri teplote vzduchu aj podkladu od +5 ° C do +40 ° C. Všetky údaje boli stanovené pri teplote + 23 ° C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50%. Neaplikujte tmel na zamrznuté alebo



mokrým povrchom. Uchovávajte mimo dosahu detí. Používajte ochranné rukavice a v prípade nedostatočného vetrania i zodpovedajúcu ochranu dýchacích ciest. Blížšie informácie o produkte nájdete v jeho karte bezpečnostných údajov.

Prvá pomoc: Pri kontakte s pokožkou umyte vodou a mydlom, ošetríte vhodným regeneračným krémom. Pri vniknutí do očí vyplachujte pod tečúcou vodou asi 10 minút a vyhľadajte lekára. Pri požití vypláchnite ústnu dutinu, vypite 1-2 poháre vody a vyhľadajte lekára.

OBALY A LIKVIDÁCIA ODPADU

Na recykláciu odovzdávajte len úplne vyprázdnené obaly. Vytvrdené zvyšky produktu odovzdajte v mieste zberu odpadu, nevytvrdené zvyšky odovzdajte v mieste zberu špeciálneho/nebezpečného odpadu. Kód druhu odpadu: 080409

BALENIE

300 ml plastová kartuša

1.p.j. = 12 ks

SKLADOVANIE

Do 12 mesiacov od dátumu výroby pri skladovaní v suchom a chladnom prostredí, v originálnych a nepoškodených obaloch, pri teplotách od 10 °C do 25 °C.

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|--|--|
| Báze: | Polyuretan |
| Barva: | Šedá |
| Hustota: | 1,24 g/ml |
| Mechanismus vytvrzení: | Vzdušnou vlhkosťou |
| Doba vytvrzení: | cca 50 min (+ 23 °C, 50% vlhkosť vzduchu) |
| Rychlost vytvrzení: | cca 3 mm/24 hod. (+ 23 °C, 50% vlhkosť vzduchu) |
| Teplota zpracování: | + 5 °C až + 40 °C |
| Tepelná odolnosť: | - 40 °C to + 90 °C |
| Možnosť prebarvení po vytvrzení: | Ano* |
| Obnovení při maximálném roztážení (ISO 7390): | ≥ 85 % |

*Vzhľadom na rôznorodosť farieb by mal byť pred použitím vykonaný test kompatibility

UPOZORNENIE:

Všetky tieto informácie vychádzajú z našich dlhodobých znalostí a skúseností. Vzhľadom k rozdielnym podmienkam pri realizácii a množstva použitých materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo iba ako nezáväzná odporúčenie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok doporučujeme vykonať vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

DISTRIBUTÉR:

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.
Mlynské nivy 55
821 09 Bratislava
Tel.: 02/333 19 113
www.ceresit.sk

