

Tabulka chemických odolností

CE 79 UltraPox Color Epoxidová spárovací hmota a lepidlo CM 74 UltraPox Fix Epoxidové lepidlo a spárovací hmota



Chemická látka	CE 79, CM 74
Aceton	-
Alkohol 10%	●
Alkohol 100%	○
Benzol	●
Čistící prostředky (Biff, Breff)	-
Čpavková voda 5%	●
Čpavková voda 10%	●
Čpavková voda 25%	●
Disíran sodný, nasycený roztok	●
Dusičnan amonný 50%	●
Dusičnan draselný, nasycený roztok	●
Dusičnan vápenatý, nasycený roztok	●
Fosfidy (roztoky)	●
Fosforečnan amonný, nasycený roztok	●
Fosforečnan sodný, nasycený roztok	●
Glycerin	●
Glykol	●
Hydroxid sodný 5%	●
Hydroxid sodný 25%	●
Hydroxid sodný 50%	●
Hydroxid vápenatý, roztok	●
Chladicí směs, solanka	●
Chlorid sodný, solný roztok 10%	●
Chlorid vápenatý, nasycený roztok	●
Chloridy železa, nasycený roztok	●
Jedlý olej, čistý	●
Kyselina boritá 5%	●
Kyselina citrónová 2%	●
Kyselina citrónová 10%	●
Kyselina dusičná 5%	●
Kyselina dusičná 10%	○
Kyselina dusičná 25%	-
Kyselina dusičná 50%	-
Kyselina fosforečná 2%	●
Kyselina fosforečná 10%	○
Kyselina chlorovodíková 2%	●
Kyselina chlorovodíková 5%	●
Kyselina chlorovodíková 20%	○

Chemická látka	CE 79, CM 74
Kyselina mléčná 2%	○
Kyselina mléčná 3%	○
Kyselina mravenčí 2%	○
Kyselina octová 2%	●
Kyselina octová 10%	○
Kyselina octová 50%	-
Kyselina olejová	-
Kyselina sírová 2%	●
Kyselina sírová 5%	●
Kyselina sírová 50%	-
Kyselina šťavelová, nasycený roztok	●
Lakový benzin, líh, čistý	-
Lehký topný olej	●
Minerální olej	●
Nafta	●
Oxid uhličitý	●
Parafinový olej, čistý	●
Petrolej	●
Pohonné hmoty	○
Propylenglykol	●
Síran amonný 20%	●
Síran draselný, nasycený roztok	●
Síran hlinitý, nasycený roztok	●
Síran hořečnatý, nasycený roztok	●
Síran měďnatý, nasycený roztok	●
Síran sodný, nasycený roztok	●
Síran vápenatý, nasycený roztok	●
Síraný železa, nasycený roztok	●
Terpentýn	-
Uhlíčitan draselný (potaž) louh 5%	●
Uhlíčitan draselný (potaž) louh 25%	●
Uhlíčitan draselný (potaž) louh 50%	●
Uhlíčitan draselný (potaž), nasycený roztok	●
Uhlíčitan sodný 20%	●
Vápenné mléko, nasycený roztok	●
Voda	●
Vodní páry 100 °C	○
Vřetenový olej	●

- = odolný, (testovaný vzorek při stálém zatížení 4 týdny nebyl poškozen)
- = odolný krátkodobému zatížení (testovaný vzorek po 24 h nebyl poškozen)
- = není odolný