

R 790 Flexibilní dvousložková plnicí disperzní penetrace

K renovaci podlah s velkým podílem spár



Ocelové hladítko



Vhodná pod kolečkové židle



Vhodná na podlahové vytápění



Ochrana osob

Vlastnosti

- vyplňuje spáry a penetruje v jedné operaci
- rychleschnoucí
- pro větší stabilitu obsahuje vlákna
- variabilně namíchatelná konzistence
- určená hlavně na dřevěné podklady a keramické dlaždice
- součást řešení systému renovace podlah

Oblasti použití

Velmi nízkoemisní, dvousložková polymerová disperzní cementová penetrace na zaplnění spár a na vytvoření adhezního můstku v jednom pro vyrovnávací hmoty Ceresit, na savé i nesavé podklady, jako např.

- Dřevěné podlahy, dřevotřískové desky V 100, OSB desky, parketové i další dřevěné podklady s velkým podílem spár, podklady s pevně přidrženými voděodolnými zbytky lepidel nebo nivelační stěrky,
- Staré, nedostatečně zapískované asfaltové potěry,
- Kamenné podlahy a keramické dlažby,
- Staré nátěry,
- Pevně držící strukturované CV/PVC krytiny,
- Cementové/anhydritové potěry a betony
- Xylolitové a hořčnaté potěry.

Nepoužívejte na stará sulfidová lepidla a měkká bitumenová lepidla. Ceresit R 790 není bariérou proti vlhkosti. Ceresit R 790 splňuje nejvyšší požadavky na bezpečnost práce, kvalitu vnitřního ovzduší a ekologickou kompatibilitu.

Technické údaje

Barva:	Složka A: bílá	Složka B: tmavě šedá
Míchací poměr:	4,5 obj. dílů : 9,5 obj. dílů	
Doba zpracování:	cca. 40 minut	
Spotřeba:		
- dřevěné podklady:	cca 200-800g/m ² , pokrytí 18-70m ²	
- ostatní podklady:	cca 200-400g/m ² , pokrytí 18-35m ²	
Doba schnutí:	cca 90 minut	
Tepelná odolnost:		
- po nanesení:	do +50°C, lze použít pod podlahové vytápění	
- pro transport:	+5°C to +50°C, chraňte před mrazem	
- pro skladování:	+10°C to +30°C	

Příprava podkladu

Podklady musí splňovat požadavky ČSN 744505, zejména musí být čisté, nosné, suché, bez trhlin a separačních prostředků, bez konstrukčních vad a bez prutů. Dřevěné podklady je nutné zbrousit a je-li to nutné, zpevněte prošroubováním. Kamenné nebo keramické obklady musí být zásadně čisté a odizolované, stejně jako pevně přilnavé nátěry a staré obklady. V případě potřeby se musí zbrousit. U podkladů na bázi cementu musí být veškeré nečistoty odstraněny mechanickým broušením. Sulfátové potěry je nutné vždy odbrousit. U xylolitových a hořčnatých potěrů odstraňte veškeré nepřidržené části. Po broušení vždy pečlivě vysajte.

Zpracování

Základní sada se skládá ze dvou složek balených v jednom kbelíku jako jeden kanystř s tekutou složkou A disperze a dvou sáčků práškové složky B na bázi speciálního cementu. Přidejte do tekuté složky A práškovou složku B dodanou ve správném poměru. Míchejte mechanicky elektrickým míchadlem po dobu minimálně 2 minut, dokud není dosaženo homogenní konzistence. Nanášejte hladítkem jako jednotný základní nátěr v jedné operaci. Pro vyhlazení větších spár lze dosáhnout pastovitější konzistence přidáním suché složky DX nebo XXL a vmícháním až 5 kg na jednu sadu R 790. Doba zpracovatelnosti materiálu je cca. 40 minut. Namíchejte pouze tolik materiálu, kolik můžete během této doby spotřebovat.

Nepřehlédněte

- Aklimatizace a nejlepší možná kvalita vnitřního ovzduší po instalaci podlahy vyžaduje shodu s pracovními podmínkami dle příslušných norem a také zcela suchých podkladů, penetrací a stěrkových hmot.
- Montáž podlahy provádějte pouze tehdy, je-li teplota podlahy vyšší než +15 °C, teplota vzduchu vyšší než +18 °C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 75 %.
- Nářadí očistěte ihned po použití mýdlem a vodou. Po zaschnutí lze čistit pouze mechanicky.
- Čerstvé skvrny ihned odstraňte vlhkým hadříkem.
- Nádoby a sáčky udržujte těsně uzavřené a rychle je spotřebujte.
- Nepoužívejte venku nebo v oblastech přímo či nepřímo vystavených vlhkosti. V případě pochybností použijte vhodné zábrany proti vlhkosti.
- Nepoužívejte Ceresit R 790 přímo pod elastické lepidla na dřevěné podlahy.
- Doba zpracovatelnosti závisí na teplotě, doba schnutí navíc závisí na relativní vlhkosti a savosti podkladu. Tyto doby budou kratší při vyšších teplotách a nižší vlhkosti, ale delší při nižších teplotách, vyšší vlhkosti a s nesavými podklady.

Bezpečnost

Obsahuje cement. Silně alkalická reakce s vlhkostí, proto chraňte pokožku a oči. Po kontaktu okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Po kontaktu s očima také vyhledejte lékařskou pomoc. Riziko střednědobého nebo dlouhodobého uvolňování značných koncentrací těkavých organických látek (VOC) do ovzduší je zanedbatelné. Přesto zajistěte dobré větrání během a po aplikaci a zasychání. Při zpracování tohoto produktu se vyvarujte jídla, pití nebo kouření.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Pro profesionální uživatele.

Bezpečnostní list dostupný na www.ceresit.cz

Složení: EMICODE EC 1PLUS R velmi nízkoeemisní podle GEV

Likvidace odpadu

Nesmí vniknout do kanalizace nebo vodních toků. Nenechte proniknout do země/půdy. Recyklujte pouze zcela prázdné obaly. Vytvrzené zbytky produktu zlikvidujte jako průmyslový odpad podobný domovnímu odpadu nebo do kontejneru na komerční/stavební odpad. Nevytvrzené zbytky produktu zlikvidujte jako nebezpečný odpad. Evropské číslo odpadu (EWC): 080410 kapalná složka A, 170106 prášková složka B.

Skladování

Do 12 měsíců od data výroby, při skladování na paletách, v suchém prostředí, v originálních a nepoškozených (neotevřených) obalech.

Balení

Plastová nádoba, 14 kg

Distributor:

HENKEL ČR, spol. s r.o.
Boudníkova 2514/5, 180 00 Praha 8
Tel.: +420 220 101 101
www.ceresit.cz



UPOZORNĚNÍ: Veškeré údaje vycházejí z našich dlouholetých znalostí a zkušeností. Vzhledem k rozdílným podmínkám při realizacích a k množství používaných materiálů slouží naše písemné a ústní poradenství jako nezávazné doporučení. V případě pochybností a nepříznivých podmínek doporučujeme provést vlastní zkoušky, popřípadě si vyžádat odbornou technickou konzultaci. Uveřejněním těchto informací o výrobku pozbývají všechny dříve uveřejněné informace svoji platnost.

R 790, TL platný od: 5/2022