



COMEJENOL

1. PRODUCTO

DESCRIPCIÓN:

Impregnante base solvente transparente compuesto por Ciflutrin y Diclofuanida diluidos en solventes libres de aromáticos de alta penetración, que impregnan la madera protegiéndola contra comején, polilla, hongos, así como para evitar la putrefacción y agrietamiento por resequedad.

EL COMEJENOL PINTABLE:

es un termicida/insecticida/funguicida altamente eficaz del grupo de los piretroides y diflofuanida con amplio espectro de actividad, es eficaz contra casi todos los insectos destructores de madera y sus larvas, inclusive el abejorro común de antenas, abejorros transmisores de polvo, brocas de madera común y diversos tipos de termitas como *Reticulitermes santonensis* y *cryptotermis brevis*. Así como también eficaz para el control de hongo azul que produce manchas; azul, verde, -amarilla y gris tales como: *Aureobasidium pululantes*, *Sclerofoma pitifila*, *Aspergillus Nige*, *Ceratocystis pilifera*, *Gliocladium virens*, *Penicilium citrinum*, *Fialofora fastigiata* y *Trioderma espectra*.

2. USOS

Para protección efectiva de madera nueva y usada en:

- Madera en crudo "tablero"
- Muebles
- Lambrines
- Cimbras
- Pisos de duela y parquet, etc.
- Vigas, polines
- Puertas y ventanas
- Esculturas ornamentales
- Marcos



3. VENTAJAS

- Penetra profundamente dentro de la madera.
- Insoluble en agua.
- De fácil aplicación.
- Por su actividad como acaricida de contacto, posee un excelente efecto a largo plazo el cual lo convierte en ideal para tratamiento preventivo.
- Actúa rápidamente por lo que es edecuado también para tratar maderas y sus productos que ya han sido infectados por insectos.
- Se usa como primario o base para recubrimiento de acabado.
- No modifica la apariencia de la madera
- Actúa por ingestión sobre polillas y comejenos por lo que es amigable con el medio ambiente y biodiversidad.



COMEJENOL

4. RESTRICCIONES

- No usar y/o almacenar en lugares cerca de flamas, chispas o cualquier fuente de ignición.
- No usar en recintos cerrados o con poca ventilación y circulación de aire.
- Evite la inhalación prolongada, usar mascarilla para vapores orgánicos.
- No deje destapado el envase, manténgalo cerrado.

5. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Preparación de la superficie:

- La madera debe estar totalmente seca, limpia y libre de polvo, grasa, pintura o barniz, lijar si es necesario.
- **COMEJENOL PINTABLE** se aplica sin dilución, tal como viene, con brocha de pelo, equipo de aspersion, por inmersión, o por cualquier otro medio conveniente procurando saturación en la madera.v

6. EMPAQUE Y PRESENTACIÓN

COMEJENOL PINTABLE se surte en recipientes de lamina.

Tambor con 55 galones.

Lata con 1 galón.

Lata con 1/4 de galón.

En el caso de la presentación de 1 y 1/4 de galón se empaican en 4 unidades dentro de una caja de cartón.

ESTIBA MÁXIMA:

Se recomienda estibar máximo 4 botes o 4 cajas.

Se recomienda estibar 3 tambores de 55 galones

7. ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

El tiempo de vida del material almacenado bajo techo, en lugar seco y temperatura ambiente máximo 35°C es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

8. RENDIMIENTO

El rendimiento va en función de la porosidad de la madera y tipo de la misma, en promedio 1 galón de **COMEJENOL PINTABLE** cubre 14 a 20 m² de superficie.

9. LIMPIEZA

En caso de derrame, utilice arena o trapo seco para absorber el solvente del piso.

10. SEGURIDAD

COMEJENOL PINTABLE contiene solventes libre de aromático, además de agentes químicos no cancerígenos que pueden causar ligeros daños a la salud, evite la inhalación y el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto con la piel u ojos lave con abundante agua, en este caso y prinicipalmente ante ingestión consulte al médico inmediatamente.

Se recomienda el uso continuo de mascarilla para vapores orgánicos, guantes, lentes de seguridad y ropa industrial que no provoque chispas eléctricas, para la manipulación de este procuto.

COMEJENOL PINTABLE es para uso urbano, doméstico, industrial y forestal.

11. DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

Desechar los reisiuos de acuerdo a las regulaciones federales, estables o locales que apliquen. Evite la incineración de los residuos.



COMEJENOL

DATOS TÍPICOS DEL PRODUCTO

DATOS GENERALES

COLORES	Traslúcido.
TOXICIDAD	Producto moderadamente tóxico.
RENDIMIENTO	17 m ² /galón promedio dependiendo de la porosidad de la madera.
MÉTODO DE APLICACIÓN	Por inmersión, mediante brocha, rodillo de felpa o cepillo de pelo y equipo de aspersión.

PROPIEDADES TÍPICAS

PRUEBA	MÉTODO DE PRUEBA	VALOR TÍPICO
Flash point °C TCC	ASTM D 93	40
Densidad g/m @ 20°C	ASTM D 1475	0.80 g/ml
Impregnación en madera (aparencia)	ASTM D 2921	Pasa
Tiempo de anaquel	12 meses en su recipiente original cerrado y a la sombra	