



01.08.2011

HOBBY HOT STICKS

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	Θερμοκόλλα σε μορφή ράβδων, ιδανική για συγκόλληση, επισκευή και διακοσμητικούς σκοπούς.	
ΚΥΡΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:	• Για όλα τα υλικά • Διαφανή • Μπορεί να βαφτεί • Χωρίς σιλικόνη • Υψηλής δύναμης συγκόλλησης	
ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:	Για την συγκόλληση ξύλου και ξύλινων υλικών, χαρτί, χαρτόνι, μέταλλο, πέτρα, πλαστικά (PS, ABS, σκληρό PVC). Δεν είναι κατάλληλη για μαλακό PVC, PP, PE και PTFE (Teflon®)	
ΕΦΑΡΜΟΓΗ:	Καθαρίστε τις επιφάνειες προς συγκόλληση. Καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται εάν οι επιφάνειες είναι στεγνές και καθαρές από σκόνη και λίπη. Απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα θερμόκολλας από προηγούμενες συγκολλήσεις πριν την συγκόλληση. Εφαρμόστε την ρευστή κόλλα σε μια από τις δυο επιφάνειες προς συγκόλληση και αμέσως ενώστε τις δυο επιφάνειες εφαρμόζοντας πίεση. Όσο πιο υψηλή είναι η θερμοκρασία της θερμοκόλλας τόσο πιο ισχυρή είναι η τελική συγκόλληση. Η συγκόλληση είναι έτοιμη μετά από 2 λεπτά.	
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:	Βάση:	Συνθετική θερμοκόλλα σε EVA
	Πυκνότητα:	Περ. 0,98 g/cm ³
	Ανοικτός χρόνος:	Περίπου 90 δευτερόλεπτα (εξαρτάται από την θερμοκρασία της επιφάνειας)
	Θερμοκρασία ενεργοποίησης:	Περίπου 200°C
	Αντίσταση σε θερμοκρασία:	Μέγιστη 60°C
	Ιξώδες (160°C)	25500 – 34500 mPas
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:	Αποθηκεύεται σε ξηρές και δροσερές συνθήκες σε θερμοκρασία χαμηλότερη των 50°C.	
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:	6 ράβδοι των 200 g	
ΑΣΦΑΛΕΙΑ:	Δείτε το αντίστοιχο φύλλο πληροφοριών ασφαλείας υλικού.	



IDH# 1478689

Οι παρούσες πληροφορίες έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα. Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών που κυκλοφορούν στην αγορά, αλλά και γιατί δεν μπορούν να ελεγχθούν οι συνθήκες εφαρμογής, ο χρήστης πρέπει να βεβαιώνεται όσον αφορά την καταλληλότητα του προϊόντος για τους σκοπούς για τους οποίους το προορίζει και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια αντικειμένων και ανθρώπων από κάθε κίνδυνο που μπορεί να προέλθει από τη χρήση του προϊόντος. Οι ευθύνες της εταιρείας μας περιορίζονται στην εγγύηση της σταθερής ποιότητας του προϊόντος. Ειδικότερα, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που οφείλονται σε παντός τύπου ατυχήματα, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης για διαφυγόντα κέρδη. Οι πληροφορίες του δελτίου σχετικά με τις διαδικασίες ή τις συστάσεις δεν πρέπει να θεωρείται ότι δεν περιλαμβάνουν διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή άδειες. Για πληροφορίες όσον αφορά την ασφάλεια του προϊόντος συμβουλευθείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας και τις οδηγίες στην ετικέτα.

