







## PREDNOSTI CX 5 EXPRESS


 <p>Ugradnja s gipsom</p>	 <p>Mehanička ugradnja</p>
 <p>Ugradnja sa CX 5</p>	 <p>Ugradnja sa CX 5</p>
<p><b>Siguran, štiti od vlage</b></p>	<p><b>Snažniji, sigurniji, jednostavniji</b></p>
 <p>Običan cement</p> <p>5 min</p> <p>Ugradnja sa CX 5</p>	 <p>3000 kg</p> <p>Ceresit CX 5 30 cm<sup>3</sup></p> <p>15 MPa nakon 6 sati</p>
<p><b>Stvrdnjava se u 5 minuta</b></p>	<p><b>Visoka tlačna čvrstoća</b></p>

## TEHNIČKE OSOBINE

Vrijeme primjene	4 min	
Temperatura primjene	+5°C do +30°C	
Tlačna čvrstoća (EN 12190)	nakon 1 sat	≥ 11* MPa
	nakon 2 sata	≥ 12* MPa
	nakon 6 sati	≥ 15 MPa
	nakon 24 sata	≥ 25 MPa
	nakon 28 dana	≥ 40 MPa
Otpornost na savijanje (EN 13892-2)	nakon 6 sati	≥ 3,0 MPa
	nakon 24 sata	≥ 3,0 MPa
	nakon 28 dana	≥ 6,0 MPa
Prianjanje na rebraste armature Ø16 prekrivene betonom (EN 1881)	u suhim uvjetima	≥ 16 MPa
	u suhim uvjetima s prašinom	≥ 10 MPa
	u vlažnim uvjetima	≥ 16 MPa
Potrošnja	otprilike 1.6 kg/l pri popunjavanju šupljina	
Pakiranje	Kanta od 2 ili 5 kg, vreća od 25 kg	

\* na osnovi posebnih laboratorijskih testiranja

## PRIMJENA



1. Pripremite podlogu, podloga mora biti čvrsta, nosiva, čista i bez tvari koje mogu oslabiti prianjanje. Mehanički odstranite prašinu. Temeljito navlažite podlogu, obratite pažnju da se voda ne zadržava na površini.
2. Proizvod CX 5 dodajte u čistu, bistru vodu i miješajte dok grudice potpuno ne nestanu. Za odgovarajući omjer miješanja pogledajte tehnički list.
3. Nanesite proizvod odmah nakon miješanja.
4. Umetnite element i omogućite pravilno izravnavanje i stabilnost lijepljenja. Saznajte više u tehničkom listu o otvorenom vremenu.

## OSObine

- Brzo postavljanje – stvrdnjava se u 5 minuta
- Za postavljanje metalnih i plastičnih elemenata
- Bez skupljanja
- Velika snaga
- Otporan na vodu i mraz
- Bez klora, ne izaziva koroziju metalnih elemenata
- Za unutarnju i vanjsku uporabu
- Za vodoravne i okomite podloge



www.ceresit.hr

# Ceresit

# Ceresit

## CX 5 EXPRESS Brzo fiksiranje kupaoice



Reparaturni mort za  
brzo sidrenje i učvršćivanje

- Jednostavno
- Brzo
- Snažno

# BRZO, JEDNOSTAVNO I SNAŽNO FIKSIRANJE



## Brzo:

- brzo postavljanje – stvrdnjava se u 5 minuta
- brzo učvršćivanje i zaustavljanje curenja vode
- visoka tlačna čvrstoća

## Jednostavno:

- jednostavno i brzo miješanje s vodom
- nije potrebna dodatna oprema
- širok raspon temperaturne primjene


## Snažno:

- otporan na početna opterećenja nakon 6 sati do 3 tone
- visoka tlačna čvrstoća i otpornost na savijanje
- otporan na mraz i vodu


## CX 5 PODRUČJE PRIMJENE

- Brzo učvršćivanje i fiksiranje metalnih i plastičnih elemenata u betonu i cementnu žbuku
- Brzo i jednostavno popravljavanje betonskih elemenata i popunjavanje pukotina do 20 mm širine (potrebno je pomiješati s pijeskom)
- Privremeno brtvljenje pukotina kroz koje istječe voda

**CX 5 EXPRESS može se primijeniti za radove u kupaonici poput sidrenja kukica, držača za ručnike, ventilacijskih otvora, pričvršćivanje cijevi i ventila kao i ugradnju električnih uređaja kao što su utičnice, kutije, grijalice i mnoge druge.**



Postavljanje sanitarnih gradbenih elemenata




Postavljanje držača za kupaonsku opremu




Zatvaranje pukotina i zaštita od curenja vode – unutarnja primjena



Privremeno zaustavljanje curenja vode



Postavljanje utičnica



Instalacija i pričvršćivanje vodovodnih cijevi



Elemente označene žutom bojom moguće je postaviti ili ugraditi sa CX 5 EXPRESS.