




Ceresit

CM 12 PLUS

ELASTIC



CE



Elastično, tanko i srednjeslojno ljepilo za keramičke pločice

OSOBINE

- Za unutarnju i vanjsku primjenu
- Obogaćeno silikatnim vlaknima
- Pogodno za vlažne prostorije
- Za sisteme s podnim grijanjem
- Za podne pločice velikih dimenzija (60x60)
- Za gres pločice (50x50 cm)
- Za površine s pojačanim mehaničkim opterećenjima
- Otporno na mraz



PODRUČJE PRIMJENE

Ceresit CM 12 PLUS ljepilo prikladno je za polaganje većih podnih pločica (do 60x60 cm) u unutarnjim prostorima, keramičkih pločica u unutarnjim i vanjskim prostorima te za gres (do 50x50 cm) u unutarnjim prostorima. Prikladno je i za sisteme s podnim grijanjem. Za primjenu na kritičnim i oštećenim podlogama, kao što su stare keramičke pločice, preporučuje se primjena ljepila Ceresit CM 16 ili CM 17.

Za pločice većih dimenzija (do 60x60 cm) u unutarnjim prostorima obvezno je kontaktno lijepljenje. Maksimalna površina pločice prilikom lijepljenja u vanjskim prostorima je 0,2 m².

PRIPREMA PODLOGE

Ceresit CM 12 PLUS nanosi se na sve čvrste, nosive, čiste, suhe i vlažne površine bez tvari koje mogu uzrokovati odvajanje ljepila od podloge. Slojeve ulja, prašine i sl. potrebno je u potpunosti ukloniti. Postojeća udubljenja do dubine od 5 mm mogu se zapuniti sa CM 11 PLUS ili CM 12 Plus jedan dan prije lijepljenja podnih obloga.

Unutarnji prostori:

Zidovi, termoizolacijske ploče, visoko upojne i porozne površine moraju se prethodno premazati predpremazom. Nakon naošenja predpremaza potrebno je pričekati oko 4 sata.

Unutarnji i vanjski prostori:

Pločice se mogu direktno lijepiti na žbuku, cementni estrih (star 28 dana, vlažnosti manje od 2%) te na betonske podloge (stare barem 6 mjeseci).

PRIMJENA

Za 25 kg Ceresit CM 12 PLUS potrebno je 6,25 do 6,75 l vode. U slučaju kada koristite samo dio sadržaja vreće, zamiješajte ljepilo s vodom u omjeru 4:1.

CM 12 PLUS zamiješajte sa čistom vodom dok ne nastane homogena smjesa. Ostavite da odstoji 5 minuta pa zatim ponovno promiješajte.

Za nanošenje CM 12 PLUS koristite nazubljenu lopaticu (dubina zubaca prema potrebi) tako da je minimalno 65% površine pločice prekriveno ljepilom. Ljepilo nanosite na površinu koja se može prekriti pločicama u roku od 20 minuta (prije stvrdnjavanja površinskog sloja).

Prilikom polaganja pločica na vanjskim površinama ljepilo nanosite na cijelu površinu. Ostatke svježeg ljepila moguće je ukloniti vodom. Stvrdnuto ljepilo može se odstraniti samo mehanički. Fugiranje je dozvoljeno nakon 24 sata. Obratite pažnju da vremenski uvjeti ubrzavaju odnosno usporavaju sušenje.

NAPOMENA

CM 12 PLUS može se primijeniti samo pri temperaturi zraka i podloge od +5 do +30°C. Proizvod sadrži cement i u kontaktu s vodom reagira alkalno stoga zaštitite kožu i oči. U slučaju dodira s kožom isperite vodom, a u slučaju kontakta s očima odmah potražite liječničku pomoć. Ostale informacije o sigurnosti proizvoda potražite na vreći.

PREPORUKA

Ovi tehnički podaci opisuju svojstva i primjenu proizvoda, no ne mogu zamijeniti profesionalnu praksu. Prilikom uporabe potrebno se pridržavati svih ostalih zahtjeva struke i mjera sigurnosti i zaštite na radu.

Proizvođač jamči za kvalitetu materijala, ali nema utjecaja na uvjete rada i pravilnu primjenu. Kako uvjeti pri primjeni mogu odstupati i biti različiti od navedenih, preporučamo da napravite probu kako bi se uvjerali da je proizvod pogodan za primjenu u uvjetima gdje radite.

SKLADIŠTENJE

Ukoliko se proizvod čuva na suhom i hladnom mjestu, u originalnom pakiranju rok trajanja proizvoda je 12 mjeseci. Datum proizvodnje otisnut je na pakiranju.

PAKIRANJE

Papirnata vreća od 25 kg .

TEHNIČKI PODACI

Sastav: na bazi cementa s mineralnim punilima i sintetičkim dodacima

Omjer miješanja: 6,25 – 6,75 l vode za 25 kg

Otvoreno vrijeme: 20 minuta

Prianjanje: ≥ 1 MPa

Klizanje: $< 0,5$ mm

Vrijeme obrade: 2,5 do 3 sata

Mogućnost fugiranja: 24 sata (zid), 48 sati (pod)

Temperatura obrade: +5 C do +30 °C°

Potrošnja:

Dubina zubaca (mm)	CM 12 PLUS (kg/m ²)
4	1,4
6	2,0
8	2,6
10	3,1